

# Quick & Easy Speedfiller

## Ürün tanıtımı:

Airless ile sürme vasıtasıyla duvar ve taban yüzeylerini rasyonel bir şekilde egalize etmek ve kapalı alanda düz, üzerine sürülebilir ve duvar kâğıdı uygulanabilir zeminler oluşturmak için kullanıma hazır, çözücü madde içermeyen dispersiyon duvar dolgu maddesi. Kılcal çatlak kapatıcı.

## Uygulama:

Kapalı alan. Q2 kalitesinde önceden macunlanmış olan boyacı keçede, sıvada, betonda, alçıpan, alçı elyaf ve diğer kuru yapı levhalarında ve macunlanmış yüzeylerde ve dispersiyon, silikon reçine ve silikat bazlı eski kaplamalarda kullanılabilir.

## Özellikleri:

- Airless ile sürme için işleme hazır olarak ayarlanmıştır
- 0,1 mm - 1,5 mm arası sürme kalınlığı
- Kuru yapıda Q3 ve Q4 yüzey kaliteleri için
- düşük gerilimde kuruma için elyaf takviyeli
- kılcal çatlak kapatıcı
- çok iyi zımparalanabilir
- ideal bir şekilde duvar ve tavan boyaları uygulamak ve duvar kaplamalarını yapıştırmak için azaltılmış su alımı
- kapalı alan için

## İçerik maddeleri:

Stiren akrilat dispersiyonu, dolgu maddeleri, katkı maddeleri, koruyucu madde

## Özgül Ağırlık:

yakl. 1,5 g/cm<sup>3</sup>

## Parlaklık derecesi:

mat

## Paket boyutu:

22 kg

## Renk tonu:

beyaz

## İşleme:

Kullanım öncesi iyice karıştırın. Airless boya makinesi ile işlenebilir, örn. MEGA Quick & Easy 5.0 veya kıyaslanabilir. Daha güçlü cihazlarda basınç ilgili şekilde ayarlanmalıdır.

MEGA 610 Quick & Easy Speedfiller, ilk çalışma işleminde ince bir şekilde önceden püskürtülür. Mat bir şekilde kuruduğu gibi ikinci püskürtme işlemi uygulanabilir. Yüzey, tekrar düzleştirilmez, çekilmez veya tekrar rulo ile işlenmez. Uygun bir uygulamada duvar dolgu maddesinin zımparalanması ve astarlanması gerekli olmaz, Finiş, yeniden işleme gerekmeden işlenmek için uygundur.

Yüzeyin yine de zımparalanması gerekiyorsa, en az >240 tane boyutu kullanın ve yüzeyleri toz bağlayacak şekilde astarlayın.

Son kaplama olarak, duvar dolgu maddesine optimum şekilde uyarlanmış olan ve böylece en iyi yüzey finışı sağlayan MEGA 300 Speed tavsiye ederiz. Son kat boya olarak esas itibarıyla mümkün olduğu kadar mat, yüksek değerde NAK-2 kaliteleri kullanılmalıdır. Parlayan dispersiyon boya türünde zemin pürüzlükleri belirgin bir şekilde belli olur. Çalışmalara başlamadan önce örnek alanların oluşturulmaları ve böylece yapışmanın ve yüzey görünümünün kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

## Zemin:

Zeminler taşıyabilir, sabit, kuru ve kirlenmelerden, çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden, mantar istilalarından, sinter katmanlarından, unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski katmanlar uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Kireçli sıvalarda kullanılmaz. Lütfen VOB, Bölüm C, DIN 18363, fıkra 3 ve ilgili BFS bilgi sayfalarını dikkate alın. Yapışmayan eski kat boyalar, artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır. >1 mm delikler, çıkıntılar ve pürüzlüklerde ön macunlama gereklidir. Alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları macunlanırken, Q2 kalitede temel macunlama uygulayın.

## Teknik veriler

### Seyreltme:

Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır. Gerekliğinde su ile seyreltin. Seyreltme, özelliklerin değişimine neden olabilir.

### Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile yıkayın.

### Kurutma:

Zeminin katman kalınlığına, emiş kapasitesine ve ortam sıcaklığına göre 4 - 7 saat sonra yüzeyi kuru ve üzerine sürülebilir. Düşük sıcaklıklarda ya da artmış nemde kuruma süresi uzar.

### Tüketim:

1 mm sürme kalınlığında yaklaşık 1,5 kg/m<sup>2</sup> Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

### Airless ile püskürtme:

MEGA Quick & Easy 5.0 airless boya makinesi ile

### Standart airless boya makineleriyle:

Nozul: Graco RAC X LP 425/525  
alternatif olarak: Graco RAC X LP 427/527  
Püskürtme basıncı: 180 bar  
Püskürtme açısı: 50°  
Süzgeç boyutu: 60 mesh

## Genel notlar

### İşleme sıcaklığı:

+5 °C obje ve oda sıcaklığının altında işleme-yin.

### Depolama:

Soğuk ama doursuz, açılmamış halde son kullanım tarihi yaklaşık 12 ay.

### Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Kurumuş malzeme atıkları, ev atıkları veya şantiye atıkları üzerinden bertaraf edilebilir. Atık anahtarı No. EWC 08 04 10.


### GISCODE:

BSW20

### WGK1:

Öz sınıflandırma

## Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

	
0764 MEGA eG Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 22 091-1060-2022	
EN 13963 İnce macun, Tip 2A MEGA 610 Quick & Easy Speedfiller Airless ile sürme vasıtasıyla duvar ve taban yüzeylerini rasyonel bir şekilde egalize etmek için dispersiyon duvar dolgu maddesi.	
Yangında tepki:	A2-s1, d0 EN 13501-1 uyarınca
Eğilme dayanımı:	NPD*
Tehlikeli maddeler:	NPD*
*NPD = No Performance Determined	

