

Diesco Akkordspachtel fein

Spachtel für Innen



Verarbeitungsfertige Spachtelmasse für innen

Lösemittelfrei
Standfest
Dünn ausziehbar
Gutes Füllvermögen 2-3 mm/Auftrag
Leicht verarbeitbar mit geeignete Spritzgeräte
Trocken leicht schleifbar, nass filzbar
Umweltschonend, geruchsarm
Gut diffusionsfähig.

Verwendungszweck

Verarbeitungsfertige Spachtelmasse auf Basis von mineralischen Füllstoffen und Kunstharzdispersion. Einsetzbar im Wohn- und Objektbereich auf Wand- und Deckenflächen. Zum Beispiel in Treppenhäusern, Fluren, Räumen, Schulen, Kindergärten usw. Geeignete Untergründe sind feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen. Sehr gut geeignet für die Qualitätsstufe Q3-Q4.

Technische Daten

Bindemittelbasis	Kunststoffdispersion nach DIN 55947
Farbton	Naturweiß
Gebindegröße	25 kg Gebinde
Lagerung	Kühl, aber frostfrei. Haltbar in original verschlossener Verpackung 12 Monate.
Verbrauch	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 1,8 kg/m ² /mm Eventuelle objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.
Produkt - Code	
Farben und Lacke	M-DF 01
Gefahrenkennzeichnung	Entfällt
Deklaration der Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Calciumcarbonat, Silikate Wasser, Additive, Konservierungsstoffe. Beratung für Isothiazolinonallergiker Tel. Nr.: +49 (0)30 60 00 02 49

Diesco Akkordspachtel fein

Spachtel für Innen

Besondere Hinweise

Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen und einen geeigneten Atemschutz für Farbspritzarbeiten anlegen. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen und beachten. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sind sorgfältig abzudecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112.

Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitung

Materialauftrag

Mit Glättkellen bzw. Spachtelwerkzeugen auftragen und sofort mit geeigneten Glättern abziehen. Je nach Untergrund ist ein- oder mehrmaliges Spachteln bis zur gewünschten Glätte erforderlich. Der Auftrag mit Putzfördergeräten wie z.B. Schneckenpumpen ist möglich:

Putzfördergeräte

Düse: 4- 6 mm
Spritzdruck: 3- 4 bar
Zerstäuberluftdruck: je nach Bedarf ca. 0,5- 1,5 bar
Zerstäuberluftmenge: ca. 500 Liter/Minute

Bitte beachten

Nicht geeignet für Feuchträume. Nicht geeignet für Metall- und Holzuntergründe. Ohne Schlussbeschichtung mit Innenfarben nur wischbeständige Oberfläche. Auf dichten, wenig saugenden Untergründen können feine Luftblasen entstehen, nach kurzer Abluftzeit noch mal nachglätten bzw. nach der Trocknung die Blasen abstoßen und noch mal überarbeiten. Sehr raue unebene Untergründe mehrmals spachteln. Durch die Verwendung von Naturfüllstoffen sind geringe Farbtonunterschiede möglich.

Überstreichbarkeit

Diesco Akkordspachtel Fein kann mit den Diessner Innenfarben überarbeitet werden. Bei Überarbeitung mit dickschichtigen Putz- und Multicolorbeschichtungen bzw. Tapeten und Wandbelägen ist ein Auftrag einer Grundierfarbe erforderlich. Z.B. Diessner Putzgrund oder Diesco Streich und Haftgrund.

Verarbeitungstemperatur-Untergrenze

+ 5° C Untergrund und Umgebungstemperatur. Idealerweise sollte die Materialtemperatur oberhalb von +10 °C liegen.

Diesco Akkordspachtel fein

Spachtel für Innen

Trockenzeit

Je nach Schichtstärke bei + 23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken. Bei Veränderung der Parameter verändert sich die Trocknungszeit. Bei hohen Schichtstärken bzw. auf nicht saugende Untergründe verlängert sich die Trockenzeit.

Reinigung der Werkzeuge/ Airlessgeräte

Werkzeuge/Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untergrundvorbereitung: Die Untergründe müssen fest, tragfähig, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Stark alkalische Untergründe neutralisieren. Stark saugfähige Flächen mit Diesco Tiefgrund egalisieren. Glänzende Untergründe anrauen und die Haftung mittels Probefläche überprüfen.

Hinweis

Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie können jedoch nur unverbindlich beraten, da die geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhängig ist und meist nur am Objekt selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfälle sind zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

Mit Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.