

PUFAS Grundierweiss GP 5

Weiss pigmentierte Spezial-Grundierfarbe. Haftungsvermittelnd auf glatten und nicht oder schwach saugenden Untergründen. Optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen.

Anwendungsbereich: PUFAS Grundierweiss GP 5 ergibt optimale Untergründe für nachfolgende Beschichtungen mit Dispersions- und Silikonharzfarben im Innen- und Außenbereich sowie für Innenanstriche mit Silikatfarben.

Hervorragend geeignet auch als Haftungsvermittler auf glatten und nicht oder schwach saugenden Untergründen.

PUFAS Grundierweiss GP 5 festigt die Oberfläche, reguliert die Saugfähigkeit und schafft matte, diffusionsfähige Flächen ohne Strukturgebung. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300.

Anwendbar auf allen üblichen mineralischen Untergründen (wie Beton, Gips-, Kalk- und Zementputz u. ä.), Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser-, und ähnlichen Trockenbauplatten, sowie auf Dispersions-, Silikonharz- und Silikatfarben, Kunstharzputzen; NE-Metallen und vielen Kunststoffen (bei NE-Metallen und Kunststoffen Probeanstrich ausführen).

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Acrylatdispersion, Titandioxid, Additive
Dichte:	ca. 1,6 g/cm ³
pH-Wert:	8 - 9
Verbrauch:	100 - 130 ml/m ² (genaue Auftragsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln)
GISBAU Produkt-Code:	M -GP01

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Loses Material vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF vorbehandeln. Alte Tapeten und Leimfarbenanstriche mit PUFAS Tapetenablöser entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten ausbessern – z. B. mit pufamur Super-Haftspachtel SH 45, pufamur Leichtspachtel LS 8 oder pufamur außen Fassaden-Spachtel FS 30.

Verarbeitung: PUFAS Grundierweiss GP 5 vor Gebrauch gut durchrühren und mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät auf den Untergrund auftragen.

Die behandelten Flächen sind nach ca. 6 Stunden überstreichbar (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Luftfeuchtigkeit – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen entsprechend längere Trockenzeiten).

PUFAS Grundierweiss GP 5 kann mit max. 0,2 % PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxid-Typen) abgetönt werden. Die Zugabe von Vollton- und Abtönfarben ist möglich, kann jedoch zu einer Veränderung der Produkteigenschaften führen

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise: DecoPaint-Richtlinie 2004/42:
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung: Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Artikel-Nr.: 139

Gebindegrößen: PE-Eimer à 12,5 l
PE-Eimer à 5 l