

(Bisherige Bezeichnung: Disbofein 332 Spachtel)

DisboFEIN 332 Spachtel Porenbeton



Kunststoffvergüteter Trocken-Fertigspachtel zum Glätten und Spachteln von Porenbeton im Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zum Füllen, Spachteln und Glätten von Porenbeton-Oberflächen bis 5 mm Schichtdicke je Arbeitsgang. Bei tieferen Ausbrüchen in mehreren Lagen aufbringen oder Disbofein 331 Reparaturmörtel verwenden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ geschmeidig zu verarbeiten ■ verarbeitbar auch mit Spritzputzgeräten ■ diffusionsoffen ■ sehr gut haftend
Materialbasis	Kunststoffmodifizierter Zementmörtel
Verpackung/Gebindegrößen	25 kg Sack
Farbtöne	Altweiß
Lagerung	Trocken Originalverschlossenes Gebinde 6 Monate lagerstabil.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Größtkorn: 0,5 mm ■ Druckfestigkeit: 28 d 15,3 N/mm² ■ Frischmörtelrohddichte: ca. 1.634 kg/m³ ■ Festmörtelrohddichte: ca. 1.432 kg/m³ ■ Biegezugfestigkeit: 28 d 5,7 N/mm²

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Porenbeton-Wandplatten, Plansteine innen und außen. Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von trennend wirkenden Substanzen sein.
Untergrundvorbereitung	Verunreinigungen entfernen. Untergrund anfeuchten. Bei warmer Witterung den Untergrund mit DisboCRET 760 Baudispersion, 1 : 5 mit Wasser verdünnt, grundieren.
Materialzubereitung	7,5 l Wasser mit 25 kg DisboFEIN 332 Spachtel gründlich mischen, bis eine klumpenfreie, geschmeidige Spachtelmasse entsteht. Das Material einige Minuten reifen lassen und nochmals durchrühren. Bei Altflächen mit Beschichtungsresten DisboCRET 760 Baudispersion, 1 : 5 mit Wasser verdünnt, als Anmachflüssigkeit verwenden.
Mischungsverhältnis	Trockenspachtel : Wasser = 1 : 0,3 Gew.-Teile



Auftragsverfahren	DisboFEIN 332 Spachtel mit rostfreiem Glättwerkzeug aufziehen und glätten oder mit feiner Schwammscheibe filzen. Bei Schichtdicken > 5 mm in mehreren Arbeitsgängen aufziehen. Material nicht mit Wasser nachverdünnen. DisboFEIN 332 Spachtel kann auch mit Spritzputzgeräten aufgetragen werden.
Schichtdicke	Max. 5 mm je Lage.
Beschichtungsaufbau	Aufbau "Ballwurfsicher nach DIN 18 032: 1997-04" Auf den vorbereiteten Porenbeton DisboFEIN 332 Spachtel aufbringen. In die nasse Spachtelschicht wird Capatect-Gewebe 650 mit einer rostfreien Stahlkelle vollflächig, blasenfrei eingebettet und mit DisboFEIN 332 Spachtel überzogen. Gesamtschichtdicke: 5 mm.
Verbrauch	Trockenspachtel: ca. 1,2 kg/m ² /mm Schichtdicke
Verarbeitbarkeitsdauer	Ca. 1 Stunde bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Verarbeitungsbedingungen	Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur: Mind. 5 °C, max. 30 °C
Trocknung/Trockenzeit	Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 48 Stunden mit DisboFEIN 330, oder mit Caparol Muresko überarbeitbar.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Enthält: Zement, Portland-, Chemikalien, Kaminstaub, Portlandzement. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Wäßrige Zementaufschlämmungen wirken alkalisch.
Entsorgung	Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG < 1 g/l.
Giscode	ZP1
Nähere Angaben	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten.
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.332 · Stand: Februar 2021

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.disbon.de.