

Klej do parkietu

Opis produktu:

Zrównoważony, bezwodny, twardy i odporny na ścinanie 1-składnikowy klej do parkietu do klejenia prefabrykowanego parkietu z kolekcji MEGAGrün Gesunder Wohnen. Przeznaczony do równych, chłonnych i wyszpachlowanych powierzchni. Stosować tylko w pomieszczeniach.

Właściwości:

- do obróbki mechanicznej i ręcznej
- odporność na ścinanie
- rowki z twardego kleju zgodnie z ISO 17 178

Wielkość opakowania:

4 x 3,75 kg

Przygotowanie podłoża:

DIN 18 356. Podłoże musi być stałe, nośne, suche, wolne od pęknięć, czyste i wolne od substancji osłabiających przyczepność. Podłoże dokładnie odkurzyć i wyrównać koncentratem dyspersyjnym MEGA 235 w zależności od chłonności podłoża, zagruntować i wyrównać cementową masę szpachlową MEGA 636 zementäre Spachtelmasse. Pozostawić podkład i masę szpachlową do całkowitego wyschnięcia.

Stosowanie:

1. Maszynowo:

Przed użyciem pozostawić klej do zaaklimatyzowania się w temperaturze pokojowej. Napełnić maszynę do nakładania kleju workami rurowymi z klejem zgodnie z instrukcją. W miejscach, do których nie można dotrzeć dozownikiem kleju, nakładać klej równomiernie na podłoże za pomocą odpowiedniej pacy zębatej.

Aplikacja ręczna:

Otworzyć worek rurowy z klejem za pomocą szczyptec lub noża tapicerskiego do cięcia i powoli wycisnąć żądaną ilość kleju od tyłu za pomocą szpaułki do kleju. Nałożyć tylko tyle kleju, ile można pokryć w czasie aplikacji, przy uwzględnieniu dobrego zwilżenia na tylnej warstwie parkietu.

2. Umieścić elementy parkietu do podkładu klejącego lekkim posuwistym ruchem i mocno docisnąć. Zwrócić uwagę na całkowite zwilżenie tylnej strony parkietu.

3. Natychmiast usunąć świeże resztki kleju ściereczką do czyszczenia.

Dane techniczne

Czas aplikacji: 30 - 40 minut*
 Obciążalność po upływie: ok. 12 godz.*
 Szlifowanie: po 24 godz.*
 *W temperaturze 20 °C i przy 65 % wilgotności

Temperatura stosowania:

Nie należy przetwarzać w temp. poniżej 15 °C

Wilgotność względna:

Nie należy przetwarzać przy wilgotności względnej wynoszącej powyżej 75 %

Zużycie:

1.000 - 1.200 g/m², rozstaw zębów B 11

Ogólne wskazówki

Przechowywanie:

Okres trwałości wynosi co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Skład:

Prepolimery zakończone silanem, wypełniacze mineralne, dodatki

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Bezrozpuszczalnikowy klej zawierający metoksylan. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas procesu wiązania następuje odszczepienie metanolu. Zapewnić dokładną wentylację podczas i po zakończeniu przetwarzania oraz schnięcia! Intensywna, kilkudniowa wentylacja po ułożeniu podłogi. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Nosić rękawice ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast opłukać jej/ją dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gruntu. Natychmiast po użyciu umyć narzędzia wodą i mydłem. Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. Pozostałości produktu pozostawić do stwardnienia na powietrzu i utylizować jako odpady budowlane lub domowe. Produkt nie zawiera konserwantów.

EMICODE:

EC1 PLUS

GISCODE:

RS 10

Bezrozpuszczalnikowy wg:

TRGS 610, zawiera metoksylan
 Informacje dla alergików można uzyskać dzwoniąc pod numer: 040 54004-0.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

