

(Bisherige Bezeichnung: Disbon HS 8255 Fast Chips)

# DisboADD 8255

## Farbchips 1 - 2 mm



Kunststoffchips zur individuellen Oberflächengestaltung von Disbon-Bodenbeschichtungen

### Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Kunststoffchips zum Einstreuen in Bodenbeschichtungen zur individuellen Oberflächengestaltung.
Materialbasis	Durchgefärbte, witterungsbeständige Farbflocken
Verpackung/Gebindegrößen	1 kg Karton
Farbtöne	Standardfarbtöne: Dunkelgrau, Hellgrau, Schwarz, Weiß

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Frisch aufgetragene, glatte Bodenbeschichtungen auf Basis Epoxidharz, Polyurethanharz oder Polymethylmetacrylat (PMMA). Ggf. erforderliche Entlüftung mit einer Stachelwalze muss vor dem Einstreuen der Farbchips erfolgen. Die Hautbildung auf der Beschichtung darf noch nicht eingesetzt haben, da sonst keine ausreichende Einbindung erfolgt. Geeignet für alle Disbon-Bodenbeschichtungen.
Mischungsverhältnis	Alle Farbtöne sind im beliebigen Mischungsverhältnis mischbar.
Auftragsverfahren	Farbchips mit einer Trichterpistole (Lochgröße: 10 mm) mit ca. 2 bar stoßweise in die Fläche einblasen. Durch kreisende Bewegung gleichmäßig die Fläche bearbeiten. Beim Einstreuen von Hand kleine Mengen hochwerfen und in die Fläche fallen lassen. Materialanhäufungen vermeiden, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen.
Verbrauch	Für ein offenes Dekorbild: ca. 20 g/m <sup>2</sup> . Höhere Verbrauchswerte können je nach Farbton zu ungleichmäßigem Oberflächenbild und Überlagerung der Farbchips führen.

### Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung	Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Rest als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Nähere Angaben	Bei der Verarbeitung des Materials sind die Bautenschutz-Verarbeitungshinweise sowie die Reinigungs- und Pflegehinweise für Fußböden zu beachten.



Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710  
Fax: +49 6154 71-71711  
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

## Technische Information Nr.8255 - Stand: Februar 2021

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.disbon.de](http://www.disbon.de).

**DISBON GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon +49 6154 71-71719 · Telefax +49 6154 71-71008 · Internet [www.disbon.de](http://www.disbon.de)