

Protect ahşap koruma emprenye

Ürün tanımı:

Su bazlı ahşap koruma emprenye, mavi renk mantarı istilasına (EN 152) ve küf mantarı istilasına (EN 15457) karşı önleyici koruma. (EU) 528/2012 yönetmeliği uyarınca onaylı biyosit ürünü.

Uygulama:

Statik yük altında olmayan ve toprak teması olmayan açık alandaki ahşaplar için. İşlenmemiş veya ham ahşaba kadar zımparalanmış düşük toleranslı, sınırlı düşük toleranslı ve düşük toleranslı ahşap yapı parçalarında uygulama.

Özellikleri:

- çözücü maddeler içeren ve çözücü madde içermeyen boyalar, renkler ve vernikler üzerine sürülebilir
- su ile seyreltilir
- hızlı kurur
- yapışmayı destekleyici
- ince sıvılı
- yüksek nüfuz derinliği

Koruma etkisi:

Küf mantarı istilasına karşı önleyici şekilde etkili

Ruhsat numarası:

Ruhsat numarası gölgeye göre değişir. Kapağa bakın.

Test edilen kullanım miktarı:

120 - 140 ml/m²

Uygulama tavsiyeleri:

Ahşap nemi %15'i geçemez. Müteakip katı yaklaşık 6 saat sonra sürün. Ürün sadece uygun son kat ile uygulanabilir. Pencerele ve dış kapılara sürmede iyi bir havalandırma ve kapalı alan fanları sağlayın. Pencerele ve kapıları açık tutun (çapraz havalandırma, hava değişimi en az 5/h). Çalışma alanında geçirilen süre minimize edilmelidir.

EAK/AVV:

03 02 05

Açılmamış ambalajda asgari ömür, üretim tarihinden sonra 2 yıl (bakınız parti etiketi). Kullanım öncesi iyiçe çalkalayın veya karıştırın.

Yoğunluk/20 °C:

Yakl. 1,01 g/cm³

Paket boyutu:

1 l ve 2,5 l

Renk tonu:

Renksiz

İşleme:

Daldırma, sıvı altında bırakma (sadece kapalı sistemlerde), sürme. Kullanıma hazır, kuruma sonrası kokusuz, hızlı kurur, düşük elyaf kalkması, kolay zımparalanabilir.

Zemin hazırlama:

Zemin, zımparalanmış, kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. Kaplayan kat boya sistemlerini, renksiz cilaları veya kalın katman vernikleri artıksız olarak ortadan kaldırın. Ahşap yüzeyindeki kiri ve tozu temizleyin.

Seyreltme:

Sürmeye hazır şekilde ayarlanmıştır

Üzerine işleme:

Çözücü madde içeren veya su ile seyreltilir boyalar, renkler ve cilalar ile. Aşağıdaki katları en erken yakl. 6 saat sonra ancak 4 hafta içerisinde uygulayın.

Teknik veriler

Kurutma:

23 °C ve %50 bağıl nemde:

toz bırakmaz: yaklaşık 1 saat sonra

üzerine sürülebilir: 2 saat sonra kendisiyle

6 saat sonra diğer kat boyalarla

Bol içerik maddeli ahşaplarda ve ıslak ve soğuk havada, kuruma gecikmeleri beklenebilir.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

Optimum işleme ve kuruma sıcaklığı +15 °C - +30 °C arası (malzeme ve ortam sıcaklığı için geçerlidir).

Kuruma sıcaklığı en az +5 °C. Düşük sıcaklıklar ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına neden olur.

Alet temizliği:

Kullanım sonrası su ve deterjan ile.

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: h (WB)

30 g/l VOC (2010)

Bu ürün < 30 g/l VOC içermektedir.

Ürün kodu:

HS W10

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Alkid emülsiyon, su, glikoller, katkı maddeleri, koruyucu madde

Dikkat

Kullanım ve uyarı notları:

Ahşap koruma maddeleri, ahşabı hayvanlar ve/veya bitkiler kaynaklı zararlara karşı korumak için biosit etkin maddeler içermektedir. Dolayısıyla lütfen sadece kullanım talimatı uyarınca ve sadece ahşabın korumaya ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanın. İstisna, sağlığa ve çevreye zararlara neden olabilir.

Ahşap koruma maddesi, amacına uygun olarak doğrudan gıdalar ve yemler ile temas halinde olan ahşapta kullanılamaz. Ayrıca arı kovanları, seralar (içte), sauna tesisleri (içte) ve yarasarlar tarafından kullanılan alanlarda bununla işlemeyin. Bitkileri bağlayın ve kaplamayın. Uygulamada (sürme) zemini korumak için uygun bir kaplama (örn. folyo, branda) kullanılmalıdır. Kapalı alanda uygulamayın. Cilt ve göz ile teması önleyiniz. Çalışırken yemeyin, içmeyin ve tütün ürünlerini tüketmeyin. Gıdalardan, meşrubatlardan ve yemlerden uzak tutun. Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Ürünü doğrudan akan veya duran suların yakınına uygulamayın. Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun vadeli. Çevreye salınmasını önleyin. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. İçeriği/kabı, uygun şekilde bertaraf edin. +5 °C'nin altındaki veya +30 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda depolamayın. Optimum işleme ve kuruma sıcaklığı +15 °C ile +30 °C arası kuruma sıcaklığı en az +5 °C.

Tehlike ve güvenlik notları:

Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun vadeli. Çevreye salınmasını önleyin. İçeriği/kabı, sorumlu atık bertarafına teslim edin. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on içermektedir, karışımı: 5-Klorür-2-metil-2H-İsothiazol-3-on ve 2-Metil-2H-İsothiazol-3-on (3:1), 3-lyot-2-propinylbutylcarbamate. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

