

INNOFILL

Füllspachtel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leicht schleifbarer 2- Komponenten-Füllspachtel auf Polyesterbasis mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, GFK und Holz. Er eignet sich besonders zum Ausspachteln von tiefen Unebenheiten. Innoside Innofill kann auch noch nach 24 Stunden mit großem Abrieb geschliffen werden.

Eigenschaften

- Für tiefe Unebenheiten und Beulen
- Styrolreduziert
- Nach 15 Minuten trocken
- Leichte Schleifbarkeit
- Auch noch nach 24 Stunden bei großem Abrieb schleifbar
- Verarbeitung auf senkrechten Flächen problemlos möglich



PRODUKT

Farbton	grau
Farbton des Härters	rosa
Mischungsverhältnis	100:2 Spachtelmaterial und Härter gut mischen! Nicht über 3% Härter verwenden! Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.
Gebindegrößen	250g/ 500g/ 1kg/ 2kg
Topfzeit	3-4 Minuten
Untergrund	Stahlblech, Aluminium, verzinkte Bleche, GFK und Holz
VOC	EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/b 250g/l Dieses Produkt enthält max.6g/l
Härter	BPO-Paste

Lagerung	Trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen, nicht angebrochenen Originalgebilde mindestens 2 Jahre lagerfähig.
Verarbeitungstemperatur Und Trockenzeiten	Objekttemperatur 20°C: schleifbar nach ca. 15 Minuten Objekttemperatur 60°C: schleifbar nach ca. 10 Minuten Die Verarbeitungstemperatur sollte über +10°C liegen, max. 80% Luftfeuchtigkeit. Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

VERARBEITUNG

Untergrundvoraussetzung	Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. (Rost, Zunder, Walzschicht entfernen). Die Oberfläche muss angeschliffen sein. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen sind zu entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten verarbeiten. Kunstharzlack restlos entfernen. Spachtelmaterial und Härter stets gut vermischen. Nicht über 3% Härter verwenden! Unter bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.
Verarbeitung	Spachtelmasse im Mischungsverhältnis 200:2 anmischen. Nur so viel Spachtelmasse anmischen, wie in 4 Minuten verarbeitet werden kann. Unebenheiten mit Japan-Spachtel schließen und trocknen lassen. Spachtel nur trocken schleifen!
Verarbeitungsbedingung	Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen. Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

WEITERE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauches der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter auf unsere Website www.innoskins.de

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

innoskins GmbH

Lentförhdener Str. 12-14

24576 Weddelbrook

Tel.: 04192 – 89 142-0

Fax: 04192 – 89 142-10

info@innoskins.de · www.innoskins.de