

OMNISIDE Haftgrund HG

Universeller, pigmentierter Haftgrund für saugende und nicht saugende Untergründe

Produktbeschreibung

OMNISIDE Haftgrund HG ist ein einzigartiger, universell einsetzbarer Haftvermittler für saugende und nicht saugende Untergründe. So können mit OMNISIDE Haftgrund HG auch Mischflächen wie z. B. leicht kreidende Untergründe und alte Lackpaneele in einem Arbeitsgang überarbeitet werden. Das Material verlängert die Offenzeit, erleichtert das ansatzfreie Arbeiten der darauffolgenden Dispersionsfarbenanstrichen und schafft einen gleichmäßigen Untergrund für darauffolgende Beschichtungen im Innen und Außenbereich.

Eigenschaften

- Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Direkt auf Lackpaneele, Hart-PVC, leicht kreidende Untergründe, gespachtelte Trockenbauplatten, Gips-, Kalk-, Zementputz
- Mit weiterer Zugabe von OWATROL E-B auch direkt auf Leimfarbenanstriche
- Für außen und innen
- Hervorragende Haftfestigkeit
- Geschmeidige und leichte Verarbeitung
- Pigmentiert und in hellen Farbtönen mischbar
- Diffusionsfähig



Produkt	
Farbton	Weiß, tönbar mit Voll- und Abtönfarben
Glanzgrad	Matt
Verdünnung	Bis zu 5 % mit Wasser
Verbrauch	Ca. 100-130 ml/m ² ergibt ca. 7-10 m ² pro Liter. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Gebindegröße	5 Liter, 12,5 Liter
Werkzeug	Rollen, Streichen und Airless-Spritzen
Spritzdaten Airless	Düse: 0,017 – 0,021 Druck: 120 – 180 bar Spritzwinkel: 40°-50°
Werkzeug-Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel
Trockenzeit (+20°C, 65% r.F.)	Oberflächentrocken nach 60 Minuten. Überstreichbar nach 6 Stunden. Unterschiedliche Untergründe, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, fehlende Luftzirkulation können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.
Lagerung	Gut verschlossen im Originalgebilde kühl und trocken, aber frostfrei lagern. 1 Jahr lagerfähig.

VOC-Angaben	EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.:A/h): 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält max.10g/l
Bindemittelbasis	Kunststoffdispersion nach DIN 55947, <i>OWATROL E-B INSIDE</i>
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Umgebungstemperaturen nicht unter + 5°C und über + 30°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.

Verarbeitung

Untergrundvoraussetzung	Der Untergrund muss trocken, sauber, aufnahme- und tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen und frei von trennenden Bestandteilen sein. Zu überstreichende Altbeschichtungen und Tapeten sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Schimmel und anderen Befall durch Mikroorganismen mit geeigneten Produkten behandeln. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Bitte auch VOB Teil C 18363, Absatz 3 beachten.
Verarbeitung	<i>OMNISIDE Haftgrund HG</i> unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Je nach Saugfähigkeit ist ein Zusatz von bis zu 5% Wasser möglich.
Überstreichbar	Für optimale Ergebnisse mit <i>OMNISIDE</i> Dispersionsfarben überstreichen. Überarbeitbar auch mit einkomponentigen Innen- und Außenfarben sowie dispersionsgebundenen Spachtelmassen.

Weitere Hinweise

Entsorgungshinweis	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauches der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A-P2 oder ABEK-P2. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf www.innoskins.de

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

innoskins GmbH

Lentförddener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Fon +49 (0) 4192 891 42-0
info@innoskins.de

