

OMNISIDE Malerweiß MW

Universelle, wirtschaftliche Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich

Produktbeschreibung

OMNISIDE Malerweiß MW ist eine lösemittelfreie, matte Wand- und Deckenfarbe nach DIN EN 13300. Sie deckt sehr gut (Deckkraftklasse 1) und lässt sich leicht und wirtschaftlich verarbeiten.

Eigenschaften

- Sehr gut deckend
- Geruchsarm
- Leichtes, zügiges und spritzminimiertes Verarbeiten
- Umweltfreundlich
- ELF, Emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- diffusionsfähig



Produkt	
Farbton	Weiß, tönbar über OWATROL Mischsystem, Voll- und Abtönfarben
Glanzgrad	Matt
Korngröße	Fein
Dichte	Ca. 1,50 g/cm ³
Klassifizierung nach DIN EN 13300	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 1 bei 7 m ² /Liter
Verdünnung	Mit Wasser.
Verbrauch	140 – 160 ml/m ² entspricht ca. 7 m ² /Liter pro Auftrag. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Gebindegrößen	5 Liter 12,5 Liter
Verarbeitung	Rollen, Streichen und Airless-Spritzen
Werkzeug-Reinigung	Wasser und Seife
Temperatur	Für die Dauer der Verarbeitung und Trocknung: Nicht unter +5 °C Luft- und Oberflächentemperatur verarbeiten.
Spritzdaten Airless	Es dürfen nur Airlessgeräte eingesetzt werden, die vom Gerätehersteller für die Verarbeitung von Dispersionsfarben freigegeben wurden. Das Vermischen mit konventionellen Dispersionsfarben ist zu vermeiden. Düsengröße 0,017 – 0,021 Druck 120 – 180 bar Spritzwinkel 40° – 50° Um übermäßiges Overspray zu vermeiden, empfiehlt sich das Arbeiten mit geringerem Spritzdruck und im Nachgang das Nachrollen der noch nassen Beschichtung mit einer kurz- bis mittelflorigen Rolle.
Trockenzeit (+20°C, 65% r.F.)	Überstreichbar nach 4 – 6 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit, niedrigere Temperatur oder geringe Saugfähigkeit des Untergrundes können die Trockenzeit verlängern.

Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion nach DIN 53778 mit <i>OWATROL INSIDE</i>
VOC-Angaben	EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Gehalt dieses Produktes: max. 1 g/l
Lagerung	Gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern.

Verarbeitung

Untergrundvoraussetzung	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen und frei von trennenden Bestandteilen sein. Zu überstreichende Altbeschichtungen und Tapeten sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Schimmel und anderer Befall durch Mikroorganismen mit geeigneten Produkten behandeln. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Wenn farbig gestrichen werden soll, bitte ganzflächig. Bitte auch VOB Teil C 18363, Absatz 3 beachten.
-------------------------	---

Zeitsparend: Leicht sandende Flächen, Gipskarton, Gipsputz, mineralische Putze (CS II, CS III, CS VI, sowie B1-B7), Beton, Lackpaneele	Material mit <i>OWATROL E-B</i> Haftvermittler einstellen (mindestens 20 % Zugabe) Bitte technisches Merkblatt <i>OWATROL E-B</i> beachten. Bei geringerer Zugabe bitte Musterflächen anlegen und Haftabzugsproben durchführen. Oder Flächen mit <i>OMNISIDE Haftgrund HG</i> grundieren.
--	--

Verfärbung bei Gipskartonplatten	Flächen mit <i>OMNISIDE Aqua Isolierfarbe AI</i> streichen. (Bitte technisches Merkblatt beachten)
----------------------------------	--

Leimfarbenanstriche	Material mit Zugabe von <i>OWATROL E-B</i> einstellen und Leimfarbenanstrich direkt und Zeitsparend überstreichen. (Bitte technisches Merkblatt beachten)
---------------------	---

Alternative Untergrundvorbereitung

Mineralische Putze	Feste, normal saugende Putze können ohne Vorbehandlung beschichtet werden. Poröse, stark saugende oder sandende Flächen mit <i>OMNISIDE Tiefgrund TG</i> grundieren.
--------------------	--

Gipskartonplatten	Alle Platten mit <i>OMNISIDE Tiefgrund TG</i> grundieren.
-------------------	---

Gips haltige Putze	Glatte Oberflächen anschleifen, entstauben und mit <i>OMNISIDE Tiefgrund TG</i> grundieren.
--------------------	---

Kalksandstein	mit <i>OMNISIDE Tiefgrund TG</i> grundieren
---------------	---

Beton	Trennmittelrückstände, Sinterschichten, sowie kreidende oder sandende Substanzen entfernen und mit <i>OMNISIDE Tiefgrund TG</i> grundieren.
-------	---

Tragfähige Altanstriche	Glänzende Oberflächen vor dem Überstreichen anschleifen.
-------------------------	--

Nicht tragfähige Altanstriche	Mechanisch oder chemisch entfernen. Kreidende, saugende und sandende Flächen mit <i>OMNISIDE Tiefgrund TG</i> grundieren.
-------------------------------	---

Leimfarbenanstriche	Gründlich entfernen durch Abwaschen und mit <i>OMNISIDE Tiefgrund TG</i> grundieren.
---------------------	--

Beschichtungsaufbau	Vor der Verarbeitung Farbe gut aufrühren! Nach entsprechender, fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes kann <i>OMNISIDE Malerweiß MW</i> beim ersten Anstrich bis zu 5 % mit Wasser verdünnt werden. Zweiter Anstrich erfolgt unverdünnt.
---------------------	--

Verarbeitungsbedingung	Vor der Verarbeitung das Material aufrühren. Bei der Ausführung ist auf ein gleichmäßiges Verteilen der Farbe zu achten. Für einen Grundanstrich kann <i>OMNISIDE Malerweiß MW</i> mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Deckanstrich unverdünnt auftragen.
Anmerkung	Bei streiflichtempfindlichen Lichtverhältnissen empfehlen wir <i>OMNISIDE Innoside FL</i> oder <i>Ultramatt UR</i> zu verwenden.
Allgemein	Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich je nach Objektsituation mehr oder weniger stark ab und sind nach BFS-Merkblatt Nr.25 unvermeidbar.

Weitere Hinweise

Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer kommen lassen.
Sicherheitshinweise	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen.
Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf www.innoskins.de

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. *innoskins GmbH* übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

innoskins GmbH

Lentförddener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Fon +49 (0) 4192 891 42-0
info@innoskins.de

