

# OMNISIDE Putzgrund PG

Pigmentierte, quarzhaltige Spezialgrundierung als griffiger Haftvermittler für Anstriche und Kunstharzputze, lösemittelfrei, für innen und außen

### Produktbeschreibung

Für Grundanstriche mit guter Haftwirkung auf feinporösen, leicht saugenden mineralischen Untergründen sowie tragfähigen und fest haftenden Altanstrichen im Innen- und Außenbereich. Speziell als griffiger Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen mit Dispersionsfarben und Kunstharzputzen. Ferner geeignet als Grundanstrich auf Gipsbau-, Gipskarton-, Span- und Hartfaserplatten im Innenbereich. Die geruchsarme, lösemittelfreie Einstellung ermöglicht den Einsatz besonders im Wohnbereich sowie in Büro- und Verkaufsräumen.

### Eigenschaften

- Quarzhaltig
- Wasserverdünnbar
- Pigmentiert
- Lösemittelfrei
- Hervorragende Haftfestigkeit
- Griffige Oberfläche
- Leichte Verarbeitung
- Für außen und innen



Produkt	
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Verdünnung	Mit bis zu 5 % Wasser möglich.
Verbrauch	Ca. 160–200 ml/m <sup>2</sup> bei einem Arbeitsgang je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Gebindegröße	5 Liter, 20 Kg
Werkzeug	Rolle/Pinsel
Werkzeug-Reinigung	Wasser
Trockenzeit (+20 °C, 65% r.F.)	Oberflächentrocken nach 60 Minuten. Überstreichbar nach 6 Stunden. Unterschiedliche Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder fehlende Luftzirkulation können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.
Lagerung	Gut verschlossen im Originalgebinde kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
VOC-Angaben	EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a, Wb): 30 g/l (2010). VOC-Gehalt dieses Produktes: max. 2 g/l
Bindemittelbasis	Kunststoffdispersion nach DIN 55947
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C für Material und Untergrund. <b>Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren.</b>

### Verarbeitung

Untergrundvoraussetzung	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen und frei von trennenden Bestandteilen sein. Zu überstreichende Altbeschichtungen und Tapeten sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Schimmel und anderer Befall durch Mikroorganismen mit geeigneten Produkten behandeln. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Wenn farbig gestrichen werden soll, bitte Arbeiten ganzflächig ausführen. Bitte auch VOB Teil C 18363, Absatz 3 beachten.
Verarbeitung	Sehr stark saugende, sandende und kroidende Untergründe ggfs. mit OMNISIDE Tiefgrund TG festigen. Je nach Saugfähigkeit ist ein Zusatz von max. 5 % Wasser möglich. Zur besseren Verankerung mit dem Untergrund sollte nur gestrichen oder gerollt werden. Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.
Überstreichbar	Je nach Anforderung mit OMNISIDE Innen- und Außendispersionsfarben und Kunstharzputzen.
Verarbeitungsbedingung	Für die Dauer der Verarbeitung und Trocknung: Objekt- und Umgebungstemperatur zwischen + 5 °C und + 30 °C bis zu 65% relative Luftfeuchtigkeit

### Weitere Hinweise

#### Besonderer Hinweis

**Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.  
Vor Gebrauch gut aufrühren.**

#### Entsorgungshinweis

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Sicherheitshinweise

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauches der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A-P2 oder ABEK-P2. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Sicherheitsdatenblatt

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf [www.innoskins.de](http://www.innoskins.de)

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

### innoskins GmbH

Lentförderer Str. 12-14

24576 Weddelbrook

Fon +49 (0) 4192 891 42-0

[info@innoskins.de](mailto:info@innoskins.de)

