

Materialart

All-in-1-Grundierung: Untergrundverfestigung, Haftvermittler und Grundierung für mikrobiell (Schimmel, Bakterien) belastete Untergründe.

Basierend auf einer neuen Technologie aus Nanohybridharzen werden bei Anwendung des wässrigen DISPERLITH PRIMERS auf saugenden Untergründen hohe Eindringtiefen und eine ausgezeichnete Verfestigung des Untergrundes erzielt. Auf Altanstrichen wird mit der Anwendung des DISPERLITH PRIMER eine gute Haftvermittlung für nachfolgende Anstriche erreicht.

Eigenschaften

DISPERLITH PRIMER ist ein multifunktionelles Produkt für hohe industrielle Ansprüche mit folgenden Eigenschaften:

- Tiefgrund
- Haftvermittler
- Resistent bei Schimmel- und Bakterienbefall
- Hohe Eindringtiefen
- Geeignet für mineralische und organische Oberflächen, für saugende und nicht saugende Untergründe
- Geruchsneutral
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Eindringtiefen
- Verarbeitung ab +5°C

Anwendungsgebiete

Der DISPERLITH PRIMER ist insbesondere geeignet als Untergrundvorbereitung für die nachfolgende Beschichtung mit Dispersions-, Silikat- oder Silikonharzfarben. Der Primer ist zu empfehlen für mineralische und organische Untergründe mit und ohne Altbeschichtung.

Auf mikrobiell belasteten Oberflächen ist DISPERLITH PRIMER eine tiefenwirksame funktionelle Grundierung. Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Untergründe

Mineralische Putze, Silikat- und Silikatdispersionen, Dispersionsfarben. DISPERLITH PRIMER erzielt aufgrund seiner nanoskalinen Struktur auf saugenden Untergründen eine hohe Eindringtiefe.

Untergrundvorbereitung

Um eine korrekte Anwendung des Produktes zu gewährleisten, muss eine ausreichende Vorbereitung gemäß VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3, durchgeführt werden. Im Allgemeinen muss die Oberfläche sauber und trocken sein. Glatte, gering saugende Oberflächen anrauen.

Untergrundreinigung von fettigen, öligen, verschmutzten Untergründen mit FAKOLITH FK 11, ca. 1:10-30 mit Wasser verdünnt (abhängig von Verschmutzung).

Untergrundreinigung von Schimmel und Bakterien befallenen Untergründen mit FAKOLITH FK 12, 1:4 mit Wasser verdünnt.

Untergrundreinigung von Hefen befallenen Untergründen mit FAKOLITH FK 39 pur.

Verarbeitung	<p>Pur. Auftrag von DISPERLITH PRIMER durch Streichen, Rollen oder im Airless-Spritzverfahren. Bei stark saugenden oder mikrobiell kontaminierten Untergründen 2 Lagen auftragen.</p> <p>Die Trocknungszeit zwischen den 2 Lagen DISPERLITH PRIMER beträgt 2 Stunden (20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit). Für die Spritzverarbeitung im Airless-Spritzverfahren empfehlen wir folgende Einstellung: Düse 4/12, Spritzdruck 40 bar. Unverdünnt. Überarbeitung nach Trocknung mit Dispersionfarben.</p>
Bindemittel	Nanohybridharze
VOC-Gehalt	Kategorie: g (Wb). Max. 30 g/l VOC (Richtlinie 2004/42/EG). Max. 15 g/l VOC (EcoLabel). Das Produkt enthält weniger als 5 g/l VOC.
Dichte bei 25°C	Ca. 1,02 ± 0,02 g/cm ³
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Glanzgrad	Leicht glänzend
Farbton	Weißlich, farblos auf trocknend
Abtönung	Nicht vorgesehen
Verbrauch	Ca. 100-200 ml/m ² . Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Anzahl der Aufträge.
Verdünnung	Wasser
Trocknungszeit	4 Stunden bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Bei geringen Temperaturen entsprechend länger. Die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit bestimmen die endgültige Trocknungsdauer.
Anwendungstemperatur	Ab +5°C
Kompatibilität	Nicht mit anderen Produkten mischen.
Lagerung	24 Monate im geschlossenen Behälter. Nicht bei Temperaturen unter 5°C oder über 30°C lagern.
Gebinde	1-, 5- und 10-Liter-Kanister
Arbeitsschutz	Exklusivprodukt für den professionellen Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Für die richtige Handhabung lesen Sie stets das Sicherheitsdatenblatt, verwenden Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung und treffen Sie die notwendigen Maßnahmen.
Entsorgung	Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten. Flüssige Komponente einer geeigneten Verbrennung zuführen. Das Produkt kann nach Aushärtung mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Hinweis	Basis für die Planung einer Renovierung ist eine gute Dokumentation. Wir

empfehlen die Verwendung der FAKOLITH Checkliste und der "Allgemeinen Renovierungskonzepte". Beide Dokumente stehen im Internet unter www.fakolith.de zur Verfügung.

Sicherheitsdatenblatt



RECHTLICHER HINWEIS:

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 01100071679/01.



Diese technischen Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum).

Technische Information 12.10.2021F