

Materialart

ECO-LABEL-zertifizierte Hygienebeschichtung auf Dispersionsbasis. Die umweltfreundliche Decken- und Wandbeschichtung ist geeignet für Räume, die phasenweise erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Anwendung der modernen BLUE-BIO.FILM.STOP-Technologie schützt den Farbfilm vor dem Befall von Schimmel, Viren und Bakterien.

Die Beschichtung DISPERLITH HYGIENIC überzeugt durch ein hygienisches Innenraumklima und ist insbesondere für die Anwendung im Wohnbereich sowie in öffentlichen Räumen und im Gesundheitswesen zu empfehlen.

Eigenschaften



Empfohlen vom Bundesverband  
der Lebensmittelkontrolleure  
Deutschlands e.V.

- Ausgezeichnet mit dem Umwelt-Gütezeichen "ECO-Label"
- Oberflächenschutz vor Schimmel-, Viren- und Bakterienbefall durch geprüfte BLUE-BIO.FILM.STOP-Technologie (DIN EN 15457:2014-11, ISO 21702:2019-05, ISO 22196:2011-08).
- Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e.V.
- Desinfektionsmittelbeständigkeit (TÜV SÜD).
- Nassabrieb: Klasse 1 (< 5 µm)
- Deckkraftklasse 1 (> 260 ml/m<sup>2</sup>)  
Deckkraftklasse 2 (250-200 ml/m<sup>2</sup>)
- SD-Wert = 0,035 m (V1), hohe Dampfdiffusion)
- W-Wert = 0,9 kg/(m<sup>2</sup> x h<sup>0,5</sup>), W<sub>1</sub>
- Geruchsneutral
- Geeignet für die tägliche Reinigung
- Schnelltrocknend
- Hervorragendes Haftverhalten
- 0,0 VOC gem. DIN EN ISO 11890-2:2007

Die Dispersionsfarbe DISPERLITH HYGIENIC ist ausgezeichnet mit dem EU-Gütesiegel ECO-LABEL. Das Prüfzeichen ist eine Referenz für Verbraucher, um umweltfreundlichere und gesündere Produkte identifizieren zu können. Der mikrobielle Oberflächenschutz der Beschichtung zeigt aufgrund der ECO-LABEL-Zertifizierung und der Verwendung alternativer Wirkstoffsubstanzen im Vergleich zu den FAKOLITH Antischimmelfarben eine reduzierte Schutzwirkung.

Für eine phasenweise kurzfristig erhöhte Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bietet der Farbfilm von DISPERLITH HYGIENIC einen Schutz vor mikrobiellen Befall (Schimmel, Viren, Bakterien, Hefen). Durch die hohe Dampfdiffusion der Farbe wird bei einem saugfähigen Untergrund eine Kondensatbildung auf der Oberfläche vermieden.

DISPERLITH HYGIENIC bietet eine umweltfreundliche Alternative zu handelsüblichen Schimmelschutzfarben für Innenräume, die von sensibilisierten Personen genutzt werden.

**BLUE-BIO.FILM.STOP-Technologie**

Die ausgesuchte Kombination von aktiven Wirkstoffsubstanzen erzeugt einen Farbfilm mit hoher qualitativer und quantitativer Beständigkeit gegen Pilze, Viren und Bakterien. Die Durchführung der Tests erfolgte in Anwendung der DIN EN

15457:2014-11 (Prüfung der Wirksamkeit des Filmschutzes - Aspergillus, Cladosporium, Penicillium), der ISO 21702:2019-05 (Messung der antiviralen Aktivität auf Kunststoffen - Feline coronavirus, Strain Munich) und der ISO 22196:2011-08 (Messung von antibakterieller Aktivität auf Kunststoffen - Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa). Die BIO.FILM.STOP-Technologie wirkt in der reversiblen Phase präventiv. Die Entstehung eines Biofilms auf der Oberfläche des Anstrichs wird durch die BioFilmStop-Prophylaxe nachweislich gehemmt.

DISPERLITH HYGIENIC mit BLUE-BIO.FILM.STOP-Technologie entspricht den Anforderungen an die Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004, Kapitel II, „Besondere Vorschriften für Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden.“

#### **Desinfektionsmittelbeständigkeit**

Die Desinfektionsmittelbeständigkeit wird durch den Prüfbericht vom TÜV-Süd Nr. 160810-2 vom 10.08.2016 bestätigt. Einschränkung bei der Verwendung des Desinfektionsmittels Lysoformin speziell in maximaler Anwendung. Hier zeigt die Oberfläche nach mehrfacher Anwendung keine Beeinträchtigung, aber eine leichte Gelbverfärbung. Die Oberfläche ist aufgrund der Struktur der Beschichtung gut zu reinigen und zu desinfizieren.

#### ECO-Label

DISPERLITH HYGIENIC ist nach EU 2014/312/EU mit dem EU-Umweltgütesiegel ausgezeichnet und unter der Nummer ES-CAT/044/0001 registriert. Weitere Informationen zur Vergabe des Umweltzeichens für dieses Produkt sind unter dieser Adresse erhältlich: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

#### Anwendungsgebiete

DISPERLITH HYGIENIC ist insbesondere zu empfehlen für die Anwendungen als Decken und Wandanstrich

- Wohnräumen
- Büros
- Arztpraxen
- Seniorenwohnheime
- Laboratorien
- Sanitärbereiche

Aufgrund der BLUE-BIO.FILM.STOP-Technologie bietet der Farbfilm im Rahmen der ECO-Label-Zertifizierung die maximale Keimfreiheit für Wand- und Deckenflächen.

#### **Weitere Empfehlung:**

Für Reinräume oder Untergünde, die im direkten Kontakt mit Lebensmitteln oder Arzneimitteln stehen, empfehlen wir unsere Produkte DISPERLITH FOODGRADE, FK 45 FOODGRADE, FK 100 FOODGRADE und FAKOPUR FOODGRADE, geprüft nach VO (EG) 1935/2004, VO (EG) 1895/2005, VO (EG) 2023/2006, VO (EU) 10/2011, VO (EU) Nr. 1282/2011 für den direkten Kontakt mit Lebensmittel. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

#### HACCP

FAKOLITH Chemical Systems ist assoziiertes Mitglied der CNTA und teilnehmender Partner im Rahmen offizieller FuE-Projekte, die sich auf technisch hochwertige Anstriche für die Lebensmittelindustrie und den Gesundheitssektor beziehen.

FAKOLITH Chemical Systems ist sowohl im Gesundheitsregister für die Lebensmittelbranche der spanischen Provinz Katalonien (Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimenticios de Cataluña, RSIPAC) unter der Nummer 39.05377/CAT als auch im spanischen Gesundheitserfassungssystem der



Lebensmittelindustrie (Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, RGSEAA) unter der Nummer ES-39.005259/T eingetragen. FAKOLITH Chemical Systems garantiert im Rahmen der Umsetzung des betriebsinternen HACCP-Konzepts die Herstellung von qualitativ einwandfreien Produkten. Nach VO (EU) 1935/2004/EG ist die Rückverfolgbarkeit der Produktion gewährleistet.

FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems sind seit 2006 nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Zert.-Nr. 01100071679/01.

### Untergründe

Untergrundvorbehandlung nach VOB. Die Untergründe müssen trocken, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Die Untergrundvorbehandlung ist abhängig von dem Untergrund:

- **Beton:**  
Trennmittelrückstände ggf. mit FAKOLITH FK 11 Reiniger entfernen. Sandende Substanzen entfernen und Untergrund mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund vorbehandeln.
- **Mineralische Putze:**  
Grundierung mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund oder DISPERLITH PRIMER.
- **Schimmel und Bakterien** befallene Untergründe:  
Mit FAKOLITH FK 12, 1:4 mit Wasser verdünnt, reinigen. Anschließend mit FAKOLITH FK 14 wässrige Antipilzlösung satt einstreichen. Untergrund nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund applizieren.

Alternativ zu FAKOLITH FK 14 Antipilz und FAKOLITH FK 16 Tiefgrund kann DISPERLITH PRIMER verwendet werden. Verarbeitung von DISPERLITH PRIMER ab +4°C.

- **Hefe und Bakterien** befallene Untergründe:  
Mit FAKOLITH FK 39 reinigen. Anschließend mit FAKOLITH FK 14 wässrige Antipilzlösung satt einstreichen. Untergrund nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund applizieren.

Alternativ zu FAKOLITH FK 14 und FAKOLITH FK 16 kann DISPERLITH PRIMER verwendet werden. Verarbeitung von DISPERLITH Primer ab +4°C.

- Untergründe mit **Verschmutzungen durch Fett, Öl, Ruß:**  
Mit FAKOLITH FK 11, 1:20 mit Wasser verdünnt, reinigen. Untergrund nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund applizieren.
- **Nicht tragfähige Beschichtungen:**  
Entfernen und Untergrund reinigen. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund oder DISPERLITH PRIMER applizieren.
- **Tragfähige Dispersionsfarben:**  
Festigkeit der Altbeschichtung(en) prüfen. Untergrund reinigen. Kreidende Oberflächen ggf. mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund oder DISPERLITH PRIMER verfestigen.

Vor der Verarbeitung bitte die technischen Informationen und Sicherheitsdatenblätter lesen. Untergrundfeuchte beachten, Festigkeit der Altanstriche


mittels Gitterschnitt prüfen und die räumlichen/zeitlichen Bedingungen am Objekt abklären.

Die Durchführung von Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten in industriell genutzten Räumen erfordert eine fundierte Planung. Wir empfehlen vor Beginn der Arbeiten die individuellen Anforderungen an die Beschichtung zu erfragen und die Bedingungen vor Ort abzuklären:

- Welche Reinigungsmittel werden in welcher Konzentration, mit welcher Temperatur und wie häufig während des täglichen Produktionsprozesses angewendet?
- Wie hoch sind die Temperaturen/die Luftfeuchtigkeit während der Durchführung der Renovierungsarbeiten?

Wir empfehlen die detaillierte Abstimmung der Arbeiten unter Berücksichtigung der Verarbeitungsbedingungen und der zu erwartenden Trocknungszeiten. Wann läuft die Produktion wieder an? Mit welcher Feuchtigkeitsbelastung ist zu rechnen und wann erfolgt die erste Reinigung des renovierten Abschnitts?

|               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verarbeitung  | Verarbeitung mit dem Pinsel, der Rolle oder im Airless-Spritzverfahren. Für die Spritzverarbeitung empfehlen wir folgende Einstellungen:<br>Düse = 5/17. Spritzdruck 200 bar. Anwendung: 5% mit Wasser verdünnen. |
| Bindemittel   | Copolymere aus Vinylacetat und Ethylen.                                                                                                                                                                           |
| VOC-Gehalt    | Klasse: a (Wb), VOC-frei.<br>Maximal 30 g/l VOC (Richtlinie 2004/42/EG).<br>Maximal 10 g/l VOC (EcoLabel).<br>Das Produkt enthält weniger als 0,09 g/l VOC und hat einen SVOC-Gehalt von 3,25 g/l.                |
| Pigmentierung | Titandioxid-Rutil                                                                                                                                                                                                 |
| Dichte        | Dichte (23 °C ± 0,5): 1,38 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                               |
| Flammpunkt    | Nicht anwendbar                                                                                                                                                                                                   |
| Viskosität    | Viskosität (ASTM 3, 250 U/min, bei 25°C ± 0,5): 1500 mPa·s. ± 250                                                                                                                                                 |
| Feststoffe    | 50% ± 2%                                                                                                                                                                                                          |
| Glanzgrad     | Matt (DIN 13300)                                                                                                                                                                                                  |
| P.V.C.        | 65 % ( Pigmentvolumenkonzentration )                                                                                                                                                                              |
| Farbton       | Weiß. Abtönung ab Werk auf Anfrage.                                                                                                                                                                               |
| Abtönpasten   | Mit Farbstoffkonzentraten wie Mixol bis max. 3 %.                                                                                                                                                                 |
| Verbrauch     | Ca. 250 ml/m <sup>2</sup> . Der Verbrauch ist abhängig von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Auftrag in 2 Lagen.                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdünnung            | DISPERLITH HYGIENIC ist ein wässriges Produkt, das gebrauchsfertig geliefert wird. Der erste Anstrich kann bis zu 5 % mit Trinkwasser verdünnt werden.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trocknungszeit        | Trocknungszeit zwischen den Arbeitsgängen 3h, durchgetrocknet nach ca. 24h Voll belastbar, z.B. für Reinigung/Desinfektion nach ca. 48h (20°C/ 60% rel. Luftfeuchtigkeit).<br><br>- Offenzeit (125 µm) bei 20°C, 30% rel. Luftfeuchtigkeit = 25min<br>- Offenzeit (125 µm) bei 10°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit = 45min                                                                               |
| Anwendungstemperatur  | Ab +10 °C, sowohl für den Untergrund als auch für die Umgebungstemperatur (T <sub>G</sub> = 10,5°C – MMFT 0°C). Maximale Luftfeuchtigkeit bei der Anwendung 70%. Insbesondere auf metallischen Untergründen Kondenswasserbildung beachten.                                                                                                                                                           |
| Kompatibilität        | Nicht mit anderen Farben mischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lagerung              | 24 Monate im verschlossenen Behälter in kühler Umgebung. Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über 25 °C lagern. Nach Anbruch der Verpackung Inhalt verbrauchen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebinde               | 5 und 12,5 Liter-Kunststoffgebinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arbeitsschutz         | Exklusiv-Produkt für den professionellen Einsatz. Für die richtige Handhabung lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, verwenden Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung und treffen Sie die vorgeschriebenen Maßnahmen.                                                                                                                                                                                   |
| Entsorgung            | Für die Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Flüssige Komponente einer geeigneten Verbrennung zuführen. Das Produkt kann nach Aushärtung mit dem Hausmüll entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                        |
| Hinweis               | Eine erfolgreiche Renovierung setzt eine professionelle Planung und ausführliche Dokumentation voraus. Wir bieten Ihnen hierfür die "FAKOLITH Checklisten" sowie Objekt bezogene "Renovierungskonzepte". Die Dokumente sind im Internet unter <a href="http://www.fakolith.de">www.fakolith.de</a> abrufbar. Für eine persönliche Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung. |
| Sicherheitsdatenblatt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**RECHTLICHER HINWEIS:**

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 01100071679/01.

Diese technischen Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter [www.fakolith.de](http://www.fakolith.de) veröffentlicht. Durch eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum).



Technische Information 12.10.2021F