

Квик энд Изи Быстрый наполнитель

Описание продукта:

Готовый к применению, не содержащий растворителей дисперсионный настенный наполнитель для экономичного выравнивания поверхностей стен и потолков при помощи безвоздушного распыления и получения гладких поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями при внутренних работах. Заполняет мелкие трещины.

Предназначение:

Для внутренних работ. Может использоваться на флизелиновом холсте, штукатурке, бетоне, гипсокартонных, гипсоволокнистых и прочих плитах для отделки сухим способом, предварительно прошпатлеванных до качества поверхности Q2, прошпатлеванных поверхностях, а также на старых покрытиях на дисперсионной, на силиконовой смоле и силикатной основе.

Свойства:

- продукт готов к нанесению безвоздушным способом
- толщина наносимого слоя от 0,1 до 1,5 мм
- для уровней качества поверхности Q3 и Q4 при отделке сухим способом
- армированный волокном для низкого уровня напряжения при сушке
- заполняет мелкие трещины.
- очень хорошая шлифуемость
- уменьшенное водопоглощение для идеального нанесения настенных и потолочных красок и наклеивания облицовки стен
- для внутренних работ

Составные вещества:

Стирол-акрилатная дисперсия, минеральные наполнители, добавки, консерванты

Удел. вес:

прибл. 1,5 г/см³

Степень глянца:

матовая

Размер упаковки:

22 кг

Цветовой тон:

белый

Нанесение:

Перед использованием тщательно перемешать. Может наноситься аппаратом безвоздушного распыления, напр. MEGA Quick & Easy 5.0 или подобным. В более мощных аппаратах необходимо соответствующим образом отрегулировать давление.

На первом этапе работ нанести предварительный тонкий слой MEGA 610 Квик энд Изи Быстрого наполнителя. Сразу после высыхания до матового вида можно начинать второй этап. Поверхность не требуется разглаживать, перетягивать или выравнивать. Шлифовать или грунтовать настенный наполнитель при надлежащем применении не требуется, полученная поверхность пригодна для окрашивания без дополнительной обработки.

В случае необходимости шлифовки поверхности использовать зернистость как минимум >240 и в завершение прогрунтовать поверхности для связывания пыли. Для финишного слоя мы рекомендуем MEGA 300 Speed, который оптимально сочетается с настенным наполнителем и, таким образом, обеспечивает наилучшее покрытие поверхности. Для окраски потолков, как правило, требуется по возможности использовать матовые высококачественные продукты класса истариаемости 2. Глянцевые дисперсионные краски намного сильнее подчеркивают неровности. Перед началом работы рекомендуется проверить удерживающую способность и внешний вид поверхности на специально отведенной тестовой поверхности.

Основание:

Поверхности должны обладать несущей способностью, быть прочными, чистыми, без выцветаний, пятен, грибкового поражения, спеченных слоев, мукообразных слоев и изолирующих веществ. Имеющиеся старые покрытия необходимо проверить на пригодность, несущую и удерживающую способность. Не может применяться на известковых штукатурках. Пожалуйста, соблюдайте правила выполнения подрядно-строительных работ VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3, и соответствующие технические бюллетени BFS. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Отверстия, сколы и неровности >1 мм необходимо предварительно зашпатлевать. При шпатлевке гипсокартонных и других плит для отделки сухим способом прошпатлевать основание до уровня качества Q2.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости разводить водой. Разведение может изменить свойства.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом.

Сушка:

В зависимости от толщины слоя, впитывающей способности основания и окружающей температуры поверхность сухая и готовая к окрашиванию через 4 - 7 часов. Время высыхания увеличивается при более низких температурах или более высокой влажности.

Расход:

прибл. 1,5 кг/м² при толщине наносимого слоя 1 мм

Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

при помощи устройства безвоздушного распыления MEGA Quick & Easy 5.0

Для обычных безвоздушных распылителей:

Сопло: Graco RAC X LP 425/525

альтернативно: Graco RAC X LP 527

Давление распыления: 180 бар

Угол распыления: 50°

Размер сетки: 60 меш

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре объекта и в помещении ниже + 5 °C.

Хранение:

В прохладном, но незамерзающем месте, срок годности в неоткрывшемся виде прибл. 12 месяцев.

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Засохшие остатки материала можно утилизировать как бытовые отходы или как строительный мусор. № кода отходов EWC 08 04 10.

Маркировочный код GISCODE: BSW20

Соблюдать паспорт безопасности!



Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.