

Üniversal astar boya

Ürün tanıtımı:

Dispersiyon ve silikat bazlı boya katları ve sıva kaplamaları için üniversal astar.

Uygulama:

Dışta ve içte. Tüm geleneksel mineralli zeminler üzerinde (sıvalar, beton, kâgir). Taşıyabilir mineralli ve organik zeminler.

Özellikleri:

- VOB Bölüm C uyarınca hava koşullarına dayanıklı, DIN 18 363
- iyi sabitleştirme
- yüksek derecede difüze edilebilir
- su ile seyreltilir
- özel pigmentleştirme ile sadece belli bir kaplama kapasitesi oluşturulmakla kalmıyor, bunun dışında tutucu, iyi yapışan bir kat yüzeyi de oluşturuluyor
- ön çamurlama için pürüz sıva zeminleri üzerinde uygundur

Bağlayıcı maddenin mikromoleküler yapısından dolayı sıva yüzeyinin gözeneklerine iyi nüfuz derinliği sağlanmaktadır.

Bağlayıcı madde temeli:

Özel bağlayıcı madde

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,6 kg/l

Parlaklık derecesi:

Mat

Renk tonu:

Beyaz

Paket boyutu:

20 kg

İşleme:

Malzeme fırça veya rulo ile sürülebilir. Temel katlarda yarı uzun sürme aletleri ile malzeme zemine sürmeniz tavsiye edilir. Aşırı emici zeminler için daha yüksek bir su ile seyreltme gereklidir, ancak MEGA 251 üniversal astar boya mutlaka su ile seyreltilmelidir zira bu malzeme konsantre bir malzemedir.

Zemin:

Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB yönetmelikleri, Bölüm C, DIN 18363, fıkraya 3 dikkate alınmalıdır. Tüm mineralli sentetik reçine bağlı, az emici dış ve iç yüzeyler için uygundur.

Kat yapısı:

Zemini uygun şekilde hazırlayın. Ayrıcı maddeleri ve gevşek yerleri ortadan kaldırın. Malzemeyi 2 parça boya:1 parça su oranında seyreltin. Temel katın kuruma süresi en az 12 saat olmalıdır. İcab. Boya sıçramalarını derhal bolca su ile temizleyin. Gözleri ve hassas cildi koruyun.

Teknik veriler

Seyreltme:

Su 2 : 1 (2 RT astar boya + 1 RT su)

Kuruma:

20 °C ve %65 bağıl nemde yakl. 24 saat sonra üzerine sürülebilir.

Tüketim: (2 : 1 Karışım)

Düz sıva: yakl. 0,2 kg/m²

Orta boyuta çekirdekli sıva: yakl. 0,3 kg/m²

Pürüzlü çekirdekli sıva: yakl. 0,45 kg/m²

Zemin emiş kapasitesine göre tüketim aşırı derecede dalgalanır. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

Hava ve zemin için en az + 5 °C.

Özel notlar:

Doğrudan güneş etkisinin altında veya çok sıcak yüzeylerin üzerinde işlemeyin. İcab. Boya sıçramalarını derhal bolca su ile temizleyin.

Depolama:

Soğuk ama donsuz.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Titanyum dioksit, dolgu maddeleri ve katkı maddeleri, poli akrilat dispersiyon, potasyum silikat

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıkları, su bazlı boya atıkları olarak, kurumuş malzeme artıkları, moloz veya ev atıkları olarak bertaraf edilebilir.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/h

30 g/l VOC (2010)

Bu ürün en fazla < 1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW40

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

