

TEKNİK BİLGİLER

Markant Color ÇEŞİTLİ RENKLER



Eşit parlaklık derecesi ve doldurucu görünüm

Renklendirilmiş doğal sert balmumu yağı. Katman oluşturan yüksek kaliteli yağlar, ahşabın doğallığını vurgular ve aynı zamanda kire ve suya karşı yüksek bir dirence sahip olur.

- Film oluşturur, aşınmaya dayanıklıdır
- Eşit, doldurucu yüzey görünümü
- Su ve kir kovucu
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Ahşabın doğal güzelliğini vurgular
- Tüm çeşitleri kendi aralarında karıştırılabilir
- EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur


Kullanım alanı:

Parke ve ahşap zeminlerin profesyonelce boyanması için. Tercihen kalın gözenekli yapraklı ağaçlar (meşe, dişbudak için uygundur. Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. www.loba.de adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphe durumunda fabrikaya danışılmalıdır.



Ürün verileri

Ürün No.
10508



Tüm renkler 100 ml'lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.

Katı cisim	58,4 ±2%
İçerik maddeleri	alifatik hidrokarbonlar, modifiye edilmiş bitkisel yağlar, pigmentler, kobalt içermeyen kuru maddeler, bitkisel mumlar, sikatifler
Depolama ve taşıma	36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. Dondan etkilenmez.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	Ürün için AB sınır değeri (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Bu ürün maksimum 476 g/l VOC içerir.

16/04/2023




TEKNİK BİLGİLER

Markant Color ÇEŞİTLİ RENKLER



Ürün verileri

Temel renkler							
	900005 Siyah	900126 Beyaz	900148 Gri				
Ahşap renkleri							
	800099 Maun	800127 Ceviz	800132 Sigara içilen alanlar	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Antik meşe
Trend renkler							
	700133 Papirüs	900127 Chalk	900143 İstiridye	900144 Clay	900145 Kum	900146 Sedef	900147 Gümüş

Renk garantisi verilmez

Uygulama talimatları

16/04/2023



Uygulama talimatları

- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlere arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovasını kullanın.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.
- LOBA "Parke zeminlerin renklendirilmesi zımparalama talimatı"na dikkat edilmelidir.
- Renk seçeneklerini kullanmadan önce, elde edilebilen renk tonlarını ve görsel toplam etkiyi değerlendirmek için deneme olarak sürme işlemleri gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Rengi açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf çeşitleri karıştırılabilir. Homojen bir boya görünümü için pigment doyumu gerekir, bu nedenle inceltme maksimum üç rensiz ölçü ve bir renkli ölçü ile gerçekleştirilmelidir.
- Büyük yüzeyler için birden fazla kaba ihtiyaç duyulursa, toplam miktar çalışma başlangıcından önce bir çalışma kabında karıştırılmalıdır.
- Islatılmış yüzeylerde, pigmentlerin ahşaba derin bir şekilde nüfuz etmesi nedeniyle, yüzeyin daha sonra orijinal duruma dönmesi mümkün değildir.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Bu ürün LOBA ve Wakol'un "Connected Systems"inin bir parçasıdır. Wakol parke yapıştırıcıları ile onaylanmış kombinasyonlar "Connected Systems Matrix" içinde bulunabilir: www.loba.de/connected-systems

İnceltici

Renk tonunu açmak veya kapatma gücünü azaltmak için mat Markant ile karıştırın. Bir renkli ölçüye maks. 3 şeffaf ölçü.

Uygulama aletleri / malzeme tüketimi

Spatula uygulaması: LOBA geniş spatula / yaklaşık 20 ml/m² (50 m²/l)

rulo ve fırçayla uygulama: LOBA yağ rulosu mikro elyaf 60-80 veya LOBA yağ fırçası / yaklaşık 60-100ml/m² (12 m²/l)

Kuruma süresi

- En erken 12 saat sonra yeniden boyanabilir.
- Ancak 24 saat içinde.
- 12 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- 24 saat sonra kullanılabilir.
- 10 gün sonra kapatma.
- LOBA Cover 400 ile daha önce kapatmak mümkündür, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.



Uygulama talimatları

MarkantColor uygulaması:

Özellikle renklendirme için, "Zımparalama talimatı: Parke zeminlerin renklendirilmesi" başlıklı zımparalama önerilerimize dikkat edilmesini öneriyoruz

- MarkantColor'ı bir LOBA geniş spatulayla bölümler halinde özenli bir şekilde uygulayın. Derzli eski zeminlerde veya pahlı panellerde silecek olarak LOBA yağ rulosu mikro elyaf 60-80 kullanın (ruloyla sürmeyin).
- Tek diskli bir makine ve altında LOBASAND SpecialPad bej ile doğrudan eşitleyin.
- Gece boyunca kuruma, maksimum 24 saat.
- Şeffaf Markant'ı LOBA yağ rulosu mikro fiber 60-80 ile ince ve eşit bir şekilde uygulayın. Açık MarkantColor renklerinde, şeffaf versiyona alternatif olarak MarkantNature uygulanabilir.

Önemli notlar

24 saatten uzun ara kuruma sürelerinde ikinci katman uygulanmadan önce bir ara zımpara işlemi yapılmalıdır; bu, MarkantColor'da mümkün değildir, dolayısıyla maksimum ara kuruma sürelerine mutlaka uyulmalıdır. Aksi takdirde yapışma sorunları ortaya çıkar.

Malzemeyle ıslatılan bezleri, pedleri ve diğer aletleri kapalı kaplarda saklayın, yağı, zımpara tozu, kumaş bezlerle, vb. birlikte suyla ıslatın veya kapatılabilir bir kovada saklayın veya yangın güvenliği sağlayacak şekilde tasfiye edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi ortaya çıkar.

Spatula ile uygulama, sadece derzleri sızdırmaz ahşap zeminlerde mümkündür. Derzlere uygulanan yağ, uzun bir süre tamamen kurumaz.

Genel notlar



Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceryanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Güvenlik uygulamaları: Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindeki de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. Malzeme haznelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Connected Systems: tarafından test edilen ürünler, uygun şekilde işlendiğinde, yüzey işleme ve yapıştırıcı arasındaki kimyasal etkileşimin neden olduğu herhangi bir koyu renk değişimi oluşmayacak şekilde optimize edilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.

