



Замедлитель высыхания для идеального нанесения лака

Замедлитель высыхания. Замедлитель высыхания Argo улучшает растекаемость всех водных лаков LOBA и значительно снижает риск образования наплывов.

- Снижает опасность образования наплывов
- Не изменяет свойств лакового покрытия

Область применения:

Оптимально сочетается с лаками LOBA на водной основе.

Характеристики продуктов

Арт. №
11015



Вязкость DIN 4

13 ±2s

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 24 месяцев, соблюдать указания на этикетке емкости. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания. Не является опасным грузом согласно ADR.

Указания по нанесению

- Argo можно добавлять в любые лаки LOBA на водной основе. Максимальное количество добавки 5%. Содержимое емкости (250 мл) Argo добавляют к 5 л (5 кг) лака.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Время высыхания

- Время высыхания, которое требуется для того, чтобы можно было ходить по покрытию, наносить следующий слой лака и проводить промежуточное шлифование смешанных лаков, продлевается приibl. на 50% в зависимости от климатических условий в помещении. Время высыхания до полной нагрузки не изменяется.



Указания по нанесению

Подходящие лаки:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra ^{A.T.} матовый
- 2K Supra ^{A.T.} полуматовый
- 2K Duo экстраматовый
- 2K Duo матовый
- 2K Duo полуматовый
- 2K Duo глянцевый
- 2K Duo anti-slip R9
- 2K Duo anti-slip R10
- 2K Fusion экстраматовый
- 2K Fusion матовый
- 2K Fusion полуматовый
- 2K Fusion anti-slip R9
- 2K SupraCork
- 2K UltraElastic экстраматовый
- 2K UltraSport экстраматовый
- 2K UltraSport матовый
- 2K FactoryStyle экстраматовый
- EasyFinish матовый
- EasyFinish полуматовый
- EasyFinish глянцевый
- Viva матовый
- Viva полуматовый
- Life матовый
- Life полуматовый
- Life глянцевый
- Life Amber
- SportFinish полуматовый

Смешивание добавок с лаками:

Добавки тщательно перемешиваются с лаками непосредственно перед нанесением. В двухкомпонентные лаки добавка помещается только после смешивания массы с отвердителем! Смешанный с добавкой однокомпонентный лак должен быть использован в течение 24 часов, двухкомпонентные лаки - в течение указанного для них рабочего времени. При более длительном времени использования стабильность технических характеристик не гарантируется.

Общие указания



Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Промежуточная шлифовка: При нанесении нескольких слоев лака для достижения необходимой адгезии между слоями в течение 24 часов можно работать без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени нанесение следующих слоев лака производится только с промежуточной шлифовкой. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной. После проведения промежуточной шлифовки необходимо тщательно удалить пыль.

Использование грунтовки или лака: Использование грунтовки повышает надежность паркетных работ и обеспечивает ровную поверхность без наплывов и полос независимо от породы древесины. Дополнительную информацию Вы сможете получить в таблице пород древесины в актуальном каталоге продукции компании LOBA.

Склеивание кромок: Лаки на водной основе, как правило, имеют тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов. Для предотвращения появления щелей, обусловленных склеиванием кромок, необходимо предпринять следующие меры: прочное на сдвиг или твердо-эластичное приклеивание паркетных элементов, тщательное шпаклевание щелей, использование соответствующей грунтовки, напр., LOBA EasyPrime, обработка шпунтового соединения паркетной доски воском перед укладкой, поддержание постоянных климатических условий в помещении, в особенности относительной влажности воздуха. (Рекомендуется подробное консультирование клиентов). Особенно подвержены склеиванию кромок старые полы с поврежденным, нестабильным клеем, паркет на эластичном клее или с креплением гвоздями, массивная доска, торцевой паркет, индустриальный паркет, а также паркетные элементы с параллельной укладкой, паркет на полах с подогревом, гидрофобные породы древесины, напр., бук, клен.

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

