

## Преимущества




Не содержит ПВХ



Трудновоспламеняемый



Для стен и потолка




Может многократно перекрашиваться




Паропроницаемый



Не требует пропитки




Клей для флизелина




Оклеивание путем нанесения клея на стену



Низкий расход краски



Перекрывает трещины



Легко удаляется

## Применение



**1.** Удалить старые обои и покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсо-содержащей шпаклевкой. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей.



**2a.** С помощью клеенамазочного станка без пропитки или



**2b.** Путем нанесения клея на стену без пропитки.



**3.** Выворачивать полотна вертикально по отвесу и наклеить встык.




**4.** Разгладить пузыри и складки обоев щеткой или резиновым валиком.



**5.** Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. удалить с помощью монтажного ножа и обойного шпателя.



**6.** На внутренних и внешних углах не клеить внахлест, а обрезать точно по краю. Следующее полотно наклеивать встык.



**7.** После высыхания покрасить высококачественной дисперсионной краской согласно EN 13300 или покрыть штукатуркой, обоями и т. п.



**8.** При следующем ремонте покрытие легко удаляется.

## Описание изделия

### ERFURT-Variovlies M 140

#### Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Сырье/Производство

Гладкое настенное покрытие ERFURT-Variovlies M 140 изготавливается из специальных целлюлозных и текстильных волокон в комбинации с полимерными вяжущими веществами.

#### Характеристики

- Арт № 1000549
- Размеры рулона: 25,00 м в длину x 1,00 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 4 рулона
- Вес: около 140 г/м<sup>2</sup>

#### Характеристики

- Хорошо маскирует цветовые контрасты основания.
- В большинстве случаев достаточно одного слоя краски.
- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя 0,01 м.
- Класс противопожарной защиты «B-s1,d0» согласно EN 13501-1 (трудновоспламеняемый)
- Не содержит ПВХ, вредных для здоровья пластификаторов и растворителей.
- Не содержит стекловолокна.
- Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида.
- Сохраняет первоначальный размер и перекрывает трещины.
- Высокая износостойчивость в сочетании с соответствующими лакокрасочными покрытиями.
- Легко удаляется после увлажнения водой.
- Пригоден для многократного окрашивания красками торгового качества.

## Способ применения/Обработка

### Основание

Основание должно быть сухим, прочным, равномерным, способным впитывать влагу, чистым, гладким и достаточно ровным для предусмотренного покрытия. Удалить старые обои и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. Гладкую гипсовую штукатурку предварительно промазать разбавленным клеем. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей, или клейстер. Соблюдайте ТУ №№ 7 и 16 комитета BFS.

### Основание для лакокрасочных покрытий

Старая, потрескавшаяся штукатурка и т.п., подлежащая после предварительной обработки только окрашиванию. Для получения основания с однородной структурой для последующего окрашивания, например, разнородные основания (штукатурка, декоративный бетон или гипсокартон).

**Henkel:** Metylan Гранулат Преміум, Metylan Скловолокно Преміум  
**Pufas:** Glutolin S15, PUFAS GK, PUFAS GF, или им подобный

**на не впитывающих основаниях, как напр. на стенах из пластика:**

**Pufas:** Glutolin BW, PUFAS WB, или им подобный

ERFURT-Variovlies M 140 можно клеить без пропитки. Наклеивать ERFURT-Variovlies M 140 следует вертикально по отвесу и встык. В зависимости от назначения помещения для окрашивания следует применять дисперсионную краску со стойкостью к истиранию не ниже класса 3 в соответствии с EN 13300.

Возможно также окрашивание оклеенной поверхности методом безвоздушного распыления. В этом случае для достижения равномерного и аккуратного покрытия в заключение поверхность следует обработать малярным валиком с коротким ворсом.

### Основание под обои

На гладком основании возможно оклеивание любыми настенными покрытиями. При оклеивании ERFURT-Variovlies M 140 применяется клей, подходящий для настенного покрытия, по меньшей мере, специальный клейстер в соотношении 1:20 (200 г на 4 л воды). Благодаря высокой прочности ERFURT-Variovlies M 140 при последующем ремонте с него легко удаляются любые настенные покрытия, наклеенные клейстером. В случае повреждений, их можно зашпаклевать стандартной гипсовой шпаклевкой. Поэтому ERFURT-Variovlies M 140 можно многократно оклеивать.

## Компоненты/Результаты испытаний

Оценка показателей паропроницаемости была проведена исследовательским обществом ISEGA, г. Ашаффенбург, в соответствии с DIN 52615.