

Aqualack izole edici astar

Ürün tanıtımı:

Sulu veya çözücü madde içeren tek bileşenli son kat kaplamalar içte ve dışta uygulanmadan önce kullanılan sulu yapışma ve izole edici astar (katyonlar teknolojisi).

Uygulama:

İçte ve dışta. Nüfuz edici maddeleri nötr hale getirir (örn. nikotin, is, kuru su lekeleri, ahşap içerik maddeler vs.). Ahşap, ahşap ham maddeler (açık alanda işlenmemiş ahşabın önce MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye ile işlenmelidir), alçı, alçı elyafı ve alçı levhalar, sıva, beton, kâgir, taşıyabilir eski katlar, seramik kaplamalar, demir dışı metaller ve plastiklerde öncesinden deneme kat yapılarak kullanılabilir.

Özellikleri:

- çok yüksek yapışma kapasitesi
- az gerilmeli
- harika leke izolasyonu
- çok hızlı kurur
- difüzyon edilebilir
- çok iyi seyir
- su bazlı
- kokusuz
- az zararlı madde içerir
- üzerine üniversal olarak işlenebilir

Bağlayıcı madde temeli:

Polimerizat bazlı katyonik bağlayıcı madde

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,41 g/ml

Parlaklık derecesi:

İpek matı

Renk tonu:

Beyaz

Paket boyutu:

2,5 l und 12,5 l

İşleme:

Fırçayla sürme, rulo ile sürme ve püskürtme (Airless). Kullanıma hazır, işleme öncesi itina ile karıştırın.

Zemin:

Zemin temiz, kuru, taşıyabilir ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Eski, sıkı yapışan katları temizleyin ve iyice zımparalayın. Gevşek, kötü yapışan eski katları ortadan kaldırın. VOB yönetmelikleri, Bölüm C, DIN 18363, fıkra 3 dikkate alınmalıdır.

Lütfen dikkat:

Ahşap yüzeylerinin temizliği için sadece yakl. 6,5 - 8 pH değerine sahip deterjanlar kullanılmalıdır, aksi takdirde katyonik bağlayıcı maddenin izole edici özellikleri olumsuz bir şekilde etkilenebilir.

Son katta kahverengi renklenmeler meydana gelebilir. Geleneksel, hafif nötr deterjanlar tavsiye edilir.

Temel kat:

MEGA 053 Aqualack izole edici astarı 1 x seyreltmeden ve düzenli bir şekilde sürün (aşırı yüklenmede kuruma sonrası ikinci bir katman sürün).

Son kat:

Sulu veya Çözücü madde içeren, tek bileşenli son kat kaplamalı 1 kat.

Teknik veriler

Seyreltme:

Seyreltmeden işleyin. Suyu seyreltme, izole edici kapasitesini olumsuz etkilemektedir.

Tonlama:

Classimix üniversal renk tonu verici macunlarla %5'e kadar. Diğer macunların kullanımı, uyumsuzluklara neden olabilir.

Aletlerin temizliği:

Aleti kullanım sonrası derhal su ile yıkayın. MEGA 053 Aqualack izole edici astar, diğer ürünlerle uyumlu olmadığı için aletleri kullanım öncesi ve sonrası iyice temizleyin.

Kuruma:

20 °C ve %65 bağıl nemde:

Dokunacak kadar kuru: yakl. 1 saat sonra

Üzeri işlenebilir: yakl. 8 saat sonra

Düşük sıcaklıklar ve bir yüksek nem, kurumayı geciktirir ve izole edici kapasitesini azaltır.

Tüketim:

Yakl. 100 ml/m²

Verimlilik: kat başı yakl. 9 - 11 m²/l. Kesin tüketim değerleri, objede tespit edilmelidir.

Airless ile püskürtme:

Nozul: 0,019" - 0,023" inç

Basınç: 180 - 210 bar

Püskürtme açısı: 60°

Genel notlar

Uyumluluk:

Diğer malzemelerle karıştırmayın. MEGA 053 Aqualack izole edici astar, diğer ürünlerle uyumlu değildir. Aletleri kullanım öncesi ve sonrası su ile iyice temizleyin.

Açıklamalar:

MEGA 053 Aqualack izole edici astar, doğrudan demire ve çeliğe sürülmemelidir. Açık alandaki işlenmemiş ahşap, öncesinden MEGA 241 Protect ahşap koruma emprenye ile işlenmelidir. Açık alanda uygulamada mutlaka neme karşı koruyun ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde üzerine işleyin.

İşleme sıcaklığı:

8 °C'nin altında işlemeyin.

Depolama:

İyi kapatılmış ambalajlarda en az 12 ay. Dona karşı hassas.

İçerik maddelerine ilişkin açıklama:

Bu ürün, 67/548/EWG yönetmeliği bağlamında tehlikeli içerik maddelerine sahip değildir.

Bertaraf notları:

Kanalizasyona veya çöp bidonuna atmayın. Yerel makamlar uyarınca bertaraf. Kurumuş artıklar, ev atıkları üzerinden bertaraf edilebilir.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/g

30 g/l VOC (2010)

Bu ürün en fazla 30 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW30

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

