

Siloksan yapı koruma maddesi

Ürün tanıtımı:

MEGA 450 siloksan yapı koruma maddesi, VOB, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra 2.1.5 uyarınca mineralli zeminler için sulu, çözücü madde içermeyen uygulamaya hazır bir astar ve emprenye maddesidir.

Uygulama:

Dışta ve içte. Beton, hafif beton, gazbeton, tuğla, kireçtaşı, doğal ve sentetik taşın hidrofobileştirilmesi için. Ayrıca elyaf takviyeli çimento ve mineralli boya katları için de uygundur. Uygulanan emprenye görülmez. Bu yüzeylerin, herhangi bir zamanda astar kaynaklı su buharı geçirgenliği kısıtlaması olmadan dispersiyon, silikat veya siloksan reçine boya ile üzerine işlenebilir.

Özellikleri:

- çözücü madde içermez
- çok iyi nüfuz kapasitesi (emici zeminlerin içine 2 mm'ye kadar)
- çok iyi sabitleştiren etki
- bazlara karşı yüksek dayanıklı
- az kokulu
- görülmez halde, yapışmadan ve termal yorulmadan kurur

Özgül ağırlık:

1,0 kg/l

Parlaklık derecesi:

Mat

Renk tonu:

Beyaz opak

Paket boyutu:

10 l

İşleme:

MEGA 450 siloksan yapı koruma maddesini seyreltilmemiş halde püskürtmeyle, enjeksiyonla veya sürerek uygulayın. Taş/kil/beton figürleri veya elemanları gibi daha küçük parçalar ayrıca daldırma ve taşkın yöntemi ile işlenebilir. Genelde tek sürme yeterlidir, aşırı emici zeminlerde ikinci bir katın ıslak üzerine ıslak şekilde gereklidir. Aşırı hava hareketinde veya güneş ışınları altında sürmeyin, zira çok hızlı bir koruma gerçekleşir ve optimum nüfuz derinliği elde edilemez. Dispersiyon, silikat veya siloksan reçine boya ile üzerine sürülebilir.

Zemin:

Zeminin taşıyabilir, temiz ve toz ile yağdan arındırılmış olmalıdır. Tüm mineralli zeminler için. Eski parlayan/ipeksi parlaklı boya veya dispersiyon boyalarda kullanmayın.

Teknik veriler

Seyreltme:

Seyreltmeden işleyin.

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile yıkayın.

Kuruma:

Kuru, sıcak havada (DIN 50 014 / 23°C / %50 bağıl nem) 3 - 4 saat sonra kurudur ve yağmur ile yüklenebilir. Yakl. 8 - 12 saat sonra üzerine sürülebilir. Hava nemi etkisi altında sertleşme, birkaç gün sonra elde edilir.

Tüketim:

Yakl. 100 - 300 ml/m², zeminin emiş kapasitesine göre. Kesin tüketim değerlerini, objede örnek sürme ile tespit edin.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

+ 5 °C'nin altında işlemeyin.

Özel notlar:

İşlenmeyecek yüzeyler (cam yüzeyler, pencereler, kapılar vs.) itina ile kaplanmalıdır/üzeleri kapatılmalıdır. İcab. Sıçramaları derhal yumuşak bir bez ve ispirto ile ortadan kaldırın.

Depolama:

Serin ama donsuz depolayın.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Su, silanlar, katkı maddeleri, koruyucu madde: İzotiazolinon türevleri

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Malzeme artıklarını yasal hükümlere göre bertaraf edin.

Ürün kodu:

BSW20

Tehlike ve güvenlik notları

İçerdikleri: 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Bunların karışımı: 5 Klorür 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 2 metil 2H izotiazol-3-on (3:1).

Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Hekime başvurunuz gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın. Cilt tahrişi veya egzama durumunda: hekime başvurun.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

