

Megaseal SL montaj yapıştırıcı

Ürün tanıtımı:

Gerilim altında dahi aşırı yüksek başlangıç yapışkanlığına sahip çözücü madde içermeyen 1K hibrid polimer yapıştırıcı (SMP). Özellikle en farklı malzemelerden oluşan süpürgeliklerin elastik bir şekilde yapıştırılmaları için. Açık ve kapalı alanda çok yönlü olarak kullanılabilir.

Uygulama:

MEGA 967 Megaseal SL montaj yapıştırıcı özellikle süpürgeliklerin, sıva dibi süpürgeliklerin ve süs çitelerin, panellerin ve panel parçalarının, cilalı ahşap ve plastik profillerinin, kapı ve pencere eşiklerinin yapıştırılmaları için kullanılabilir. İlave sabitleme gerektirmeden doğrudan yapıştırmak için (yapışkan bant, çivi, vida vs. gerekmeden). MEGA 967 Megaseal SL montaj yapıştırıcı örn. sert PVC, GFK (UP, EP, PU), ahşap, seramik, fayanslar, tuğlalar, beton, metaller, polistiren ve çeşitli diğer zeminlerde aşırı bir başlangıç yapışkanlığına sahiptir.

Özellikler:

- çözücü maddeler ve izosiyanatlar içermez
- kokusuz
- anında yapışır (kayma gerçekleşmez)
- çok sayıda ve hatta hafif nemli zeminlerde primersiz mükemmel bir yapışma
- çok kolay işleme özellikleri, düşük sıkma direnci
- çok kısa iplik gerilimi
- iyi erken mukavemet
- hızlı sertleşme
- hava şartlarına ve yaşlanmaya karşı iyi bir dayanıklılık
- darbeye ve titreşime karşı hassas değildir
- yapıştırılan metallerde korozyona neden olmaz

Sertleşme sonrası DIN 52452 Bölüm 4 bağlamında üzerine malzeme sürülebilir. Çok sayıda kaplama maddeleri kullanılabilirdiğinden dolayı kendinizde denemelerde bulunmanız gerekir.

Bağlayıcı madde temeli:

1 bileşenli, silan sonlandırılmış yapıştırıcı, hibrid polimer teknolojiye bazlı (nem sertleştirici).

Özgül Ağırlık:

1,5 g/cm³

Renk tonu:

beyaz

Paket boyutu:

Her bir kartuş 450 g

1 Karton = 12 Kartuş

Zeminin ön işlenmesi:

Yapışma yüzeyleri sabit, taşıyabilir, kuru ve temiz olmalıdır. Tüm zeminler, MEGA 967 Megaseal SL montaj yapıştırıcı ile uyumlu olmalıdır. Zeminler zift ve bitüm içermemelidir. Kaplı zeminlerde uygulandığında öncesinde uyumun kontrol edilmesi gerekir. Örn. akril içeren sürülebilir malzemelerde yumuşatıcı hareketinden dolayı bir yapışma kaybı mümkündür.

İşleme:

MEGA 967 Megaseal SL montaj yapıştırıcı bir yapıştırıcı tabancası ile tırtıl şeklinde yapıştırılacak parçaya veya maddeye sürün. Yapıştırılacak parçayı doğrudan düzenli bir şekilde yapıştırıcıya basın. Bunu yaparken sertleşen yapıştırıcının hareketleri alabilmesi için en az 2 mm yapıştırıcı genişliğini koruyun.

Teknik veriler

Aletleri temizleme:

Aletleri MEGA 906 Quick & Easy alet temizleyici ile temizleyin, sertleşen yapıştırıcı artıkları sadece mekanik bir şekilde temizlenebilir.

Kurutma:

Birleştirme parçaları ~ 5 dk. içerisinde yapışmalıdır (aşırı derecede sıcaklığa ve neme bağlıdır). Sertleşme (+ 23 °C/%50 bağıl nemde) 24 saatte 2 mm

İşleme sıcaklığı:

+ 5 °C ila + 35 °C arası

Isıya dayanıklılık (sertleşmiş):

normal atmosferde yakl. - 40 °C ila + 100 °C arası

Shore A sertliği:

~ 60 (28 gün sonra)

Çekme gerilmesi:

2,5 N/mm² (+ 23 °C ve % 50 bağıl nem)

Kopma uzaması:

> % 100 (+ 23 °C ve % 50 bağıl nem)

Genel notlar

Dikkat:

Yapıştırma ve sertleşme sırasında zeminin ve yapıştırıcının sıcaklıkları + 5 °C'nin üzerinde olmalıdır.

Depolama:

+ 5 °C ve + 25 °C arası serin ve kuru bir şekilde muhafaza edin. Açılmamış orijinal kutuda depolama kapasitesi 18 aydır.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Lütfen güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

Atık anahtarı: 080403-EAK-Code

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

