



TECHNISCHES MERKBLATT

30010 HYDROGRUND

EINSATZBEREICH

Verarbeitungsfertige, geruchsarme, hydrophobierende, farblose, siliconverstärkte Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verfestigung von kreidenden Farben oder sandenden Putzen insbesondere in der Kombination mit Siliconharzfarben. Einsatz im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- verfestigend
- lösemittelfrei
- tief eindringend
- saugfähigkeitsregulierend
- hydrophobierend
- verseifungsbeständig

FARBTON: 0901 farblos

GEBINDE: 5 l, 10 l

VERBRAUCH: 100 – 400 ml/m² pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit

DICHTE: ca. 1,0 g/m³

ANWENDUNG

ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen.

Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

UNTERGRUND

Zementputze, Kalk-Zementputze, abgewitterte Altanstriche, Porenbeton, saugfähige Mauerwerke und alle saugfähigen mineralischen Untergründe.

VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung im Originalgebinde gut schütteln. Verdünnbar mit Wasser, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:1. Streichen, rollen oder spritzen (auch Airless).

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Nicht unter +5° Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten und trocknen lassen.

VERDÜNNUNG /WERKZEUGREINIGUNG:

Unverdünnt verarbeiten. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

TROCKNUNG

(+ 20° C / 65 % rel. Luftfeuchte)
überstreichbar nach: 12 h

BESONDERE HINWEISE

Bei der Verarbeitung müssen angrenzende Flächen gut abgedeckt werden. Untergründe mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen mit SÜDWEST

TiefenGrund LH grundieren. Nicht auf aufgeheizten Untergründen und in praller Sonne verarbeiten. Die Grundierung darf keine Filmschicht auf dem Anstrichuntergrund bilden. Saugfähige Nachputz- und Spachtelstellen müssen nachgrundiert werden. Zum Grundieren nicht mit Farben vermischen, da die Eindringtiefe sonst erheblich herabgesetzt wird.

EG-RICHTLINIE 2004/42/EG

Das Produkt „HydroGrund“ unterschreitet den VOC-Höchstwert der Produktkategorie h (30 g/l), und ist somit VOC-konform.

VDL-DEKLARATION

Polymerdispersion, Wasser, Entschäumer, Netzmittel, Lagerungsschutzmittel auf Basis BIT/MIT (1:1), Lagerungsschutzmittel auf Basis Bronopol (INN)

GISCODE BSW20

ALLGEMEINE SICHERHEITS-RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

LAGERUNG

Fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Leere Gebinde der zuständigen Sonderabfallstelle geben. Zur Entsorgung müssen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen

Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet.

Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2023/OKTOBER/CS