

# Квик энд Изи спрей 3 в 1 мультифиниш

## Описание продукта:

Водорастворимое специальное покрытие с шелковистым блеском для рационального окрашивания деталей конструкций из стали, цинка, алюминия и других цветных металлов, жестких пластиков, а также минеральных оснований. Эффективная защита от коррозии.

## Предназначение:

Для внутренних и наружных работ Универсальная, многофункциональная однокомпонентная система, грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие на полиуретановой основе, для рационального и быстрого выполнения покрасочных работ с использованием процесса распыления низкого давления, как, например MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1. Средство для категории коррозии C4 согласно DIN EN ISO 12944, испытано Институтом Фраунгофера. Превосходная антикоррозийная защита с оптимальными свойствами адгезии для особенно долговечных, погодоустойчивых окрашиваний, подходит для множества оснований, железа, стали, цветных металлов, жестких пластиков и не сохраняющей размеры или ограниченно сохраняющей размеры древесины.

## Свойства:

- универсальная однокомпонентная система
- превосходная антикоррозийная защита; средство C4 согласно DIN EN ISO 12944
- оптимальная адгезия также на сложных поверхностях
- превосходный розлив, отличное перекрытие кантов
- особенная стабильность к погодным условиям
- выдающаяся стабильность оттенков; согласно бюллетеню BFS № 26: Связующее вещество группы А

## Связующее вещество:

акрилатная/ПУ-дисперсия

## Удел. вес:

Прибл. 1,335 г/см<sup>3</sup>, в зависимости от цветового тона

## Степень глянца:

Шелковисто-глянцевый

## Оттенки:

Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix и оттенки металлика RAL 9006 и 9007, а также оттенки Германских железных дорог.

## Указание относительно оттенков металла:

Оттенки металлика перед нанесением профильтровать через фильтр-воронку (мелкая, 190 мкм) и непрерывно и без наплывов выполнить грунтовочное, промежуточное и финишное окрашивания.

## Размер упаковки:

1 л и 2,5 л

## Нанесение:

Распыление, перед использованием тщательно перемешать. Перед нанесением учесть условия на объекте. Не наносить при повышенной влажности воздуха, при повышенных температурах или на слишком холодные детали конструкций.

## Основание:

Основания должны быть без загрязнений, без разделяющих веществ и сухими. Следует соблюдать правила выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Необработанные участки древесины покрыть MEGA 242 Протект защитной пропиткой для дерева. Старое покрытие, не обладающее несущей способностью и непригодное, удалить до древесины с несущей способностью. Прочно удерживающиеся лаки на основе алкидной смолы отшлифовать и очистить.

## Грунтовочное покрытие:

1 x MEGA 154 Квик энд Изи 3 в 1 мультифиниш

## Промежуточный и финишный слой:

от 1 до 2 x MEGA 154 Квик энд Изи 3 в 1 мультифиниш Для получения средства категории C4 необходимо как минимум 3 прохода!

## Технические характеристики

### Разведение:

Продукт готов к применению.

### Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

### Расход:

Прибл. 120 - 150 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от толщины наносимого слоя и глубины шероховатости основания.

### Сушка:

При 23 °C и 60 % отн. влажности воздуха:

Сухой от пыли: прибл. через 1 ч.

Твердый на ощупь: прибл. через 2 - 4 ч.

Нанесение следующего слоя: прибл. через 6 - 8 ч.

Полное отверждение: через прибл. 24 ч.

### MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1.

Разведение: не разбавлять

### HVLP-устройства:

Сопло: №3 (1,3 мм)

Давление: 0,5 бар

## Общие указания

### Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже + 7 °C (идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учитывать влажность от росы и температуру на объекте. Пониженная температура и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности. Не наносить под прямым солнечным излучением.

## Хранение:

В оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном месте без воздействия мороза в течение не менее 12 месяцев. Беречь от замерзания.

## Состав согласно директиве VDL (Союз немецких производителей красок):

Акрилат/полиуретановая дисперсия, вода, диоксид титана, растворитель, добавки, консерванты BIT, CIT/MIT (3:1)

## Особые указания:

Не предназначен для мест с продолжительным воздействием влажности в сочетании с чистящими средствами.

## Указания по утилизации:

Высохшие остатки можно утилизировать как строительный мусор с кодом утилизации отходов 17 07 01 или вместе с бытовыми отходами. Жидкие остатки утилизировать согласно распоряжениям местных органов по обращению с отходами (код утилизации отходов 08 01 12).

## ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/I

140 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит не более 140 г/л ЛОС.

## Маркировочный код GISCODE:

BSW30

## Указания по безопасности:

Держать в месте, недоступном для детей. Использовать только в зонах с хорошей вентиляцией. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Просьба соблюдать соответствующий паспорт безопасности ЕС! Содержит: 3 аминопропилтриэтоксисилан, 1,2- бензотиазол-3(2H)-Он. Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергические реакции.

## Соблюдать паспорт безопасности!

