

Objekt Elast

Produkt: **Polyflor Palettone SD**

Belagsart / Konstruktion	Vinylbelag, homogen Klasse 34 - 43
Beanspruchungsklasse	 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,0 mm / -
Oberflächenvergütung	-
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.030 g / m ²
Brandverhalten	Bfl - s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 2 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	- 0,25 W (m·K)
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	gut ²
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 20 m
Fliesen Format / VE ca.	-
Zusatzeignungen	



² Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Elektrisches Verhalten

Aufladungsspannung	EN1815	< 2 kV
Isolationswiderstand	VDE0100	-
Elektrischer Widerstand	EN1081	< 1x10 ⁹ Ohm

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.