

# SILCO IMPRÄGNIERKONZENTRAT



Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Spezial-Hydrophobierungskonzentrat

## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

Unpigmentiertes Hydrophobierungsmittel auf Basis von Silanen und Silikonharzen für außen und innen. Schützt Flächen vor frühzeitiger Verschmutzung, Feuchtigkeit und Wärmeverlust. Lösemittelfrei, umweltverträglich und geruchsarm. Hohes Eindringvermögen mit sehr tiefwirkender Hydrophobierung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit.

### Einsatzbereich

Geeignet für alle vorkommenden mineralischen Untergründe beim Fassaden- oder Innenwandastrich, wie Naturstein, Putzen, Kalksandstein, Ziegel und Beton. Farbtonvertiefungen sind möglich.



- schnelltrocknend
- hohe Ergiebigkeit
- Hydrophobierung für mineralische Untergründe

### Profi-Lösungen mit Köpfchen



## Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen und außen	Lagerung <sup>2</sup>	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Lieferform	farblos auf Trocknend	Produkt-Code F+L	BSL20
Packungsgröße	1 l	EU-VOC-Grenzwert	entfällt
Spez. Gewicht	ca. 1,100 g/cm <sup>3</sup>	Abfallschlüssel <sup>3</sup>	17 07 01 (trocken), 08 01 11 (flüssig)
Verbrauch <sup>1</sup>	ca. 200 - 400 ml / m <sup>2</sup> / Arbeitsgang (1:9 mit wasser verdünnt), bzw. 20-40 ml Konzentrat		

<sup>1</sup> Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. <sup>2</sup> Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. <sup>3</sup> Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

### Zusammensetzung (gemäß VdL)

Silane, Ethanol

# SILCO IMPRÄGNIERKONZENTRAT



## Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Spezial-Hydrophobierungskonzentrat

### Untergrundvorbehandlung

#### Untergrund

Untergründe sollten möglichst trocken sein. Staub, Fett und nicht fest haftende Altanstriche entfernen, Leimfarben restlos abwaschen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornsichten und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Zur Reinigung von verunreinigten Flächen, empfehlen wir zur Vorbehandlung die Verwendung von **Conti® Fassadenreiniger**. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden BFS-Merkblätter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

### Verarbeitung

#### Materialeinstellung

Verdünt mit max. 9 Teilen Wasser. Angemischtes Material am selben Tag verarbeiten.

#### Verarbeitung

Im Flut- Roll- oder Streichverfahren.

Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen. Vor Anwendung Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten.

#### Überarbeitung / Trockenzeit

Bei trockener, warmer Luft (DIN 50014, 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) nach ca. vier Stunden regenfest. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten. Überstreichen frühestens nach 24 Stunden.

#### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

### Hinweise

#### Besondere Hinweise

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!

Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In schwierigen Fäl-

len Beratung einholen.

Bei längerer Lagerung kann das Konzentrat dunkler werden. Dies beeinträchtigt nicht die Funktion des Materials.

Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bodenflächen bei Anwendung abdecken. Biozide sicher verwenden.

### Gefahren- und Sicherheitshinweise

Achtung!

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Entsorgung

Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com) oder

Tel: +49 208 9948-156.

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können Sie über [www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) aufrufen.

### Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwasige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Be-

# SILCO IMPRÄGNIERKONZENTRAT



Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Spezial-Hydrophobierungskonzentrat

stimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

## Web-Links

### Sicherheitsdatenblatt

[http://files.conticoatings.com/SDB\\_Silcolmpraegnierkonzentrat.pdf](http://files.conticoatings.com/SDB_Silcolmpraegnierkonzentrat.pdf)

### Technische Merkblätter

[http://files.conticoatings.com/TM\\_Silcolmpraegnierkonzentrat.pdf](http://files.conticoatings.com/TM_Silcolmpraegnierkonzentrat.pdf)  
[http://files.conticoatings.com/TM\\_Fassadenreiniger.pdf](http://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf)