



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM PANZERGITTERMATTE

1. PRODUKTBE SCHREIBUNG

Besonders verstärktes Armierungsgewebe

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur Herstellung einer Zusatzarmierung in allen KEIM WDV- und Raumklima-Systemen in besonders beanspruchten Bereichen, wie z. B. Sockelflächen, Durchfahrten, Hauseingängen usw.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache Handhabung
- Erhöht die Druck- und Schlagfestigkeit des Systems
- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- für Innen und Außen
- schiebefest
- alkalibeständig
- alterungsbeständig
- schiebefest

MATERIALKENN DATEN:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Reißfestigkeit: | mind. 4,0 kN/5cm |
| - Flächengewicht: | ca. 370 g/m ² |
| - Breite: | 1,0 m |
| - Länge: | 25 m |
| - Farbton: | weiß |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, sauber, staubfrei und eben sein.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab ≥ 5 °C bis ≤ 30 °C Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

VERBRAUCH:

ca. 1,0 m²/m²

VERARBEITUNG:

Zuschnitte mit geeigneten Werkzeugen ausführen.

ARMIERUNG:

Die KEIM Panzergittermatte wird in Kombination mit einer systemzugehörigen Glasfaser-Gittermatte für Armierungsschichten mit erhöhter Druckfestigkeit eingesetzt.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM PANZERGITTERMATTE

Die Panzergittermatte mittig in die systemzugehörige Armierungsmasse einbetten, die Panzergittermatte wird auf Stoß verlegt. Nach der Trocknung mit der vorgesehenen systemzugehörigen Glasfaser-Gittermatte überarbeiten. Die Schichtdicke der Armierungsschicht soll ca. 3 - 4 mm betragen.

5. LIEFERFORM

Produktname	m pro Rolle	m ² pro Bund	m ² pro Palette	Bund pro Palette	Gebindetyp
Panzergittermatte	25	25	1.000	40	Rolle

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	aufrecht stehend trocken

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 10 11 03

8. SICHERHEITSHINWEISE

keine besonderen Hinweise

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.