



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM GITTERMATTE-K

1. PRODUKTBE SCHREIBUNG

Systemzugehörige Glasfaser-Gittermatte.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur Armierung in KEIM Klebemörtel-K bei KEIM WDV-Systemen mit keramischer Oberfläche.
Geeignet für Keramik-System.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache und schnelle Verarbeitung
- schiebefest
- alkalibeständig
- alterungsbeständig
- schiebefest

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Reißfestigkeit: | ≥ 2,5 kN/5cm |
| - Maschenweite: | 6,5 x 7 mm |
| - Flächengewicht: | ca. 200 g/m ² |
| - Breite: | 1,0 m |
| - Länge: | 50 m |
| - Farbton: | weiß |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, sauber, staubfrei und eben sein.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab ≥ 5 °C bis ≤ 30 °C Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

VERBRAUCH:

ca. 1,1 m²/m²

VERARBEITUNG:

Zuschnitte mit geeigneten Werkzeugen ausführen.

ARMIERUNG:

Den systemzugehörigen Armierungsmörtel vollflächig auf den Untergrund auftragen und die KEIM Gittermatte-K in die nasse Armierungsschicht falten- und hohlraumfrei mittig bzw. ab 6 mm Schichtdicke im oberen Drittel einbetten, die einzelnen Bahnen ca. 10 cm überlappen (Markierungen beachten) und nochmals mit dem Armierungsmörtel überspachteln. Notwendige Einschnitte in die Gittermatte, z.B. an Gerüstankern, sind mit einem zusätzlichen Gewebestreifen zu überdecken.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM GITTERMATTE-K

Die Erstellung von Gewebeabschnitten für die Diagonalarmierung ist zulässig.
Flächen durch geeignete Maßnahmen während der Verarbeitung und nach dem Auftrag vor Wind und Regen schützen.
Notwendige Einschnitte in die KEIM Gittermatte-K, z.B. an Gerüstankern, sind mit einem zusätzlichen Gewebestreifen zu überdecken.
Die Schichtdicke der Armierungsschicht soll ca. 5 mm betragen.

5. LIEFERFORM

Produktname	Länge [m]	m ² pro Bund	m ² pro Palette	Bund pro Palette	Gebindetyp
Gittermatte-K	50	50	1.000	20	Rolle

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	trocken aufrecht stehend

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 10 11 03

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.