

# Megamur Handspachtel leicht mittel

## Produktbeschreibung:

Verarbeitungsfertiger filzbarer Dispersions-Leichtspachtel gemäß VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 2.3.1. Lösemittel- und weichmacherfrei. Speziell für die Handverarbeitung.

## Anwendung:

Innen. Für beschichtungsfähige Handspachtelungen bis 4 mm Schichtdicke auf Putzen der Mörtelgruppe II, III, IV, Gipskarton, Beton und Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis. Zur Überarbeitung von Strukturputzen und Glasgewebeflächen und zum Armieren von Wandflächen in Verbindung mit einem Spachtelvlies.

## Eigenschaften:

- lösemittel- und weichmacherfrei
- rissfrei auch in hoher Schichtstärke
- exzellente Verarbeitungseigenschaften
- diffusionsfähig
- geringes Eigengewicht
- hohes Standvermögen
- lange Offenzeit
- sehr geringes Nachsacken
- auf Null ausziehbar

## Bindemittelbasis:

Copolymere Kunststoffdispersion

## Pigmentbasis:

Weißer Dolomit

## Spez. Gewicht:

Ca. 1,1 kg/l

## Farbton:

Hellgrau

## Packungsgröße:

10 l

## Verarbeitung:

MEGA 602 Megamur Handspachtel leicht mittel wird von Hand mit einer rostfreien Stahlkelle aufgetragen, abgezogen und geglättet. Nach der Trocknung annässen und filzen oder trocken schleifen. Bei der Einbettung von Spachtelvlies ist der MEGA 602 Megamur Handspachtel leicht mittel mit einer Stahlkelle satt aufzutragen und gleichmäßig mit einer Zahnkelle 4x6x4 mm in horizontaler Richtung zu durchkämmen. Anschließend das Spachtelvlies gleichmäßig einbetten und andrücken. Nachfolgende Bahnen sind ca. 5 cm zu überlappen. Danach mit einem Cuttermesser einen Doppelnachtschnitt ausführen.

## Untergrund:

**Vorbemerkung,** Besonders zu beachten:

VOB Teil C, DIN 18 363

f.d. Untergrundprüfung:

Abs. 3.1.1

Alle Untergründe müssen tragfähig, lufttrocken, sauber und frei von haftmindernden Stoffen sein. Metalle sind vor Korrosion zu schützen. Bei Ausbesserungen mit zementhaltigen Materialien sind vor dem Auftragen von Megamur 602 Handspachtel leicht mittel die Oberflächen zu flautieren. Bei Gipskartonplatten abgefaste und abgeschrägte Plattenstöße nur in Verbindung mit Papierstreifen oder Glasgittergewebe verspachteln. Plattenstöße dürfen erst verspachtelt werden, wenn keine Längenänderungen infolge von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu erwarten sind.

## Überarbeitung:

Grundieren mit MEGA 250 Grundierfarbe WP, bis max. 2:1 mit Wasser verdünnt. Danach können alle für innen geeigneten MEGA Dispersionsfarben, unter Berücksichtigung der entsprechenden technischen Merkblätter, verwendet werden.

## Technische Daten

### Schichtdicke:

Max. 4 mm

### Korngröße:

Ca. 0,2 mm

### Verdünnung:

Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig, sauberes Wasser verwenden.

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Trocknung:

Abhängig von der Schichtdicke, Baufeuchte und der Umgebungstemperatur. Ca. 8-10 Stunden bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte. Bei kühleren Temperaturen oder höherer Luftfeuchte entsprechend längere Trockenzeiten berücksichtigen.

### Verbrauch:

Richtwert: Ca. 1 l/m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke. Je nach Untergrund und Auftragsverfahren ist der Verbrauch schwankend.

## Allgemeine Hinweise

### Verarbeitungstemperatur:

Min. +5 °C für Luft und Untergrund.

### Lagerung:

Kühl jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 1 Jahr.

### Deklaration der Inhaltsstoffe:

Kalzium-Magnesium-Karbonat, vulkanische Glas- Mineralien, Aluminium Silikatglas

## Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

## Produktcode:

M-DF 01

## Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt enthält 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on [EG nr 220-120-9] und eine Mischung von 5-Chloro-2-Methyl-2-H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] und 2-Methyl-2-H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6]. Es kann eine allergische Reaktionen verursachen.

**R 10:** Entfällt

**S 02:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Vbf:** Entfällt

**WGK 1:** (Selbsteinstufung)

## Sicherheitsdatenblatt beachten!

|   |            |
|---|------------|
|    |            |
| MEGA eG<br>Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg<br>11<br>602   |            |
| EN 15824<br>Handspachtel leicht mittel<br><b>602 Megamur Handspachtel leicht mittel</b><br>Für beschichtungsfähige Handspachtelungen bis 4 mm auf z.B. Strukturputzen und Glasgewebeflächen |            |
| Brandverhalten:   | A2-s1,d0   |
| Wasseraufnahme:   | NPD        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:   | NPD        |
| Haftzugfestigkeit auf Beton:  | > 0,35 MPa |
| Wärmeleitfähigkeit:   | NPD        |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):  | NPD        |
| Gefährliche Substanzen:   | Keine      |

