

Megamur Handspachtel leicht grob

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsfertiger filzbarer Allzweck-Dispersions-Leichtspachtel gemäß VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 2.3.1. Speziell für die Handverarbeitung.

Anwendung:

Innen. Für beschichtungsfähige Handspachtelungen bis 12 mm Schichtdicke auf Putzen der Mörtelgruppe II, III, IV, Gipskarton, Beton und Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis. Zur Überarbeitung von Strukturputzen und Glasgewebeflächen und zum Armieren von Wandflächen in Verbindung mit einem Spachtelvlies. Bei Ausrücken bis 30 mm rissfrei einsetzbar.

Eigenschaften:

- lösemittel- und weichmacherfrei
- rissfrei auch in hoher Schichtstärke
- exzellente Verarbeitungseigenschaften
- diffusionsfähig
- geringes Eigengewicht
- hohes Standvermögen
- lange Offenzeit
- sehr geringes Nachsacken
- auf Null ausziehbar

Bindemittelbasis:

Copolymere Kunststoffdispersion

Pigmentbasis:

Weißer Dolomit

Spez. Gewicht:

Ca. 0,85 kg/l

Farbton:

Hellgrau

Packungsgröße:

10 l

Verarbeitung:

MEGA 603 Megamur Handspachtel leicht grob wird von Hand mit einer rostfreien Stahlkelle aufgetragen, abgezogen und geglättet. Nach der Trocknung annässen und filzen oder trocken schleifen. Bei der Einbettung von Spachtelvlies ist der MEGA 603 Megamur Handspachtel leicht grob mit einer Stahlkelle satt aufzutragen und gleichmäßig mit einer Zahnkelle 4x6x4 mm in horizontaler Richtung zu durchkämmen. Anschließend das Spachtelvlies gleichmäßig einbetten und andrücken. Nachfolgende Bahnen sind ca. 5 cm zu überlappen. Danach mit einem Cuttermesser einen Doppelnachtschnitt ausführen.

Untergrund:

Vorbemerkung, Besonders zu beachten:

VOB Teil C, DIN 18 363
f.d. Untergrundprüfung:

Abs. 3.1.1

Alle Untergründe müssen tragfähig, lufttrocken, sauber und frei von haftmindernden Stoffen sein. Metalle sind vor Korrosion zu schützen. Bei Ausbesserungen mit zementhaltigen Materialien sind vor dem Auftragen von MEGA 603 Megamur Handspachtel leicht grob die Oberflächen zu flutieren. Bei Gipskartonplatten abgefaste und abgeschrägte Plattenstöße nur in Verbindung mit Papierstreifen oder Glasgittergewebe verspachteln. Plattenstöße dürfen erst verspachtelt werden, wenn keine Längenänderungen infolge von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu erwarten sind.

Überarbeitung:

Die gespachtelten Flächen sollten vor dem Beschichten mit dem feineren MEGA 603 Megamur Handspachtel leicht mittel abgezogen werden. Die nachfolgende Grundierung kann mit der MEGA 250 Grundierfarbe WP, bis max. 2:1 mit Wasser verdünnt erfolgen. Danach können alle für innen geeigneten MEGA Dispersionsfarben, unter Berücksichtigung der entsprechenden technischen Merkblätter, verwendet werden.

Technische Daten

Schichtdicke:

Max. 12 mm

Korngröße:

Ca. 0,3 mm

Verdünnung:

Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig, sauberes Wasser verwenden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknung:

Abhängig von der Schichtdicke, Baufeuchte und der Umgebungstemperatur.
Ca. 8-10 Stunden bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte. Bei kühleren Temperaturen oder höherer Luftfeuchte entsprechend längere Trockenzeiten berücksichtigen.

Verbrauch:

Richtwert: Ca. 1 l/m² bei 1 mm Schichtdicke. Je nach Untergrund und Auftragsverfahren ist der Verbrauch schwankend.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Mind. +5 °C für Luft und Untergrund.

Lagerung:

Kühl jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 1 Jahr.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Kalzium-Magnesium-Karbonat, vulkanische Glas-Mineralien, Aluminium Silikatglas

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode:

M-DF 01

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt enthält 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on [EG nr 220-120-9] und eine Mischung von 5-Chloro-2-Methyl-2-H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] und 2-Methyl-2-H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6]. Es kann eine allergische Reaktionen verursachen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

| | |
|--|------------|
| CE | |
| MEGA eG Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 11 603 | |
| EN 15824 Handspachtel leicht grob 603 Megamur Handspachtel leicht grob Für beschichtungsfähige Handspachtelungen innen | |
| Brandverhalten: | B-s1,d0 |
| Wasseraufnahme: | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD |
| Haftzugfestigkeit auf Beton: | > 0,35 MPa |
| Wärmeleitfähigkeit: | NPD |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand): | NPD |
| Gefährliche Substanzen: | Keine |

