

Protect Aqua yüzey cilası

Ürün tarifi:

Artmış UV korumalı su bazlı açık gözenekli yüzey cilası. Ahşabı, hava koşullarının etkilerine karşı korur. DIN EN 71-3 çocuk oyuncakçı güvenliği ile uyumludur.

Uygulama:

Üniversal olarak içte ve dışta kullanılabilir. Pencere, kapılar, mobilya, ahşap evler, bahçe mobilyaları, tahta yapılar vs. gibi sınırlı düşük toleranslı ve düşük toleranslı olmayan ahşap yapı parçalarının dekoratif ve cilalı kaplamaları için.

Özellikleri:

- orta katmanlı
- az kokulu
- damlamaz
- ipek parlaklığı
- yüksek nüfuz kapasitesi
- aşırı su geçirmez
- difüzyona açık
- esnek
- hizalama gerekmeden ve çizgisiz seyir özellikleri
- hızlı film oluşumu ve yağmura dayanıklı
- nemi ayarlar
- hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık
- işiğe dayanıklı
- düzenli, kolay işleme
- UV filtresi sayesinde UV'ye karşı yoğun koruma
- yaşlanmaya karşı yüksek dayanıklı cila filmi
- iyi renovasyon özellikleri
- Quick & Easy püskürtülebilir

Bağlayıcı madde temeli:

Özel hibrit dispersiyon bağlayıcı madde

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,04 - 1,08 g/cm³, renk tonuna göre

Parlaklık derecesi:

İpek parlaklığı

Paket boyutu:

1 l ve 2,5 l

Renk tonları:

Bakınız güncel renk tonu kartı ve MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden geniş renk tonu yelpazesi

İşleme:

Sürme, rulo ile sürme veya püskürtme. MEGA Quick & Easy 2.0 ve 2.1 ile işlenebilir. İşleme öncesi itinayla karıştırın. Rulo ile sürme en iyisi seyreltilmiş halde mikro elyaf bir cila silindir ve fırçayla sürme MEGA cila fırçası (yeşil ön bant) ile gerçekleşir. Püskürtmeyle sürmede %10'a kadar su ile seyreltin. Hava ve zemin sıcaklığı en az + 5 °C olmalıdır. Aşırı yüksek nemde, yağmurda veya doğrudan güneş ışınlarının altında işlemez.

Zemin hazırlama:

Zeminler kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. Grileşmiş ve hava koşullarından etkilenmiş ahşap bölgelerini ortadan kaldırın. Taşiyabilir eski kaplamaları temizleyin ve zımparalayın. Zeminler, türlerine göre uygun bir şekilde ön işlenmelidir ve astarlanmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Ahşabı nemi, cila sürülmeden önce düşük toleranslı olmayan ve sınırlı düşük toleranslı olan ahşap yapı parçalarında %18'i ve düşük toleranslı zeminlerde %13'ü (+/-%2) geçmemelidir. İşlenmemiş ahşap yapı parçaları, dışta, düşük toleranslı, düşük toleranslı olmayan ve sınırlı düşük toleranslı. Dışta 1 iğne yapraklıları MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye ile emprenleyin. Büyük yüzeylerde düzenli, hizalama gerektirmeyen kaplamaları elde etmek için renkli cila katı öncesi emiş kapasitesini azaltmak için yüzeyin tamamı seyreltilmiş MEGA 190 Protect Aqua rensiz yüzey cilası ile mutlaka işlenmelidir.

Kat yapısı:

Temel/ara/son kaplama:
MEGA 190 Protect Aqua yüzey cilası

Baskı emprenyeli ahşaplar:

Renk tonu değişikliklerine neden olabilirler. Burada bir deneme kat tavsiye edilir.

Renovasyon katları:

İlgili ön çalışmalar sonrası sıkı yapışan, aynı türdeki eski katları, hava yüküne göre iki - üç defa MEGA 190 Protect Aqua yüzey cilası ile kaplayın.

Özel notlar:

Maruz kalan yüzeylerde esas itibarıyla üç kat tavsiye edilir. En iyi sonuçlar orta derecede koyu ahşap renk tonları ile elde edilir zira UV koruması burada optimumdur ve ahşap yapı parçaları aşırı derecede ısınmaz.

Teknik veriler

Sevreltme:

Fırça ve rulo ile sürülmeye hazırdır. Püskürtme yöntemine göre %10'a kadar su ile sevreltin.

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile.

Tüketim:

Düz, rendelenmiş ahşap yüzeyler:
işlem başı yakl. 60 - 80 ml/m²
Testerelenmiş pürüz ahşaplar:
işlem başı yakl. 100 - 150 ml/m²

Kuruma:

20 °C ve %65 bağıl nemde:
toz bırakmaz: yakl. 0,5 saat sonra
dokunacak kadar kuru: yakl. 1 - 2 saat sonra
üzeri sürülebilir: yakl. 2 saat sonra
yüklenabilir: yakl. 1 hafta sonra

Not:

MEGA 190 Protect Aqua yüzey cilasını sadece karıştırma ve emiş kapasitesini azaltmak için astar olarak ve standart renk tonlarını açmak için kullanın.

Depolama:

Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz depolamada en az 12 aydır.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

En az + 5 °C obje ve ortam sıcaklığı.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Akrilat dispersiyon, anorganik ve organik pigmentler (renk tonuna göre), silikatlar, katkı maddeleri, su

Bertaraf notları:

Kullanım öncesi daima işaretlemeyi ve ürün bilgilerini okuyun. Yasal hükümleri dikkate alın. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Kanalizasyona boşaltmayın. Özel atık toplayıcıya verin veya sorunlu madde toplama yerine götürün. Atık anahtarı: 080112

Tehlike ve güvenlik notları

Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir. İçerdikleri: 2-Metil-2H-izotiazol 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Şunların karışımı: 5 Klorür 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 2 metil 2H izotiazol-3-on (3:1).

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: Ale Wb
130 g/l VOC (2010)
VOC oranı en fazla 130 g/l.

Ürün kodu:

BSW20

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

