

Ebeco® Abbeizer

Wir machen Chemie nutzbar

CKW-frei

Umweltfreundlicher Abbeizer zur Entfernung von Dispersions- und Latexfarben sowie Kunstharz-Putzen von Fassaden.

Eigenschaften

EBECO® Abbeizer ist ein hochviskoses, geruchsmildes und umweltfreundliches Abbeizmittel mit hervorragender Tiefenwirkung und langer Offenzeit, so dass das Material auch über Nacht ohne einzutrocknen seine volle Wirksamkeit behält. Alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputze sowie Öl- und Alkydharze werden potentiell abgelöst. Dieser sehr pastös eingestellte Abbeizer kann auch ohne abzulaufen auf senkrechten Flächen aufgebracht werden. Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW-frei).

- umweltfreundlich
- CKW-frei
- lange Offenzeit



Technische Angaben

Lieferform	blau-transparent	pH-Wert (Konz.)	8,5 ± 0,1
Anwendungsbereich	außen	Gisbau-Code	M-AB 20
Packungsgröße	10 kg, 30 kg	Haltbarkeit ¹	ca. 24 Monate bei -10 bis +30°C Lagertemperatur
Verbrauch ²	ca. 500 - 1000 g/m ²	Abfallschlüsse ³	08 01 17
Dichte (20 °C)	1,07 ± 0,01 g/cm ³		

¹ Kühl, jedoch Frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

² Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu bearbeitenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung

EBECO® Abbeizer ist verarbeitungsfähig eingestellt, der Auftrag erfolgt satt und gleichmäßig mit Bürste (Naturborsten), Rolle oder Airlessgerät.

Einwirkzeit

Einwirkzeit je nach Art und Schichtdicke der zu entfernenden Beschichtung eine bis mehrere Stunden. Bleibt bis zu 48 Stunden wirksam und feucht. Die aufgeweichte Beschichtung mit einem Spachtel abschieben; bei unvollständiger Ablösung Abbeizvorgang wiederholen. Die abgebeizte Fläche mit Wasser und Bürste

oder Hochdruckreiniger nachreinigen. Entschichtungsarbeiten an Fassaden werden am besten von unten nach oben durchgeführt. Bei der Graffiti-Entfernung von Wänden, Fassaden und anderen Gebäudeflächen das Produkt mittels Bürste oder Airlessgerät aufbringen und zwischen 0,5 bis max. 2 Stunden (je nach Art des Untergrundes) einwirken lassen. Nach Durchweichung die gelöste Farbschicht mittels Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger abspritzen oder mit einem Spachtel entfernen und mit Wasser nachwaschen. Nach Anwendung auf saugenden Untergründen können lange Abdunstzeiten auftreten, wodurch der Eigengeruch des Abbeizers über mehrere Tage wahrnehmbar bleibt. Im Innenbereich ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Technisches Datenblatt

Ebeco® Abbeizer

CKW-frei

Vor Weiterbehandlung der abgebeizten Flächen ist auf eine ausreichende Austrocknung des Untergrundes zu achten.

Lackierte Untergründe, Kunststoffe sowie furnierte Hölzer können angegriffen werden. Nicht geeignet für Nichteisenmetalle wie Aluminium und Zink. Vor Arbeitsbeginn die Eignung des Produkts und die Beständigkeit des Untergrundes durch Anlegen einer kleinen Testfläche prüfen.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Entsorgung

Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen. Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 17 (AVV)

Besondere Hinweise

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewußtsein ist). Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht ab-

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: info@conticoatings.com

geleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 08. Februar 2023