



Kronen® Anti-Schimmel-Renovierfarbe 426

Isolier- und Absperrfarbe mit Schimmelprophylaxe



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Hochwertige Renovierfarbe mit fungizider Ausrüstung zur Isolierung von schwierigen Verschmutzungen auf Basis von Acrylaten, mild im Geruch.	
Verwendungszweck:	Für matte Wand- und Deckenanstriche in schimmelgefährdeten Bereichen in Wohnräumen, Küchen, Kellern, Industriehallen sowie schlecht belüfteten Räumen. Bei schwierigen Verschmutzungen in Innenräumen auf Nikotin- und Wasserflecken sowie auf alten tragfähigen Leimbinderfarben, die mit herkömmlichen Dispersionsfarben nicht überarbeitet werden können. Da nur aromatenfreie, milde Lösemittel enthalten sind kann Kronen® Anti-Schimmel-Renovierfarbe 426 auch auf Styropor eingesetzt werden.	
Eigenschaften:	Geruchsarm, spannungsarm, hoch deckend, mit langanhaltendem Schimmelschutz. Besonders geeignet zum Renovieren von starken Verschmutzungen, als Isolier- und Deckanstrich in einem. Nassabriebbeständigkeit Klasse I (DIN EN 13300) Deckvermögen Kl. 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m ² /ltr (DIN EN 13300)	
Farbtöne:	Bestell-Nr.: 426 9010	Farbton: Weiß
Glanzgrad:	Matt	
Dichte:	ca. 1,2 g/cm ³	
Verpackung:	2 x 2,5 ltr.	12,5 ltr.
Verdünnung:	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Lösemittelverlust Verdünnung 42 einsetzen.	
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.	

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Schimmelbefall ist vor dem Streichen zu entfernen oder zu sanieren. Festhaftende Lackanstriche anschleifen. Stark verschmutzte Untergründe sind zu reinigen, Fettverschmutzungen sind zu entfernen.	
Vorgehensweise bei Schimmelbefall:	Befallene Flächen mit Kronen® Schimmel-Entferner 427 einsprühen und einwirken lassen. Gegebenenfalls nach 15 min wiederholen. Schimmel nicht trocken abwischen. Auf Fliesen und dauerelastischen Fugen mit viel Wasser nachwaschen. Nach Trocknung und erfolgreicher Sanierung kann die Stelle überstrichen werden.	
Anstrichaufbau:	stark saugende, mineralische Untergründe:	1 x Tiefgrund 1-2 x Kronen® Anti-Schimmel-Renovierfarbe 426
	Holz:	1 x Kronen® Isoliergrund 321 1-2 x Kronen® Anti-Schimmel-Renovierfarbe 426
	Styropor:	1-2 x Kronen® Anti-Schimmel-Renovierfarbe 426
	Altanstriche (Dispersion und Bindefarben, gut haftende Leimfarben).	1-2 x Kronen® Anti-Schimmel-Renovierfarbe 426

