



Einsatzbereich:

Markierungsfarbe ist ein Produkt zur farblichen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und Stellplätzen im Innen- und Außenbereich. Schwarz eignet sich zur Demarkierung alter Markierungsfarbe.

Untergründe:

Beton, Zementestriche, Makadam-Decken, Asphalt, Pflastersteine

Eigenschaften:

- sehr schnell trocknend
- sehr gute Haftfestigkeit
- gut abriebfest
- staplerfest
- hohe Tagessichtbarkeit
- aromatenfrei (VdL-RL-01)

Farbtöne: 9110 weiß
9105 schwarz
ca. RAL 3020 verkehrsrot
ca. RAL 5017 verkehrsblau
ca. RAL 1023 verkehrsgelb

All-Color Werkstönung: Weitere intensive RAL-Farbtöne lieferbar.

Gebinde: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Verbrauch: bei empfohlener Nassfilmdicke von ca. 400 µm ca. 0,35 l/m² = ca. 0,5 kg/m² pro Anstrich

Verbrauchsmenge je km durchgehender Strich (400 µm nass):

12 cm Breite = ca. 43 l bzw. 60 kg
15 cm Breite = ca. 53 l bzw. 75 kg
je cm Breite = ca. 3,55 l bzw. 5 kg

Glanzgrad: matt

Anwendung:

Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung mittels Gitterschnitt und/oder Gewebandabriss überprüfen. Bei Beschichtungsaufbauten sollte zwischen den einzelnen Beschichtungen ein Zwischenschliff erfolgen.

Untergrundvorbereitung:

Neue Betonböden und Zementestriche:

Glatte Oberflächenverdichtungen, Vergütungen oder Sinterschichten durch Sandstrahlen oder durch Schleifen entfernen, bzw. Oberfläche aufrauen. Mehliges Abriebe oder starke Staubschichten mit einem Industriesauger absaugen.

Alte Betonböden und Zementestriche:

Mit einem Hochdruckreiniger gründlich reinigen, gut austrocknen lassen. Hochverdichtete Betonböden oder chemisch nachbehandelter Beton kann die Haftung der Markierung beeinträchtigen. Im Zweifelsfall Probemarkierung durchführen.

Neue und alte Asphaltflächen

Neue Asphaltflächen sollten mindestens 8 – 12 Wochen alt und der Bewitterung ausgesetzt sein. Auf alten Asphaltflächen müssen haftungsbeeinträchtigende Verschmutzungen entfernt werden (Dampfstrahlreinigung). Erweichungen durch Öl müssen ausgestemmt und artgleich verfüllt werden.

SÜDWEST Markierungsfarbe

Makadam und Gussasphaltflächen:

Vor der Anstrichausführung empfehlen wir grundsätzlich die Eignung zur Beschichtung durch einen Probeanstrich zu testen bzw. hier eine Fachberatung durch unser Haus einzuholen.

Verarbeitung:

1 - 2 x unverdünnt streichen oder rollen.

Verdünnung/Werkzeugreinigung:

Handelsübliche Nitro- oder Universalverdünnung

Trocknung:

(+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)

staubtrocken: nach ca. 10 Minuten

überfahrbar: nach ca. 2 - 3 Stunden

Besondere Hinweise:

Bei sehr schwach saugenden oder sehr stark saugenden Betonböden mit ca. 10 % verdünntem Material vorstreichen.

Mangelhafte Verdichtung von Makadam-Decken, unsachgemäße Zusammensetzung, zu frühes Aufbringen oder zu dicker Auftrag der Markierungsfarbe kann zur Schädigung wie z.B. Rissbildung oder Aufreißen der Makadam-Decke führen. Es ist daher wichtig, sich zuvor anhand einer Probemarkierung von der Zuverlässigkeit des Untergrundes zu überzeugen. Ein zu frühes Beschichten von Asphaltböden kann zum Durchbluten bei hellen Farbtönen führen. Da der witterungsbedingte Selbstreinigungseffekt im Innenbereich fehlt, kann es zu starken schlecht entfernbaren Verschmutzungen auf der gut griffigen Markierungsoberfläche kommen. Bei großflächigen Anwendungen innen für gute Durchlüftung sorgen.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Markierungsfarbe“ fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

VDL-Deklaration:

Acrylate, (je nach Farbton anorganische und/oder organische Pigmente), anorganische Weißpigmente, mineralische Füllstoffe, Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffgemische, Acetate, Netzmittel, Schichtsilikate

GISCODE: BSL20

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Zur Entsorgung müssen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0).

Stand: Mai/2018/KM