



Holzwachs

Wasserabweisendes und auf Glanz polierbares Holz wachs für rohes oder gewachstes Holz



1 Liter reicht für
ca. 10 m² je Anstrich



Für Kinderspielzeug
geeignet



Überarbeitbar
nach 8–12 Stunden



Für innen

Eigenschaften:

Betont die Struktur und Maserung des Holzes. Durch nachträgliches Polieren entsteht schöner Glanz mit besonderer Glätte. Wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Beständig gegen Haushaltsreiniger. Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug), DIN 53160 (speichel- und schweißecht) und DIN 68861-1C (chemische Beanspruchung).

Anwendungsbereiche:

Zur dekorativen Behandlung von rohem Holz sowie zur Pflege gewachster Oberflächen im Innenbereich, z.B. Möbel, Regale, Wand- und Deckenverkleidungen oder Spielzeug. Nicht für Fußböden geeignet.

Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 0,850 g/cm³ (DIN 51757)

Farbtöne:

Farblos

Gebindegrößen:

250 ml und 750 ml

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 08 01 11).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber, öl- und fettfrei sein. Mit Körnung 200/240 anschleifen und Staub gründlich entfernen.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %) Holzwachs vor Gebrauch gut schütteln. Nicht unter 15 °C verarbeiten. Mit weichem Pinsel oder einem Baumwolltuch dünn und gleichmäßig in Richtung der Holzstruktur auftragen. Bei stark saugenden Untergründen ist ein zweiter Anstrich erforderlich. Diesen nach Trocknung und leichtem Anschliff mit Körnung 240/280 vornehmen.

Nachbehandlung:

Für besonders griffige Glätte mit schönem Glanz nach Trocknung mit CLOU Wachspolierbürste oder Rosshaarbürste polieren.

Ergiebigkeit:

1 Liter Inhalt reicht für ca. 10 m² bei unbehandeltem Holz.

Trocknung:

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)
Überarbeitbar nach 8–12 Stunden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Verwendete Pinsel sofort nach Gebrauch mit CLOU Universal-Farblöser oder CLOU EV-Verdünnung reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Besondere Hinweise:

Mit Holzwachs getränkte Lappen und Arbeitsgeräte wie Pinsel können zur Selbstentzündung neigen. Daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Technische Information

Stand März 2019

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden

und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.