

Bulls Eye 1-2-3



Isoliergrundierung und Versiegelung

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Zinsser® Bulls Eye 1-2-3 Isoliergrundierung und Versiegelung ist ein schnelltrocknender und nach 60 Minuten überstreichbarer Grundierer, Versiegler, Isolierer auf Wasserbasis für alle Arten von Untergründen im Innen- und Außenbereich. **Zinsser® Bulls Eye 1-2-3** ist mit allen handelsüblichen wasser- und lösemittelbasierenden Einkomponenten-Anstrichen überstreichbar. **Zinsser® Bulls Eye 1-2-3** haftet selbst auf schwierigen Untergründen wie glänzenden Alt- und Neuanstrichen, Glas, Fliesen, NE-Metallen, Holz, Zink und verzinkte Flächen (nicht feuerverzinkt), Putz und anderen porösen Oberflächen.



- **Haftgrund auf Wasserbasis**
- **Isoliert Flecken**
- **Für außen und innen**



Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen & außen	Glanzgrad	seidenglänzend
Lieferform	weiss	Lagerung [2]	kühl, jedoch frostfrei ca. 5 Jahre
Packungsgröße	1l., 3,75l. & 10 l.	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/g WB): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l
Verbrauch [1]	1 l. für ca. 10-12 m ²	Produkt-Code F+L	M-GP 01
Spez. Gewicht	ca. 1,26 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	170 701 (trocken), 080 112 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Bindemittelbasis Reinacrylat

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund	Für tragfähige, sach- und fachgerecht vorbehandelte Untergründe im Innen- und Außenbereich geeignet. Nicht anwenden auf Fußböden, Dachflächen oder auf Oberflächen die unter Wasser und/oder ständig mit Wasser in Berührung kommen. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material / Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.
Materialtönung	Mit max. 2% wetterfest gebundenen Vollton- und Abtönfarben. Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften.
Materialeinstellung	Zinsser® Bulls Eye 1-2-3 ist verarbeitungsfertig eingestellt. Zur Spritzeinstellung mit max. 10 % Wasser verdünnen.
Verarbeitung	Mindestens +10 °C für Luft und Untergrund. Die Anwendung auf 1. Anstrich unverdünnt auftragen. Ein 2. Anstrich wird bei besonders intensiven Flecken benötigt. Zinsser® Bulls Eye 1-2-3 kann gestrichen, gerollt oder im Airless-Spritzverfahren verarbeitet werden.
Überarbeitung	Mit Dispersionsfarben, Latexfarben und einkomponentigen Lackfarben überstreichbar.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit griffest nach 30-45 Minuten, überstreichbar nach 60 Minuten. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. einem Tag. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten. Holzflecken frühestens nach 12 Stunden.

Chemische Werke Kluthé GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthé.com - E-Mail: info@kluthé.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.cointicoatings.com - E-Mail: info@cointicoatings.com

Bulls Eye 1-2-3



Isoliergrundierung und Versiegelung

Reinigung der Werkzeuge Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

- Besonders zu beachten** VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU- Sicherheitsdatenblätter!
In schwierigen Fällen Beratung einholen.
- Sicherheit** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bodenflächen bei Anwendung abdecken.
- Entsorgung** Mit dem Rema-System! Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 170 701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 080 112) entsorgen.
- Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941065947> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
- Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthé GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthé.com - E-Mail: info@kluthé.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com