

Art Deco Imprägnierung

Wasserbasierendes Hydrophobierungsmittel auf Basis emulgatorfreier Wachsdispersion. Verarbeitungsfertig eingestellt für fertig gestaltete Flächen mit Art Nobile oder Art Caltino.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässiges und langlebiges Hydrophobierungsmittel • Schutz vor Feuchtigkeit • Hoch wasserabweisend • Alkalibeständig • Lösemittelfrei • Hoch diffusionsfähig • Intensiviert den Art Nobile oder Art Caltino Farbton • Vergraut nicht • Geringer Verbrauch • Die einmalige Beschichtung reicht für die optimale Imprägnierung aus
Anwendungsbereich	Nur innen
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Anspruchsvoller Wohnbereich • Repräsentative Bereiche (Empfangshallen, Hotels, Banken, Konferenzsäle, usw.)

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel	Wachsdispersion
Verbrauch	ca. 70 ml/m ²
Hinweis zum Verbrauch	Für eine exakte Kalkulation bietet eine Probefläche am Objekt die beste Gewähr.
Farbton	Transparent
Glanzgrad	Neutral
Lagerhaltung	Kühl, jedoch frostfrei lagern
Verdünnung	Wasser

Untergründe

Geeignete Untergründe	Fertig gestaltete und trockene Oberfläche mit Art Nobile oder Art Caltino
Untergrundbedingungen	Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein.

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Streichen und Spritzen
Spritzdaten	Sprühgerät
Verarbeitung	Das Material kann gestrichen oder gespritzt werden. Dabei auf gleichmäßigen und satten Materialauftrag (von unten nach oben) achten, so dass eine ausreichende Tränkung und somit Hydrophobierung erreicht wird.

Art Deco Imprägnierung

Beachten	Durch den Auftrag wird der Farbton intensiver, deshalb sollten nicht nur Teilflächen beschichtet werden. Nicht im direkten Spritzwasserbereich (z. B. Duschkabinen) einsetzen. Wassertropfen und andere Verunreinigungen sind sofort mit einem Tuch zu entfernen.
Verträglichkeit	Nicht mit anderen Produkten mischen.
Praxis-Tipps	<p>Feuchteschutz Als Feuchtschutz empfiehlt sich die Imprägnierung mit der Art Deco Imprägnierung. Durch den Auftrag wird der Farbton intensiviert.</p> <p>Nicht im direkten Spritzwasserbereich (z. B. Duschkabinen) einsetzen. Wassertropfen und andere Verunreinigungen sind sofort mit einem Tuch zu entfernen.</p>
Temperaturgrenze	Zwischen + 5 °C und + 30 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse während Verarbeitung und Trocknung.
Trockenzeit	Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte entsprechend länger.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Hinweise

Allgemeine Hinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen.
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	Produkt enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).
Deklaration der Inhaltsstoffe	Wachsdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon)
Sicherheitsdatenblatt beachten	Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
VOC Gehalt (in Gramm pro Liter)	< 1 g/l
WGK	1 (schwach wassergefährdend)
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.