



SCANDIPAINT ACRYL FEINSPACHTEL

DER MODERNE FEINE ACRYLSPACHTEL FÜR PORENFREIE UND GLATTE OBERFLÄCHE.

ÜBER DAS PRODUKT

SCANDIPAINT ACRYL FEINSPACHTEL ist ein schnell trocknender, besonders feinkörniger Spachtel auf Wasserbasis für Putz, Holz, Beton und Metall.

Erzeugt eine porenfreie und glatte Oberfläche und kann bei Bedarf in Schichten verarbeitet werden. Für innen und außen. Sehr leicht zu schleifen.

VORTEILE:

- Hochweißer Feinspachtel
- Leicht zieh- und schleifbar
- Auf Wasserbasis
- Extrem feinkörnig
- Für Putz, Holz, Beton und Metall
- Für innen und außen
- Auch fülliger auftragbar

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 24 June 2019 3:04 pm DRUCKDATUM 24/06/19 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



SCANDIPAINT ACRYL FEINSPACHTEL

DER MODERNE FEINE ACRYLSPACHTEL

SCANDIPAINT ACRYL FEINSPACHTEL ist ein schnell trocknender, besonders feinkörniger Spachtel auf Wasserbasis für Putz, Holz, Beton und Metall.

Erzeugt eine porenfreie und glatte Oberfläche und kann bei Bedarf in Schichten verarbeitet werden. Für innen und außen.

Sehr leicht zu schleifen.

ANWENDUNGSBEREICH

SCANDIPAINT ACRYL FEINSPACHTEL ist geeignet zum Glätten von porigen Untergründen, zur Vorbereitung von Lackierarbeiten für innen, auf Holz, Putz und Beton. Eisenteile vorher mit Rostprimer behandeln. Für außen zum Ausbessern vor dem Anstrich.

FARBTON

Weiss

INHALT

400 g weiche Kunststofftube

1,3 kg weiche Kunststofftube

BINDEMITTEL

PVA-sampolymer und Alkyd

DICHTE

Ca 1,8 kg/Liter

FESTKÖRPERGEHALT

Cirka 78 %

KORNGRÖSSE

Maximal 0,03 mm

LAGERUNG

Ungeöffnet circa 1 Jahr, kühl aber frostfrei lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen.

LÖSEMITTEL

Wasser

MATERIALVERBRAUCH

Cirka 0,5 Liter/m² bei 0,5 mm Schichtdicke.

REINIGUNG

Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser oder SCANDIPAINT PAINTER'S WIPES reinigen.

SICHERHEITSCODE

MAL 00-1

SCHICHTDICKE

Maximal 0-5 mm

TROCKENZEIT

Cirka 30 Minuten je nach Auftragstärke trocken, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Nach circa 1-2 Stunden überstreichbar, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Luft und Untergrundtemperatur nicht unter +5°C.

PRODUKT-CODE

M-DF01

ARTIKELNUMMER

200-001-01 400g

200-001-03 1,3kg



VERARBEITUNGSHINWEIS

SCANDIPAINT ACRYL FEINSPACHTEL wird bei einer Mindesttemperatur von +5° C aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Saugende Untergründe, unbehandeltes Holz und Stahl zuerst grundieren. Maximale Schichtdicke 2 mm. Die gespachtelten Flächen werden vor dem malen oder tapezieren mit Schleifpapier, Körnung 100 – 120, geschliffen. Beim schleifen über Schulterhöhe, empfehlen wir das tragen von Schutzbrillen. Vor dem Anstreichen oder Tapezieren geschliffene Flächen entstauben.

SICHERHEITSHINWEISE:

Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

HINWEISE

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen.

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 24 June 2019 3:04 pm DRUCKDATUM 24/06/19 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

