



Emissions-
geprüft

www.tuv.com
ID 0000020094

KNAUF



Putz- und Fassadensysteme

B121.de

Technisches Blatt

05/2016



Intol E.L.F.

Hochdeckende, Einschicht-Innendispersionsfarbe

Produktbeschreibung

Hochdeckende, schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innendispersionsfarbe für hochwertigste Anstriche auf Wänden und Decken im Innenbereich.

Zusammensetzung

Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Wasser, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen verursachen.

Lagerung

Kühl und frostfrei im Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und entspricht der DIN EN 13300 sowie der DIN 18363 Abs. 2.4.1.

Anwendungsbereich

Intol E.L.F. lässt sich leicht verarbeiten. Nach Auftrag einer geeigneten Grundierung wird Intol E.L.F. als Erst- oder Renovierungsanstrich aufgebracht:

- Auf Gipsputzen (z. B. MP 75, MP 75 L)
- Auf Gipsputzen mit erhöhter Oberflächenhärte (z. B. MP 75 Diamant)
- Auf Innenputzen (z. B. Pico der Feine)
- Auf Akustikdesignplatten (z. B. Cleaneo Akustik)
- Auf Gipsplatten
- Auf Gips-Wandbauplatten
- Auf Papier-, Vlies- und Relieftapeten

Eigenschaften und Mehrwert

- Emissionsarm
Das Produkt ist emissionsgeprüft durch den TÜV Rheinland und trägt das PROOF-Zertifikat
- Frei von Lösemitteln und Weichmachern
- Frei von fogging-aktiven Substanzen
- Sehr hohes Deckvermögen
- Weiß (ca. RAL 9003)
- Glanzgrad stumpfmatt
- Tönbar mit dem Abtönsystem nach Farbtonfächer Knauf ColorConcept

Untergrund und Vorbehandlung

Untergrund	Vorbehandlung
Kalk-Zementmörtel CS II/CS III nach EN 998-1	Grob poröse, sandende, stark saugende Untergründe mit Grundol vorbehandeln
Gipsputze nach EN 13279-1	Gipsputze mit Sinterhaut anschleifen und entstauben. Grundanstrich mit Grundol
Neue mineralische Oberputze (z. B. Noblo, SP 260, Pico der Feine)	Ohne Grundanstrich beschichten
Gipsplatten	Spachtelgrate abschleifen und entstauben. Grundanstrich mit Grundol, Sperranstrich mit Atonol bei Gefahr von möglicher Vergilbung (BFS Merkblatt Nr. 12 beachten)
Gips-Wandbauplatten	Bei saugendem Untergrund Grundanstrich mit Grundol
Papier-, Vlies- und Relieftapeten ungestrichen	Ohne Grundanstrich beschichten. Probeanstrich durchführen

Ausführung

Vorarbeiten

Putzgrund nach VOB Teil C, DIN 18350, DIN 18345, Abs. 3.1 bzw. nach VOB Teil B, DIN 1961§ 4 Ziffer 3 prüfen. Putzgrund von Staub und losen Teilen säubern, grobe Unebenheiten beseitigen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend dem Merkblatt „Abklebe- und Abdekarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade schützen.

Untergrundvorbehandlung je nach Untergrund gemäß Tabelle Untergrund/Vorbehandlung. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei, sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Vorhandene Beschichtungen (Anstriche und Altputze) auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit mit Intol E.L.F. prüfen.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung Intol E.L.F. gründlich mit einem Elektrorührer aufrühren. Intol E.L.F. satt, gleichmäßig und unverdünnt oder mit max. 5 % Wasserzugabe auf den Untergrund auftragen. Auf kontrastreichen, stark bzw. unterschiedlich saugenden Flächen ist ein Grundanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt erforderlich. Der Farbauftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen mit Airlessgerät erfolgen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Trocknungszeit

Intol E.L.F. ist bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 bis 6 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach mindestens 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten. Zwischen den Anstrichen 12 Stunden Trocknungszeit einhalten.

Reinigung

Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.

Hinweise

Für die Anstrichausführung gelten DIN 18363 VOB Teil C Absatz 3 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und gültige Richtlinien.

Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass in einem Arbeitsgang beschichten. Intol E.L.F. erreicht im getrockneten Zustand sein vollständiges Deckvermögen. Farbtonabhängig kann es bei sehr brillanten, intensiven Farbtönen zu einem verminderten Deckvermögen kommen. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche Beschichtung notwendig sein. Ein zu frühes Überarbeiten kann zu Ansätzen bzw. unterschiedlichem Verhalten des Deckvermögens führen. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Zuschlagsstoffen können geringe Farbtonschwankungen auftreten. Vor der Verarbeitung ist der Farbton auf Richtigkeit zu prüfen.

Bei getönter Intol E.L.F. auf zusammenhängende Putzflächen nur Materialien mit gleicher Chargennummer verarbeiten (bei Nachbestellungen die Kommissionsnummer der vorherigen Lieferung angeben) oder Materialien unterschiedlicher Chargennummern zusammenmischen.

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Wert	Norm
Kontrastverhältnis	Klasse	1	ISO 6504-3
Ergiebigkeit	m ² /l	7	
Nassabriebbeständigkeit NAB	Klasse	3	ISO 11998
Maximale Korngröße	µm	< 100 (fein)	EN 21524
Dichte	g/cm ³	Ca. 1,50	–

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Materialbedarf und Verbrauch

Untergrund	Eimer l	Verbrauch ca. l/m ²	Ergiebigkeit ca. m ² /Eimer
Glatt	5,0	0,13 – 0,15	33 – 38
Glatt	12,5	0,13 – 0,15	83 – 96
Rau	5,0	0,18 – 0,20	25 – 28
Rau	12,5	0,18 – 0,20	63 – 69

Der exakte Materialbedarf ist durch einen Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Intol E.L.F.	12,5 l	Weiß	32 Eimer/Palette	00054596	4003950029868
Intol E.L.F.	12,5 l	Getönt	32 Eimer/Palette	00056026	4003950054983
Intol E.L.F.	5 l	Weiß	68 Eimer/Palette	00061143	4003950039638
Intol E.L.F.	5 l	Getönt	68 Eimer/Palette	00061882	4003950067327

Mögliche Farbtöne siehe Farbcenter unter:

www.knauf-farbcenter.de



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe

pd.knauf.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-2000 ***

▶ **knauf-direkt@knauf.de**

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.