



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM EGALISATIONSFARBE

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Einschicht-Ausgleichsfarbe auf Silikatbasis.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Egalisationsfarbe ist eine anwendungsfertige Fassadenfarbe zum Ausgleich von Fleckenbildungen auf eingefärbten Putzen, insbesondere zur Egalisierung von eingefärbten, optisch inhomogenen Edelputzen und Silikatputzen. Nicht geeignet für horizontale und geneigte, bewitterte Flächen.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Wasseraufnahme:  $w = < 0,10 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- Diffusionswiderstand:  $s_d = < 0,02 \text{ m}$

### Farbton:

Weiß und nach KEIM Palette exklusiv. HBW  $\geq 30$  auf WDVS

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

### Verarbeitung:

KEIM Egalisationsfarbe kann unverdünnt gestrichen oder gerollt werden. In der Regel genügt zum Erreichen der optisch homogenen Fassadenoberfläche ein Anstrich im Putzfarbton. Zur Vermeidung von Ansätzen stets nass in nass durcharbeiten. Immer nur gleiche Chargen-Nr. in einer Fläche verarbeiten.

Standzeit des zu überstreichenden Putzes beachten.

Bei extrem saugenden Untergründen KEIM Egalisationsfarbe bis max. 5% mit KEIM Spezial-Fixativ auf jeweilige Untergrundbeschaffenheit einstellen.

### Verarbeitungsbedingungen:

Ab + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung.

Nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf sonnenaufgeheizte Untergründe verarbeiten. Flächen während der Verarbeitung und nach dem Auftrag durch geeignete Maßnahmen vor Wind und Regen schützen.

### Verbrauch:

Verbrauchsmengen sind über Probeflächen zu ermitteln, da je nach Putzstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes grössere Schwankungen zu erwarten sind.

Bei einmaligem Egalisationsanstrich durchschnittlicher Verbrauch ca. 0,2 l/m<sup>2</sup>.

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## 5. LIEFERFORM

2,5 l, 5 l und 15 l Gebinde

## 6. LAGERUNG

Trocken, kühl und frostfrei.

12 Monate in original verschlossener Verpackung.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## 7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

## 8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: BSW10

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik, Naturstein u. a., durch entsprechende Maßnahmen schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
www.keim.com/info@keimfarben.de