



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4x4

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell ausgerüstete Glasfaser-Gittermatte

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur Armierung in KEIM Wärmedämm-Verbundsystemen und zur Überarbeitung von Putzrissen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schiebefest und alkalibeständig, erfüllt die Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik

- Flächengewicht: ca. 160 g/m²
- Maschenweite: ca. 4 x 4 mm
- Reißfestigkeit: $\geq 1,75$ kN/5cm
- Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, staubfrei, sauber und eben sein. Darauf wird die KEIM Glasfaser-Gittermatte mittig bzw. im oberen Drittel in Armierungsmasse eingebettet. Die Armierungsmasse vollflächig auftragen und die KEIM Glasfaser-Gittermatte in die nasse Armierungsmasse faltenfrei einbetten, die einzelnen Bahnen ca. 10 cm überlappen, nass in nass die Glasfaser-Gittermatte mit Armierungsmasse überspachteln. Notwendige Einschnitte in die Gittermatte, z.B. an Gerüstankern, sind mit einem zusätzlichen Gewebestreifen zu überdecken.

Verarbeitungsbedingungen:

Ab +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur und bis max. 80% relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung.

Nicht in praller Sonne, auf sonnenaufgeheizten Untergründen oder bei starkem Wind verarbeiten. Flächen nach dem Auftrag durch geeignete Maßnahmen vor zu rascher Austrocknung und Regen schützen.

Besonderer Hinweis:

Die KEIM Glasfaser-Gittermatte kann auch zur Überarbeitung von Putzrissen auf massiven mineralischen Untergründen in Verbindung mit KEIM Universalputz eingesetzt werden.

5. LIEFERFORM

Rolle à 50 m x 1,1 m

6. LAGERUNG

Trocken lagern.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 10 11 03.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: nicht zutreffend

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de