



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM PANZERGITTERMATTE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell ausgerüstete Panzergittermatte

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zusätzliche Armierung zur Verstärkung der Druckfestigkeit in KEIM Wärmedämm-Verbundsystemen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schiebefest und alkalibeständig, erfüllt die Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik

- Panzergittermatte
Flächengewicht: ca. 370 g/m²
- Maschenweite: ca. 4 x 4 mm
- Reissfestigkeit: ca. 4,0 kN/5cm
- Verbrauch: ca. 1 m²/m²

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Die geklebten und nach Bedarf gedübelten Dämmplatten müssen trocken, staubfrei, sauber und eben sein.

Die Panzergittermatte wird in Kombination mit der Glasfaser-Gittermatte für Armierungsschichten mit erhöhter Druckfestigkeit eingesetzt.

KEIM Panzergittermatte mittig in die Armierungsmasse einbetten, die Panzergittermatte wird auf Stoß verlegt. Nach der Trocknung mit der KEIM Glasfaser-Gittermatte überarbeiten.

Verarbeitungsbedingungen:

Ab +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur und bis max. 80% relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung.

Nicht in praller Sonne, auf sonnenaufgeheizten Untergründen oder bei starkem Wind verarbeiten. Flächen nach dem Auftrag durch geeignete Maßnahmen vor zu rascher Austrocknung und Regen schützen.

5. LIEFERFORM

Rolle à 25 m x 1 m

6. LAGERUNG

Trocken lagern.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 10 11 03.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: nicht zutreffend

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16/86420 Diedorf/Tel. +49 (0)821 4802-0/Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6/15926 Luckau/Tel. +49 (0)35456 676-0/Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de