

KOBAL – konsequent armieren

KOBAL GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Straße 9-11 • D-23617 Stockelsdorf
 Telefon: 0451-4 98 38-0 • Telefax: 0451-4 98 38-25
 e-mail: info@kobal.net • www.kobal.eu


KOBAL Armiera® VP 190

Ausgabe 02/2016



Technische Daten	
Qualität	beschichtetes Glasfaservlies
Farbton	weiß
Gewicht	ca. 190 g/m ²
Dicke	ca. 300 µm
Zugfestigkeit längs	200 N/5 cm
Zugfestigkeit quer	160 N/5 cm
Funktion	diffusionsoffen

Rissart/Symbol



Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBAL Armiera® VP 190 dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige Oberflächen erzielt. KOBAL Armiera® VP 190 ist beidseitig weiß pigmentiert.

KOBAL Armiera® VP 190 entspricht nach der Verarbeitung der Brandstoffklasse B 1 nach DIN 4102.

Zertifiziert nach Oeko-Text® Standard 100.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend Glasgewebekleber oder geeigneten Vlieskleber auftragen, rollen oder spritzen. KOBAL Armiera® VP 190 von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Kleber falten- und blasenfrei einlegen und andrücken.

KOBAL Armiera® VP 190 kann auf Stoß verklebt oder im Doppelnahtschnittverfahren verarbeitet werden.

Stoß- / Nahtbereich immer bündig andrücken.

Nach guter Durchtrocknung der Vliesverklebung (mind.12 Std.) weiterführende Arbeiten ausführen.

Rolleninnenseite (mit der leichtgrünen Markierung) wandseitig verkleben. Nicht gestürzt verarbeiten.

Lieferform

Rollen der Abmessung: 1,00 m x 25 m
1,00 m x 50 m

Arbeitsgeräte/Einbettungsmittel

- Rolle, Pinsel oder Spritzgerät
- Cuttermesser, Tapezierspachtel

Materialbedarf

- Glasgewebekleber oder geeigneter Vlieskleber
- Verbrauch je nach Untergrund

Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Notizen