

# Dispersions- Kontaktkleber

# DKK 392

## Anwendungsbereiche

- Dispersions-Kontaktklebstoff für den Innenbereich.
- Für Treppen und Sockel.
- Für Reparaturen/Ausbesserungen an Bodenbelägen.
- Zum Verkleben im Kontaktklebeverfahren von Prallwänden und geeigneten Textilbelägen an Wänden und Decken.
- Geeignet für
  - Fußbodenheizung
  - Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
  - Nassschamponier- und Sprühextraktionsreinigung.
- Design-PVC-, PVC- und CV-Belägen
- Linoleum-Belägen
- Kautschuk-Belägen
- Kork-Belägen

## Produkteigenschaften

- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1.
- Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (RAL UZ 113).
- Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode D 1.

## Lieferform

- 6-kg-Kunststoffeimer  
Art.-Nr./EAN-Prüfz. 4363/9
- 0,35-kg-Kartusche,  
Sammelkarton mit 12 Kartuschen  
Art.-Nr./EAN-Prüfz. 4365/3



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach DIBt-Grundsätzen



A brand of

**BASF**

We create chemistry

## Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

### Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Modifizierte Polychloropren-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel
Komponenten	1-komponentig
Konsistenz	pastös
Farbe	hellbeige
Lagerfähigkeit	mind. 9 Monate; trocken, nicht unter + 5 °C und nicht dauerhaft über + 30 °C lagern
Verbrauch	ca. 250 bis 400 g/m <sup>2</sup> insgesamt auf beide Klebeseiten, abhängig von Untergrundbeschaffenheit, Belagsrückseite und Auftragsart
Raum-, Untergrund- und Materialtemperatur	mindestens + 10 °C bis ca. + 25 °C
Auftragsart	Kontaktverfahren; beidseitig auf den verlegereifen Untergrund und auf die Belagsrückseite mit grobporiger Schaumstoff-Rolle oder Pinsel
Ablüfzeit*	ca. 20 bis 40 Minuten, abhängig von Untergrundbeschaffenheit, Belagsrückseite und Auftragswerkzeug bzw. der Menge des aufgetragenen Klebstoffes
Einlegezeit (Kontaktverklebung)*	ca. 2 Stunden nach Auftragen des Klebstoffes; bei Einstreichen der Belags- bzw. Profilirückseite am Vortag: ca. 60 Minuten
Belastbar	sofort
Verschweißbar nach*	frühestens 12 Stunden
Endklebekraft nach*	ca. 48 Stunden

\* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und in Abhängigkeit von Auftragsmenge und Saugfähigkeit des Untergrundes. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten

## Geeignete Untergründe

- Saugfähige und nicht saugfähige, ebene bzw. glatte Untergründe.
- PCI-Spachtelmassen.

## Untergrundvorbehandlung

- Es gelten die Anforderungen der DIN 18 365.
- Der Untergrund muss verlegereif, sauber, trocken, eben, rissefrei, fest und tragfähig sein. Er muss frei von Anstrichen und sonstigen haftungsstörenden Rückständen sein. Er darf nicht absanden.
- Untergrund falls erforderlich anschleifen, gründlich mit einem leistungsstarken Industriestaubsauger absaugen und im Regelfall mit den geeigneten PCI-Produkten grundieren und spachteln. Gussasphalt-Untergründe sind grundsätzlich zu grundieren und zu spachteln.
- Die Kontaktflächen müssen weitestgehend plan und eben sein. Glatte, dichte Kontaktflächen (z. B. Beschichtungen, Metall, Kunststoff, alte Nutzbeläge) sind gründlich anzuschleifen und zu säubern, gegebenenfalls zu entfetten.

## Verarbeitung von PCI DKK 392

- PCI DKK 392 mit grobporiger Schaumstoff-Rolle gleichmäßig dünn auf das zu verklebende Material sowie den Untergrund auftragen. Bei Sockelleisten, an Ecken und Kanten sowie schwer zugänglichen Stellen empfiehlt sich das Arbeiten mit einem Pinsel. Beim Auftragen mit einer Rolle zur gleichmäßigen Benetzung der Rolle ein Abstreifgitter verwenden oder eine "Vorverteilung" z. B. auf einer Spanplatte vornehmen.
- Beide Klebstoffauftragsschichten solange ablüften lassen, bis sie nahezu klebfrei sind. Alternativ lässt sich auch die Belags- bzw. Profiltrückseite bereits am Vortag einstreichen. Die andere "Klebeseite" (Untergrund) dann nur solange ablüften lassen, bis die Oberfläche leicht "fingertrocken" ist.
- Belag/Profil innerhalb der Einlegezeit einlegen und vollflächig intensiv andrücken bzw. anreiben oder anklopfen. Achtung: Nachträgliches Korrigieren ist nicht mehr möglich! Nach ca. 10 bis 20 Minuten nochmals kräftig nachreiben, insbesondere im Naht- und Kantenbereich.
- Beim Auftragen des Klebstoffes ist auf eine vollflächige Benetzung der Belags- bzw. Profiltrückseite wie auch des Untergrundes mit PCI DKK 392 zu achten.
- **Die speziellen Verlegeanleitungen der jeweiligen Belagshersteller sind auf jeden Fall genau zu beachten.**

## Bitte beachten Sie

- Je trockener der Klebstofffilm ist (unter Beachtung der Ablüfte- und Einlegezeiten!), desto höher ist die Sofortklebekraft!
- Kontakt-Klebstoffe auf Dispersionsbasis trocknen langsamer als lösemittelhaltige Kontakt-Klebstoffe. Niedrige Umgebungs- und Materialtemperaturen, hohe relative Luftfeuchtigkeit und zu dickes Auftragen des Klebstoffes verlängern die Ablüftezeit stärker als bei lösemittelhaltigen Kontakt-Klebstoffen. "Gegenwirken" lässt sich hier z. B. durch verstärktes Lüften, den Einsatz eines Heißluftföns und ein sorgfältiges, dünnes Auftragen des Klebstoffes.
- Klebstoffrückstände können in frischem Zustand mit entspanntem, lauwarmem Wasser entfernt werden, um eventuelle später sichtbare Verfärbungen (der Klebstoff verfärbt sich dunkel) zu vermeiden. Bereits leicht angetrocknete Klebstoffreste lassen sich auf den meisten glatten Oberflächen auch noch durch "Abrubbeln" entfernen.
- Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Bei kürzeren Arbeitsunterbrechungen Rolle oder Pinsel soweit in den Klebstoff im Gebinde eintauchen, dass ein Austrocknen der Werkzeuge verhindert wird oder alternativ die Werkzeuge mit einer dichten Folie umwickeln, um ein Austrocknen zu vermeiden.

## Hinweise zur sicheren Verwendung

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012:

Enthält Biozid (Topfkonservierungsmittel) 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes

vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Spritzgefahr Augen schützen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Falls die Augenreizung nicht in wenigen Minuten abklingt, Augenarzt aufsuchen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer

oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Informationen für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 (821) 5901-380.

Giscode D1

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

## Entsorgung von Produktresten

Produkt/Materialreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Ausgehärtete Materialreste können als Baustellen- bzw. Gewerbeabfall entsorgt werden. Nicht ausgehär-

tete Materialreste mit und ohne Verpackung sind unter der EAK-Abfallschlüssel-Nr. 080410 unter Berücksichtigung der lokalen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

## Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

PCI beteiligt sich an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für restentleerte Verkaufsverpackungen.

DSD – Duales System Deutschland (Vertragsnummer 1357509) ist unser Entsorgungspartner. Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können

entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung über DSD entsorgt werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen und auch im Internet unter <http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html>

### PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



**+49 (8 21) 59 01-171**



**www.pci-augsburg.de**

**Fax:**  
**Werk Augsburg** +49 (8 21) 59 01-419  
**Werk Hamm** +49 (23 88) 3 49-252  
**Werk Wittenberg** +49 (34 91) 6 58-263



zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

#### PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
 Postfach 102247 · 86012 Augsburg  
 Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
 Fax +49 (8 21) 59 01-372  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

#### PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien  
 Tel. +43 (1) 51 20 417  
 Fax +43 (1) 51 20 427  
[www.pci.at](http://www.pci.at)

#### PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank  
 Tel. +41 (58) 958 21 21  
 Fax +41 (58) 958 31 22  
[www.pci.ch](http://www.pci.ch)

#### PCI DKK 392, Ausgabe Juli 2018.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter [www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.