

Megamur Style

Wand und Boden

Produktbeschreibung:

680 Megamur Style Wand und Boden ist ein dekoratives, fugenloses und feuchtraumbeständiges Spachtelsystem mit einem eleganten und einzigartigen Charakter für den Innenbereich. Aufgrund der strapazierfähigen Versiegelung und in Verbindung mit einer Abdichtungsebene ist dieses System universell einsetzbar auf Wänden und Decken, auf Bodenflächen, Tischen und Treppen sowie im Duschbereich. Die große Auswahl an modernen Farbtönen ermöglicht vielfältige kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Anwendung:

Das 680 Megamur Style Wand und Boden Komplett-Set (Kombi-Gebinde) ist für eine Fläche von 5m² zusammengestellt und auf nahezu allen Untergründen einsetzbar. Die speziell abgestimmte Grundierung ermöglicht die Verarbeitung auf z.B.: Putz-, Zement-, Rigips-, Gasbeton-, Holz-, MDF-, Anhydrid-Un-

tergründen sowie alten intakten keramischen Belägen an Wand- und Bodenflächen.

Inhalt des Komplett-Set:

- 680 Megamur Style Grundierung > 1 Kg
- 680 Megamur Style Füllstoff-Basis > 10 Kg
- 680 Megamur Style Harz-Basis > 2,5 Ltr.
- 680 Megamur Style Aufbrennsperre > 1 Ltr.
- 680 Megamur Style 2K PU-SM seidenmatt (inkl. Härter) > 1 Ltr.

Zusätzliche System-Produkte:

- 681 Megamur Style Farbpulver (div. Töne lt. Farbkarte)
- 682 Megamur Style 2K EP-Harz vorgefüllt (inkl. Härter) > 5 Kg

Pflege-Produkte:

- 684 Megamur Style Einpflege > 1 Ltr.
- 685 Megamur Style Reiniger > 1 Ltr.
- 686 Megamur Style Einpflege-Entferner > 1 Ltr.

Benötigtes Werkzeug:

- Digital-Waage
- Feinmaschiges Sieb
- Leergebinde / Mischeimer
- Rührgerät
- Glätte-/ Venezianer-Kelle
- Pinsel, Rolle, Bürste
- Schleifwerkzeug
- Ggf. Handschuhe

Megamur Style Grundierung

Produktbeschreibung:

Die 680 Megamur Style Grundierung ist ein quarzgefüllter Haftgrund für saugende und nichtsaugende Untergründe und schafft griffige Oberflächen für nachfolgende Kreativspachtelungen im 680 Megamur Style System.

Anwendung:

Einsetzbar auf Untergründen wie z.B. Zement, Beton, Gipskarton, Gasbeton, Anhydrid Flächen, MDF-Platten.

Eigenschaften:

Für Wand- und Bodenflächen

- emissionsminimiert
- lösemittelfrei
- schnell trocknend
- Fußbodenheizung geeignet
- alkaliresistent
- sehr leicht zu verarbeiten

Bindemittelbasis:

Acryl-Emulsion

Farbton:

Rosa

Packungsgröße:

1 kg

Untergrund:

Der Untergrund muss druckstabil, sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.1 bis 3.2.11 sind zu beachten.

Verarbeitungstemperatur:

Ab 5°C bis 25°C für Luft und Untergrund.

Verbrauch:

Ca. 200 g/m²

Genauere Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trocknung:

Bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte ca. 1-2 Stunden.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/g

30 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

Produktcode:

M-GF01

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise:

Das Produkt kann die Haut reizen, Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/ Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!

Megamur Style

Füllstoff-Basis

Produktbeschreibung:

Dekorativer, feuchtraumbeständiger 2-Komponenten Basis-Spachtel bestehend aus einer Kombination aus Micro-Zement und ausgewählter mineralischer Grundstoffe. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten sind durch die einfache Handhabung sehr schnell und einfach umsetzbar.

Anwendung:

Durch Zugabe von 680 Megamur Style Harz-Basis im vorgegebenen Mischungsverhältnis ist der Einsatz auf den vielfältigsten Untergründen möglich.

ACHTUNG: Der 680 Megamur Style Füllstoff-Basis niemals Wasser hinzufügen!

Eigenschaften:

Für Wand- und Bodenflächen

- geschmeidige Verarbeitung
- Kunststoff vergütet
- leichte Verarbeitung

Bindemittelbasis:

Micro-Zement unter Zusatz besonderer Füllstoffe

Spez. Gewicht:

Ca. 2,2 g/m³

Farbton:

Abhängig von der Zugabe des 681 Megamur Style Farbpulvers.

Packungsgröße:

10 kg

Untergrund:

Der Untergrund muss druckstabil, sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.1 bis 3.2.11 sind zu beachten.

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen + 10 °C und + 25 °C
Niedrige Temperatur und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung.

Verbrauch:

10 kg reichen für ca. 5m²
Genauere Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trocknung:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte:
1. Spachtelschicht ca. 1½ -2 Stunden.
2. Spachtelschicht mind. 4 Stunden.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten

Produktcode:

ZP1

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise:

Das Produkt kann Haut und Atemwege reizen, Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Verwenden Sie eine Maske für den Mund und Schutzbrille für die Augen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/ Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.



Mega eG
Fangdieckstraße 45
D – 22547 Hamburg
15
680

EN 13813:2014

Zementestrichmaterial zur Verwendung
in Gebäuden
680 Megamur Style Wand und Boden

Biegefestigkeit	6,9 N/mm ²
Druckfestigkeit	15,5 N/mm ²
Verschleißwiderstand (Böhme)	9,0 cm ³ / 50 cm ²
Chemische Beständigkeit	NPD
Wasserübertragung	μ = 33
Wärmewiderstand	0,558 W/m K

Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!

Megamur Style Harz-Basis

Produktbeschreibung:

Acrylat-Emulsion als Bindemittel für die 680 Megamur Style Füllstoff-Basis.

Anwendung:

Durch die Zugabe von 680 Megamur Style Harz-Basis in die 680 Megamur Style Füllstoff-Basis wird die Spachtelkonsistenz eingestellt.

Eigenschaften:

- für Wand- und Bodenflächen
- für normale bis schwere mechanische Belastungen geeignet

Bindemittelbasis:

Acrylat-Emulsion

Spez. Gewicht:

1,05 g/m³

Farbton:

Milchig

Packungsgröße:

2,5 kg

Verarbeitung:

Mit einem Rührgerät langsam und sorgfältig zu einer klumpenfreien Masse verrühren und in ein neues, sauberes Leergebinde restlos umfüllen.

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen +10° und +25°C
Niedrige Temperatur und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung.

Mischungsverhältnis für 10 kg Füllstoff-Basis:

Für Wandspachtelungen ca. 2,2 kg Harz-Basis zufügen. Für Bodenspachtelungen 2,5 kg Harz-Basis zufügen..

ACHTUNG:

Bei Teilmengen muss die benötigte Menge 680 Megamur Style Harz-Basis mit einer Waage abgewogen werden um ein unterschiedliches Mischungsverhältnis auszuschließen. Dies könnte zu Farbtonunterschieden und unterschiedlichen Materialstärken führen.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten

Produktcode:

M-DF01

Sicherheitshinweise:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!

Megamur Style

Aufbrennsperre

Produktbeschreibung:

Aufbrennsperre auf Basis einer Acryl-Hybrid Emulsion. Bei zwei bis drei Auftragsschichten wird eine flüssigkeitsdichte Grundsicht für das 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem erstellt.

Anwendung:

Als Aufbrennsperre bei mehrlagiger Verarbeitung und als Abdichtungsebene im 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem.

Eigenschaften:

- ab zwei Auftragsschichten bereits flüssigkeitsdicht
- leichte Verarbeitung
- schnelltrocknend

Bindemittelbasis:

Acryl-Hybrid Emulsion

Spez. Gewicht:

1,05 g/m³

Farbton:

Milchig

Packungsgröße:

1,0 kg

Verarbeitung:

Streichen, Rollen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von haftmindernden Stoffen sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen.

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen +10° und +25°C
Niedrige Temperatur und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung.

Verbrauch:

Ca. 50 g/m²
Genauere Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trocknung:

Als Aufbrennsperre: ca. 1 bis 1 ½ Stunden
Vor der Deckversiegelung: mind. 4 Stunden

jedoch max. 24 Stunden

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h
30 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC

Produktcode:

M-DF01

Sicherheitshinweise:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!

Megamur Style

2K PU-SM

Produktbeschreibung:

680 Megamur Style 2K PU-SM ist ein wasserbasierter 2-komponentiger kristallklarer und vergilbungs-beständiger Decklack. Die versiegelten Flächen erhalten so ein elegantes und strapazierfähiges Oberflächenfinish.

Anwendung:

Als Deckbeschichtung im Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem zur Erstellung von zäh-elastischen und schlagfesten Oberflächen bei normaler bis schwerer mechanischer Belastung.

Eigenschaften:

- kristallklar
- wasserbasiert
- vergilbungsstabil
- geruchsarm
- zäh-elastisch
- schlagfest
- nicht weichmacherbeständig

Bindemittelbasis:

Wässrige 2K-Polyurethan-Dispersion

Spez. Gewicht:

Ca. 1,04 kg/cm³

Glanzgrad:

seidenmatt

Farbton:

Transparent

Packungsgröße:

0,93 kg Komp. A
0,07 kg Komp. B

Verarbeitung:

Streichen, Rollen.

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen + 10 °C und + 25 °C
Niedrige Temperatur und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung.

Mischungsverhältnis:

A : B = 12 : 1 Gewichtsteile

Verarbeitungszeit:

Ca. 2-3 Stunden

Verbrauch:

Ca. 100 g/m²
Genauere Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trocknung:

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte:
Über Nacht.
Die endgültige Belastbarkeit in exponierten Bereichen (z.B. Feuchträumen) wird nach 7 Tagen erreicht.

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei
Originalverschlossenes Gebinde mindestens 9 Monate lagerstabil. Nach dem Öffner begrenzt haltbar.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/j
140 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC

Produktcode:

W2+

Sicherheitshinweise:

Das Produkt kann Haut und Atemwege reizen, Schutzkleidung tragen. Gefahr eines schweren Schadens bei Berührung mit den Augen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht rauchen, Essen und Trinken während der Verarbeitung. Bei Inhalation/ Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!

Megamur Style Farbpulver

Produktbeschreibung:

681 Megamur Style Farbpulver ist ein anorganisches Farbpigment für die 680 Megamur Style Füllstoff-Basis.

Anwendung:

Zum Einfärben der 680 Megamur Style Füllstoff-Basis.

Packungsgröße:

Je nach Farbton

Verbrauch:

Eine Farbpulverdose für 10 kg 680 Megamur Style Füllstoff-Basis

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei.

Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung beachten!