

MEGA 130 Aqualack Seidenweiß plus

Produktbeschreibung:

Wasserbasierter, seidenglänzender 1K PU-Decklack für hochwertige, mechanisch strapazierfähige Lackierungen im Innen- und Außenbereich auf Basis neuester Bindemitteltechnologie.

Anwendung:

Innen und außen.
Hochwertiger Decklack für Holz und Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe, tragfähige Altbeschichtungen, Glasfasergewebe, Vinyltapeten ohne Oberflächentrennmittel und nach entsprechender Vorbehandlung/Grundierung.

Eigenschaften:

- auffallend reduzierter Schreib- und Ringeffekt
- für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3 geeignet
- sehr gutes Deckvermögen
- wasserabweisend
- wetterbeständig
- blockfest
- handschweißresistent
- hervorragende Oberflächenhärte
- glanz- und weißstabil
- alkalibeständig
- UV-stabil
- geruchsarm
- umweltfreundlich

Bindemittel:

Polyurethan-Hybrid Technologie

Spez. Gewicht:

1,02-1,29 g/cm³

Glanzgrad:

Seidenglänzend

Packungsgröße:

2,5 l

Farbtöne:

Weiß

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen, einschließlich airless.
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.
Bei der Verarbeitung die Objektbedingungen beachten. Nicht bei zu hoher Luftfeuchte, zu hohen Temperaturen oder zu kalten Bauteilen verarbeiten.

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten. Bei der Ausführung sind zudem die BFS-Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt am Main, zu berücksichtigen. Gespachtelte Flächen müssen durchgetrocknet sein. Alte, festhaftende Anstriche reinigen und schleifen. Lose Altanstriche entfernen. Zwischen den Anstrichen unbedingt einen Zwischenschliff mit Schleifvlies, -pads oder feinem Schleifpapier durchführen.

Beschichtungsaufbau auf Holz:

Grundbeschichtung:
MEGA 050 Aqualack Vorlack
Zwischen- und Schlussbeschichtung:
MEGA 130 Aqualack Seidenweiß plus oder MEGA 140 Aqualack Buntlack plus seidenglänzend.

Zum Absperren wasserlöslicher Holzinhaltstoffe die Grundbeschichtung mit MEGA 053 Aqualack Abspergrund ausführen.

Eisen und Stahl:

Metallflächen gründlich manuell oder maschinell entrostet. Im Einzelfall ggf. metallisch blank entrusten (SA 2 ½).

Grundbeschichtung:

MEGA 052 Aqualack Epoxi-Grund 2K

Zwischen- und Schlussbeschichtung:

MEGA 130 Aqualack Seidenweiß plus oder MEGA 140 Aqualack Buntlack plus seidenglänzend.

NE-Metalle und Hart-PVC:

Zink, Aluminium- und Hart-PVC-Flächen mittels ammoniakalischer Netzmittelwäsche reinigen.

Grundbeschichtung:

MEGA 051 Aqualack Haftprimer / MEGAMIX 055 Aqualack Haftprimer oder MEGA 052 Aqualack Epoxi-Grund 2K

Zwischen- und Schlussbeschichtung:

MEGA 130 Aqualack Seidenweiß plus oder MEGA 140 Aqualack Buntlack plus seidenglänzend.

Technische Daten

Verdünnung:

Verarbeitungsfertig eingestellt.
(falls erforderlich mit Wasser)

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch:

Ca. 130 ml/m² je nach Auftragsstärke und Rautiefe des Untergrundes.

Trocknung:

Bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte.

Staubtrocken: nach ca. 30 Min.

Überarbeitbar/trocken: nach ca. 4 Std.

Durchhärtung: je nach Beanspruchungsgrad

Airless-Spritzen:

Viskosität: unverdünnt.

Düse: 0,010-0,013 inch

Druck: ca. 160 bar

Spritzwinkel: je nach Untergrund bis 40°

Bei feinerstäubender Düse: 0,012 inch

Materialdruck: 140 bar

Hochdruck-Spritzen:

Viskosität: mit 5% Wasser verdünnen

Düse: 1,8 mm

Druck: ca. 3-4 bar

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +8° C verarbeiten.

Auf Taufeuchte und Objekttemperatur achten. Niedrige Temperatur und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung und führen zu Oberflächenstörungen.

Besondere Hinweise:

Bei späterem Kontakt mit Dichtstoffen, Dichtprofilen z.B. (Dichtprofilen in der Türpfalz) ist vorher sicher-

zustellen, dass der Anstrichfilm und das Dichtprofil miteinander verträglich sind. Dichtstoffe und Dichtprofile enthalten oft ungeeignete Weichmacher, die bei Kontakt mit Anstrichfilmen zum Kleben neigen.

Lagerung:

Im geschlossenen original Gebinde bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung mindestens 12 Monate.

Zusammensetzung nach VDL-Richtlinie:

Acrylat Copolymere, Titandioxid, Wasser, Glycole, Additive.

Entsorgungshinweise:

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/d

130 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC

Produktcode:

BSW30

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Enthält 1,2-Benzisothiazoi-3(2H)-on. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Schutzhandschuhe tragen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

