

## Technische Daten

### Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff

#### Eigenschaften:

Sehr emissionsarmer, 1-komponentiger, gebrauchsfertiger, elastischer Polyurethanklebstoff.  
Lösemittelfrei gemäß TRGS 610



#### Anwendungsbereich - Wolf System Produkte:

**Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff** wird verwendet zur elastischen Verklebung von Wolf PhoneStar Schalldämmplatten, Wolf PowerFloor Fußbodenheizelementen, Wolf Entkopplungsplatten und Wolf spaltbarem Vlies (Entkopplungslage).

**Anwendungsbereich - Parkett:** Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff wird verwendet zur elastischen Verklebung aller gängigen Parkettarten (nach DIN EN 13226, 13227, 13228, 13488, 13489 sowie 13629 bzw. SIA 164/1), insbesondere von Stabparkett (14-22 mm, Nut und Feder); geeignetem Fertigparkett; Massivholzdielen (bis 250 cm); Laminatbelägen (sofern vom Hersteller zur vollflächigen Verklebung freigegeben) auf allen saugenden und nicht saugenden, normgerechten Untergründen einschließlich Wolf PhoneStar Schalldämmplatten (Professional/TRI/TWIN), Holzspanplatten (V100 E1) und Heizestrichen.

**Wichtige Hinweise:** **Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff** nicht verwenden auf erdreichangrenzenden Untergründen ohne normgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sowie auf Untergründen mit überhöhter Restfeuchtigkeit und wenn die Holzfeuchte nicht den vorgeschriebenen Werten entspricht.

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife den Anforderungen der landesspezifischen Normen entsprechen. Der Untergrund muss einheitlich und dauerhaft trocken, rissfrei, saugfähig, eben, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gips Spuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können. Sollte eine Vorbehandlung notwendig sein (auf Grund nicht zu entfernender Klebstoffrückständen), den Untergrund mit Primer vorstreichen.

**Verarbeitung:** **Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff** ist gebrauchsfertig und kann direkt aus der Alubeutelverpackung verarbeitet werden, Klebstoff mit einem geeigneten Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund in der Menge auftragen, die innerhalb von ca. 60 Min. (bei +23°C) mit (PhoneStar/spaltbarem Vlies/Wolf Entkopplungsplatte/PowerFloor/Parkett) belegt werden kann. Bei Arbeitspausen den Folienbeutel schließen, um Hautbildung zu vermeiden bzw. diese vor weiteren Arbeiten entfernen. Bei Restmengen den Alubeutel wieder luftdicht und ohne Lufteinschluss verschließen. Entstehende Hautbildungen konservieren hier den Klebstoff.

**Verlegung der Wolf System Produkte:** Die Verarbeitungsanleitungen der entsprechenden Wolf Systemprodukte beachten.

**Verlegung des Parketts:** Die Verlegehinweise der Parkett- bzw. Schichtstoffhersteller (Laminat) beachten. Eine Grundierung des verlegereifen Untergrundes vor der Verwendung von Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff ist in der Regel (außer bei beheizten Konstruktionen in Deutschland und Österreich mit Primer MF) nicht erforderlich. Elemente mit leichter Schiebebewegung unmittelbar in das Klebstoffbett einlegen (auf vollflächige Benetzung der Belagsrückseite achten), gut anklopfen und ggf. beschweren. Wandabstand von mind. 10-15 mm berücksichtigen. Herausquellenden Klebstoff sofort entfernen, Kantenverklebung speziell in Nut und Federbereich vermeiden.

**Belastbarkeit, Schleifen und Versiegeln:** Flächen sind je nach Umgebungsklima nach ca. 12 Stunden begehbar und nach ca. 72 Stunden belastbar. Massivparkett sollte frühestens nach 72 Stunden geschliffen werden.

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · [www.wolf-bavaria.com](http://www.wolf-bavaria.com)

Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.

## Technische Daten

### Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff

**Reinigung:** Frischen Klebstoff mit CLEANER L oder Alkohol (Spiritus) / Verdünnung, erhärteten Klebstoff nur mechanisch entfernen.

**Verbrauch:** Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund, Parkettrückseite sowie verwendeter Zahnung. Wolf PhoneStar, Wolf PowerFloor: Zahnung TKB B11 ca. 1000 g/m<sup>2</sup>, Wolf spaltbares Vlies: Zahnung TKB B1 ca. 500 g/m<sup>2</sup>, Wolf Entkopplungsplatte: Zahnung TKB B3 o. B6 ca. 850 g/m<sup>2</sup>, Fertigparkett 2 Schicht: Zahnung TKB B3 ca. 850 g/m<sup>2</sup>, Fertigparkett 3 Schicht, Stabparkett: Zahnung TKB B11 ca. 1000 g/m<sup>2</sup>, Massivdielen: Zahnung TKB B11-B15 ca. 1000-1200 g/m<sup>2</sup>.

**Lieferform:** Kunststoffgebinde mit Alu-Einstellverpackung zu 15 kg.

**Lagerung:** 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung. Lagerungsbedingt mögliche Hautbildungen vor der Verarbeitung entfernen.

**Entsorgung:** Gebinde spachtelrein entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH GEEIGNET. EMI CODE EC-1 R: sehr emissionsarm - GISCODE: RU 1

#### **Gesundheitsschädlich!**

**Enthält Diphenylmethandiisocyanat, MDI - Enthält Isocyanat Verbindungen.**

**Hinweise des Herstellers beachten.**

**R36** Reizt die Augen. **R42** Sensibilisierung durch Einatmen möglich. **S23** Aerosol nicht einatmen. **S26** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. **S36/37** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. **S45** Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

**Hinweis:** Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbrunn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · [www.wolf-bavaria.com](http://www.wolf-bavaria.com)

Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.

## Technische Daten

### Wolf 1 K PUR Parkettklebstoff

Kenndaten des Produkts	
Konsistenz:	cremig-pastös
Farbe:	beige
Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,50
Festkörperanteil (%):	100
Freie Isocyanatmonomere (%)	< 1
Viskosität Brookfield (mPa·s):	37.000 (Spindel 7 - 50 Upm)
Lagerfähigkeit:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung
Kennzeichnung nach - GGVS/ADR: - VbF: - GefStoffV: - GISCODE: - EMICODE:	kein Gefahrgut entfällt Xn - gesundheitsschädlich RU 1, lösemittelfrei gemäß TRGS 610 EC 1R - sehr emissionsarm Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Zollkennziffer:	3909 50 00
Anwendungsdaten (bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchte)	
Verarbeitungstemperatur:	von +10 °C bis +35 °C
Topfzeit:	ca. 60 Minuten
Einlegezeit:	von 0 bis 60 Minuten
Hautbildung:	nach ca. 110 Minuten
Nachstellzeit:	binnen 2 Stunden
Begehbar:	nach ca. 12 Stunden (je nach Luftfeuchte)
Endfestigkeit:	nach ca. 3 Tagen (je nach Luftfeuchte)
Schleifbarkeit:	nach frühestens 3 Tagen
Eigenschaften nach dem Abbinden	
Shore-A-Härte nach 7 Tagen bei +23 °C:	58
Adhäsion Holz-Beton (N/mm <sup>2</sup> ):	2,5
Adhäsion Holz-Keramik (N/mm <sup>2</sup> ):	1,8
Buchdehnung nach 7 Tagen bei +23 °C (%):	180
Temperaturbeständigkeit:	von -10 °C bis +70 °C
Fußbodenheizung:	geeignet

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · www.wolf-bavaria.com

Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.