

Rotband Flächenspachtel

schnell härtende Gips-Spachtelmasse



- Anwendungsbereiche:**
- Gips-Spachtelmasse für das Herstellen **idealer Untergründe** für nachfolgende **Tapezier- und Anstricharbeiten**.
 - Ideal zum **Spachteln** und **Glätten** unebener oder rauer Putze, von Altputzen, Mauerwerk, Beton- und Porenbetonflächen.
 - Zum **Füllen** von **Rissen** und **Löchern**.
 - Kann **ansatzlos auf 0 mm** ausgezogen werden.
 - Für **Wand** und **Decke**.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Schnell** trocknend.
 - **Sehr geschmeidig**.
 - **Gutes Haftvermögen**.
 - Hohe **Ergiebigkeit**.
 - **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 13963**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Einsatzbereich:	innen
Verarbeitungstemperatur:	mind. +10°C
Anmischverhältnis:	maximal 2,5 kg Pulver in ca. 1,9 l Wasser
Verarbeitungszeit*:	30 Minuten
Maximale Schichtdicke:::	0 – 5 mm
Verbrauch:	ca. 0,8 kg / m ² je mm Spachtelstärke
Trocknungszeit:	ca. 24 Stunden

Richtwert bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Calciumsulfathalbhydrat mit Spezialzusätzen
Lagerfähigkeit:	mindestens 6 Monate
Lagerbedingungen:	kühl und trocken
Lieferform:	1 kg Klotzbodenbeutel 5 kg Ventilsack 10 kg Ventilsack 20 kg Ventilsack
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Rotband Flächenspachtel 1 kg: 146011 / 4006379073979 5 kg: 146303 / 4006379074228 10 kg: 146304 / 4006379074235 20 kg: 146305 / 4006379074242

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe, kein kennzeichnungspflichtiges Produkt

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig, trennmittelfrei und frei von Schalöl, Anstrichen, Tapeten und anderen Verunreinigungen sein.

Saugende Untergründe, wie Gips, Kalk-, Kalkzementputze, Gipsplatten und stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Ziegel, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein sind mit *Knauf Rotband Universalgrundierung* zu grundieren. Beton und glatte Flächen mit *Knauf Betokontakt* vorbehandeln.

Anmischen:

Knauf Rotband Flächenspachtel in kaltes und sauberes Wasser einstreuen (maximal 2,5 kg Pulver in ca. 1,9 l Wasser). 2 bis 3 Minuten sumpfen lassen und sahnigsteif anmischen. Saubere Gefäße und Werkzeuge benutzen, Verschmutzungen können zu einer stark reduzierten Verarbeitungszeit führen. Die angerührte Masse kann ca. 30 Minuten lang verarbeitet werden.

Verarbeiten:

Zum Glätten und Spachteln großer Flächen *Knauf Rotband Flächenspachtel* auftragen und glattspachteln. Zum Füllen von Rissen oder Löchern die Spachtelmasse mit einer Spachtel in die Fehlstellen einbringen und die Oberfläche glatt abziehen. Generell vor dem Aufbringen der nächsten Spachtelschicht die vorangegangene vollständig erhärten bzw. austrocknen lassen.

