



Technische Information

Conti® Profi-Bodenfarbe

Seidenmatte, wasserverdünnbare Acryl-Bodenbeschichtung für mineralische Bodenflächen

Produktbeschreibung**Eigenschaften**

Wasserverdünbarer Dispersionslack nach DIN 55945 zur Beschichtung von mineralischen Bodenflächen im Innenbereich mit mittlerer Belastung wie Hobbyräume, Balkone o. ä., nicht geeignet für Flächen mit Standwasser- oder hoher Abriebbelastung. Leichte Verarbeitung, umweltverträglich und schadstoffarm, alterungs- und farbtonstabil, hohes Deckvermögen, gute Haftungseigenschaften, kurzzeitige Beständigkeit gegen Wasser und Tausalzlösungen, beständig gegen Schmierfette, Öle, Petroleum, Testbenzin sowie Heiz- und Dieselsöl.



- für innen
- diffusionsfähig und abriebfest
- umweltschonend, weil wasserverdünbar
- geeignet für Böden mit normaler Gehbelastung

**Technische Angaben**

Lieferform	silbergrau, mausgrau, kieselgrau, resedagrün, nussbraun, weiß	Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Anwendungsbereich	innen	Glanzgrad*	seidenmatt
Packungsgröße	5 l, 12,5 l	Produkt-Code F+L	M-DF 02
Verbrauch [1]	125 - 200 ml/m² auf glattem Untergrund	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/i): 140 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 140 g/l.
Spez. Gewicht	ca. 1,250 - 1,350 g/cm³ je nach Farbton	Abfallschlüssel [3]	170 701 (trocken), 080 112 (flüssig)

* Kenndaten nach DIN EN 13300

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung Copolymer Acrylatdispersion, Pigmente, Füllstoffe, Additive und Wasser
(gemäß VdL)

Einsatz- und Anwendungsangaben

Materialtönung	Vorhandene Grundtöne können in jedem Verhältnis miteinander zur Farbtonfindung gemischt werden, oder ein max. 3 %iger Zusatz von ungebundenen Farbkonzentraten ist möglich.
Verarbeitung	Streichen, rollen oder spritzen. Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5°C. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nacht frost.
Werkzeug	Produkt gleichmäßig im Kreuzgang mit Rolle oder Pinsel zweimal nach sorgfältigem Aufrühren aufbringen. Im Airless-Spritzverfahren Düsendurchmesser mind. 0,5 - 0,6 mm verwenden.
Verdünnung	Bei Verwendung als Grundanstrich mit 10 % Wasser (Trinkwasserqualität) verdünnen. Bei stark saugenden Untergründen mit Conti® Puracryl Tiefgrund vorbehandeln.
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Ölen, Fetten oder Gummiabrieb sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Restfeuchte bei Beton und Zement: max. 5 %.
tragfähige Altbeschichtung	Matte, schwach saugende Beschichtungen sorgfältig reinigen. Probeanstrich anlegen und bei Verträglichkeit einen Grund- und einen Deckanstrich mit Conti® Profi-Bodenfarbe unverdünnt aufbringen.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Technische Information

Conti® Profi-Bodenfarbe

Seidenmatte, wasserverdünnbare Acryl-Bodenbeschichtung für mineralische Bodenflächen

glänzende Oberflächen Glänzende Oberflächen anschleifen und einen Grund- und einen Deckanstrich mit **Conti® Profi-Bodenfarbe** unverdünnt aufbringen.

nicht tragfähige Altbeschichtung Nicht tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen. Einen Grundanstrich mit **Conti® Puracryl Tiefgrund** aufbringen und einen Grund- und einen Deckanstrich mit **Conti® Profi-Bodenfarbe** unverdünnt aufbringen.

neue Putz-, Beton- und Estrichflächen Neue Putz-, Beton- und Estrichflächen müssen mind. 28 Tage alt und trocken sein (Restfeuchte max. 5 %). Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Einen Grundanstrich mit **Conti® Puracryl Tiefgrund** aufbringen und einen Grund- und einen Deckanstrich mit **Conti® Profi-Bodenfarbe** unverdünnt aufbringen.

Trockenzeiten

	staubtrocken	überstreichbar	trittfest	leichte Belastung
	ca. 60 Min.	nach 3 - 4 Std.	Trocknung über Nacht	nach einer Woche

Bei 20°C und 65 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Reinigung der Werkzeuge

Wasser (Zusatz von Haushaltsreinigern)

Bemerkung

Bei Belastung durch Autoreifen sind Erweichungen (Kleber) und Einfärbungen der **Conti® Profi-Bodenfarbe** möglich, daher für Garagen oder andere Standplätze von Fahrzeugen mit Gummibereifung nicht geeignet (Weichmacherwanderung).

Hinweise**Besonders zu beachten**

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter, entsprechenden BFS-Merkblätter und entsprechenden EU-Sicherheitsdatenblätter durchzuführen! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Bei Belastung durch Autoreifen sind Erweichungen (Kleber) und Einfärbungen der **Conti® Profi-Bodenfarbe** möglich, daher für Garagen oder andere Standplätze von Fahrzeugen mit Gummibereifung nicht geeignet (Weichmacherwanderung).

Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Hinweise auf dem Etikett beachten.

Entsorgung

Mit dem **REMA®-System!** Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 170 701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 080 112) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4014939002833> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com