



Jaeger Fresco Veneziano 965

Mineralische Glättspachtelmasse für Kalkpress- und Antiktechnik



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Jaeger Fresco Veneziano ist eine mineralische Glättetechnik auf Basis von abgelagertem Sumpfkalk, Marmormehl und Naturerden, in verschiedenen Farbtönen mit mineralischen Pigmenten pigmentiert.		
Verwendungszweck:	Jaeger Fresco Veneziano eignet sich für hochwertig geglättete Spachteltechniken in der traditionellen Art des Freskos, für Glätte- und Marmorieretechniken mit edlem Glanz an Innenflächen. In Kombination mit Jaeger Antiqua lassen sich geglättete Oberflächen schaffen, die einen patinierten Effekt aufweisen (Antiktechnik).		
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• aus natürlichem Sumpfkalk• polierfähiger Glättespachtel• hoch wasserdampfdiffusionsfähig• mit hochwertigem Marmormehl• reißt nicht• unbrennbar• umweltverträglich• atmungsaktiv: 430g/m² in 24 Std. (DIN 53122), $\mu=80$, Sd=0,05m• natürlicher Schimmelschutz durch hohen pH-Wert des Kalks		
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	
	965 0031	weiss	
	965	laut Farbtonkarte	
Glanzgrad:	seidenglänzend – glänzend je nach Bearbeitung		
Verbrauch:	Je nach Schichtdicke pro Lage ca. 0,4 kg / m ²		
Dichte:	ca. 1,6 g/m ³ bei 20°C, je nach Farbton		
Verpackung:	5 kg	15 kg	
Verdünnung:	gebrauchsfertig eingestellt		
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten. Vor Frost schützen.		

Anwendungstechnische Hinweise

Arbeitsweise:

1. Untergrundvorbereitung: Fläche sorgfältig reinigen und lose Teile entfernen. Stark saugende Untergründe mit Kronen ® Hydrosol Tiefgrund verfestigen. Glatte Flächen mit Jaeger Iso - Mineralgrund grundieren. Nach Trocknung über Nacht Jaeger Antiqua Feinputz in 1 - 2 Lagen mit der Jaeger Glättkelle auftragen und bei Bedarf verschleiben.
- 2.1. Glättetechnik: Für den Spachtelauftrag wird Jaeger Fresco Veneziano unverdünnt in 2 Lagen mit der Jaeger Glättkelle dünn-schichtig, in Fleckspachtelung aufgespachtelt. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen ist eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten.



- 2.2. Antiktechnik: Eine Lage Jaeger Antiqua aufspachteln. Nach dem Trocknen die erste Lage Jaeger Fresco Veneziano in einer intensiven Farbe auftragen, tags darauf die zweite Lage in einem helleren Farbton aufbringen.
3. Polieren: Unmittelbar nach dem Trocknen kann die Fresco Fläche mit der Jaeger Glättkelle auf Hochglanz nachgearbeitet werden.
- Verarbeitungsbedingungen:** Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Kennzeichnung

- Deklaration der Inhaltsstoffe:** Sumpfkalk, mineralische Füllstoffe und Pigmente, Wasser, Additive
- Abfallschlüssel:** 080111 **Giscode:** keine Einstufung
- Entsorgung:** Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
- Sonstiges:** Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten.
- Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 11/14

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.