

# Megaseal Strukturacryl

## Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertige, plastoelastische Spachtelmasse mit putzähnlicher Struktur für den Innen- und Außenbereich. Kann nach vollständiger Trocknung mit Putzen und handelsüblichen Beschichtungssystemen überarbeitet werden.

## Anwendung:

Zum Verschließen von Rissen zwischen mineralischen Untergründen wie Mauerwerk und Putzen, die eine strukturierte Oberfläche aufweisen. Durch die gekörnte Oberfläche passt sich das Strukturacryl der gegebenen Oberfläche leicht an.

## Eigenschaften:

- Innen und außen
- überstreichbar, überputzbar und übertapezierbar
- hohes Haftvermögen
- witterungs- und alterungsbeständig
- körnige Struktur zur optimalen Angleichung der Putzstruktur
- lösemittelfrei
- einfache Verarbeitungseigenschaften
- geringer Schwund.

## Bindemittelbasis:

Acrylat-Dispersion

## Spez. Gewicht:

1,80 g/ml

## Farbton:

Weiss

## Packungsgröße:

Kartusche je 300 ml  
1 Karton = 12 Kartuschen

## Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, staub-, fett- und ölfrei sein. Lose Altbeschichtungen, Sinterschichten und andere lose Bestandteile müssen restlos entfernt werden.

## Verarbeitung:

Die hinterfüllten Fugen vollständig ausfüllen und sofort mit Hilfe von klarem Wasser glätten.

## Vorbehandeln der Risse:

Den Riss keilförmig aufweiten. Die Rissflanken auf Tragfähigkeit prüfen. Bei intakten Rissflanken ist eine Grundierung im Normalfall nicht notwendig. Auf porösen oder stark saugenden Untergründen muss die Haftfläche mit einer Verdünnung aus 3 Teilen MEGA 962 Megaseal

Strukturacryl zu 1 Teil Wasser vorbehandelt werden.

## Kartusche

Die Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Kunststoffdüse aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden. Danach die Kartusche in die Handdruckpistole einlegen und das Material blasenfrei in den Riss spritzen und vollständig ausfüllen.

## Glätten

das Material innerhalb 15 Minuten nach dem Ausspritzen mit einem geeigneten Werkzeug glätten. Hierzu kann das Material mit Wasser leicht besprüht und anschließend abgezogen werden. Die Oberfläche ist so lange vor Wassereinwirkung zu schützen, bis sich eine feste Haut gebildet hat.

## Besondere Hinweise

MEGA 962 Megaseal Strukturacryl ist nicht für eine Dauernassbelastung geeignet. Nicht als Glasdichtungs-, Bodenfugen-, Sanitär fugen-, Marmor und Hochbaufugenmasse verwenden. Nicht verwenden auf bituminösen Untergründen, Kautschuk, Chloropren, EPDM oder Baumaterialien die Öle, Weichmacher oder Lösemittel ausschwitzen. Der Auftrag bei starken Temperaturänderungen ist aufgrund von Bewegungen während der Aushärtung nicht zu empfehlen. Die Überstreichbarkeit und Farbkompatibilität ist vor der Verwendung zu prüfen. Farbabweichungen können aufgrund von Chemikalien, hohen Temperaturen und UV-Strahlen auftreten. Eine Farbänderung beeinträchtigt nicht die Funktionalität des Produkts.

## Technische Daten

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

### Trocknung:

Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten, Durchhärtungszeit 2 mm pro 24h bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

### Verarbeitungstemperatur:

+ 5 °C bis + 35 °C

### Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):

Ca. - 25 °C bis + 80 °C (trockene Hitze)

## Shore A-Härte:

Ca. 35 (28 Tage bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)

## Standfestigkeit: sehr gut

## Allgemeine Hinweise

### Beachten:

Die Oberfläche des Materials ist so lange vor Wassereinwirkung zu schützen, bis sich eine feste Haut gebildet hat. Im frischen, unverarbeiteten Zustand und während der Verarbeitung ist das Material frostempfindlich.

### Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in der ungeöffneten Originalkartusche bis zu 24 Monate verarbeitbar.

### Deklaration der Inhaltsstoffe:

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten

### Entsorgungshinweise:

Bei Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten. Abfallschlüssel: 080403-EAK-Code

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

### WGK 1: Selbsteinstufung

### Sicherheitsdatenblatt beachten!

